

بسم الله الرحمن الرحيم



جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا



كلية الهندسة

مدرسة هندسة وتكنولوجيا الصناعات

قسم هندسة الجلود

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس (مرتبة الشرف) بعنوان:
إنتاج جلد الوجه لحذاء الموكاسين من جلود الإبل

Production Of Upper Leather For Moccasin From Camel Hide

إعداد الطلاب:

محمد عبد الصمد يوسف

محمد الخضر عبد الرحمن

مجاهد إبراهيم صالح

إشراف:

أ.السني حامد إبراهيم

يوليو 2014م

الآية

قوله تعالى:

{ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ مَرُفَعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ

كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ (21)

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَكَّلَى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا

إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26) } .

صدق الله العظيم

سورة الغاشية الآية رقم (17-26)

الإستهلال

اللهم باسمك نبتدي، وبهديك نهتدي، وبك يا معين نسترشد ونستعين،
ونسألك أن تكحل بنور الحق بصائرنا، وأن تجعل إلى رضاك مصايرنا،
نحمدك على أن سددت في خدمة دينك خطواتنا، وثبتت على صراط الحق
أقدامنا.

ونصلي ونسلم على نبيك الذي دعا إليك على بصيرة، وتولاك فكنت وليه
ونصيره، وعلى آله المتبعين لسنته، وأصحابه المبيينين لشريعته.

اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا، وخذ بنواصينا إلى الحق، واجعل لنا
في كل غاشية من الفتنة: رداء من السكينة، وفي كل داهمة من البلاء: درعا
من الصبر، وفي كل داجية من الشك: علما من اليقين، وفي كل نازلة من
الفرع: واقية من الثبات، وفي كل ناجمة من الضلال: نورا من الهداية، ومع
كل طائف من الهوى: رادعا من العقل، وفي كل عارض من الشبهة: لائحا من
البرهان، وفي كل ملمة من العجز: باعثا من النشاط، وفي كل مجهلة من
الباطل: معالم من الحق واليقين، ومع كل فرعون من الطغاة المستبدين: موسى
من الحماية المقاومين.

الإهداء

إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره
أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه
فأظهر بسماحته تواضع العلماء
وبرحابته سماحة العارفين.

أهدى هذا المجهود المتواضع إلى :

والدتي الحبيبه يا من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف.
والدى النور الذى ينير لى درب النجاح.
إخوتى واخواتى الأعزاء.

إلى روح معلمتى المهندسه / وفاء حسين عوض الله (عليها رحمة الله)

سأظل أذكركم إذا حل الدجى *** وأشرق شمس على الأزمان

سأظل أذكر إخوة وأحبة *** هم الفؤاد مشاعل الإيمان

سأظل أذكرهم بحجم محبتى *** فمحبتى فيض من الوجدان

(أصدقائى)

شكر وتقدير

سطور كثيرة تمر بالخيال ، ولا يبقى لنا في نهاية المطاف إلا القليل من الذكريات ، وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا .

.....

فواجب علينا شكرهم ، وداعهم ونحن نخطو خطواتنا الأولى في غمار الحياة

.....

ونتقدم بالشكر أجزله لمن أشعل دروبنا بشمعة علمه ، ووقفه على المنابر ، وأعطى من حصيلة فكره :

الأساتذة الكرام في مدرسة هندسه وتكنولوجيا الصناعات - قسم هندسة الجلود.

ونخص بالشكر الجزيل إلى :

الأستاذ السنهى حامد إبراهيم

الذى لنا عظيم الشرفه بتفضله بالإشرافه على هذا البحث.

فجزاه الله عنا كل خير.

فله منا التجله والإحترام.

ملخص البحث

أجريت تجارب هذا البحث في حاضنة التكنولوجيا لصناعة الجلود (جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا-كلية الهندسة-الجناح الشمالى) لدراسة إنتاج جلود الوجه لجزاء الموكاسين من جلود الإبل فى الفترة (15-10-2013 الى 15-6-2014).

أستخدمت قطعتان من جلود الإبل المملوح ، وإجريت لها عمليات التجهيز الأوليه ، الدباغه ،إعادة الدباغه والتشطيب وفق الطرق المعياريه لجلود الوجه. بعد ذلك أجريت الإختبارات الفيزيائيه للجلود المشطبه لتحديد قوة الشد، الإستطاله ، قوة التحمل عند التشقق والإختراق.ثم بعد ذلك تم تصنيع حذاء الموكاسين بإستخدام جلود الإبل المصبوغه والمشطبه.

وقد وجد أن نتائج الإختبارات الفيزيائيه من حيث قوة الشد والإستطاله وقوة التحمل مطابقه للمواصفات القياسيه لجلود الوجه كما أن قطع وخياطة وتشكيل جلود الإبل على القالب تم بصوره جيده الأمر الذى يعنى أنه بالإمكان الإستفاده من جلود الإبل فى تصنيع الأحذيه بدلا من هدرها.

Abstract

The experiments of this research were carried out in the technological leather industry in cubater (sudan university of science and technology) to study the production of upper leather from camel hides for moccasin shoe in the period (16\10\2013__15\6\2014) .

Two pieces of dry salted camel hides were used they were soaked, unhaired, limed, fleshed, delimed, bated, pickled, tanned, retanned and finished according to the standard procedure for the producing upper leather .

Then the physical testing was done for the tensile strength, elongation at crack and burst then the finished camel upper leather was used for the manufacture of the moccasin shoes it was found that the result , of the physical tests were complying with the standard values of upper leather .also it was found that, the cutting, stitching, the making and the moulding of the finished camel leather were carried out in a good manner this means that it is possible to use the camel hide for the manufacture of the foot wear instead of wasting a very valuable material.

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
أ	الآية
ب	الاستهلال
ج	الإهداء
د	شكر وتقدير
هـ	ملخص البحث
و	Abstract
ز	الفهرس
الباب الأول	
1-3	المقدمة
الباب الثاني	
4-12	أدبيات البحث
الباب الثالث	
13-15	طرق ومعدات البحث
الباب الرابع	
16-17	النتائج والمناقشة
الباب الخامس	
18-19	الخاتمة والخلاصة
20	المراجع والمصادر
21-22	الملحقات

الباب الأول:

المقدمة

(1) المقدمة

(1-1-1) صناعة الجلود في السودان:

يحتل السودان المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا من حيث تعداد الحيوانات ، فهو الأول في تعداد الإبل ، السابع في تعداد الأبقار ، و السادس بالنسبة لتعداد الضأن والماعز الى جانب ثروه حيوانيه بربه أهم منتجاتها جلود الزواحف .

ويستهلك كميات معتبرة من اللحوم و التي تزداد مع إزدياد عدد السكان وتشكل الجلود أهم المنتجات الجانبية لإنتاج اللحم .

صناعة الجلود من الصناعات العريقة في السودان وقد أستعملت المواد الدابغه النباتيه (القرض) في البدايه ، و تطورت عبر القرون مع متطلبات الإنسان وتقدمه ، ومن ثم الوصول الى الطرق الحديثه وتعد صناعة الجلود في السودان من الصناعات المهمه ذات المردود الاقتصادي.

كما تساهم صناعة الجلود في توفير الأحذيه والمنتجات الجلديه الأخرى والمنتجات الشعبيه المختلفه. بدأ القطاع الحديث عام (1945م) بإنشاء مذبغه ممكنه ومعها مصنع للأحذيه ثم أنشئت ثلاث مدابغ حكوميه كبيره خلال الستينات والسبعينات وتبعته عدد من المدابغ الصغيره أنشأها القطاع الخاص .

توجد بالبلاد نحو (27) مذبغه حديثه مقسمه على ولايات السودان المختلفه والغالب منها في ولاية الخرطوم.

والطاقات التي تعطلت كبيره شملت إثنين من أكبر المدابغ (النيل الأبيض (يعاد تاهيلها الان)- مؤسسة مذبغه الجزيره) و (9) من المدابغ المتوسطه والصغيره، أيضا مذبغه أفروتان لها طاقة التشطيب غير مستقله نسبة لإنحسار الطلب الداخلي للجلد المشطب نتيجة لإنحسار صناعة المنتجات الجلديه ومشكلات التكلفه العاليه.

الدباغه الحرفيه قديمه ومنتشره في مناطق عده . هناك (30) مجمع دباغه حرفيه في ولايات دارفور و كردفان والجزيره (مدنى- سنار) ،النيل الأبيض كوستى ، كسلا والقضارف وعلى الرغم من أن أكبرها في أم درمان قد أزيلت ؛ فقد إنتقلت إلى غرب أم درمان جزئيا . وتقدر الكميات التي تستوعبها

(3,000,000) قطعة جلد صغيره (ضأن - ماعز - أبل - زواحف وصيد) في تلكم المجتمعات ، وهى تغذى الصناعات الحرفيه خاصه صناعة المركوب . وفى السنوات الأخيره أولت الدوله أهميه قصوى لصناعة الجلود نسبه لميزاتها التفضيليه وإمكانية تتميتها خاصه فى مجال الصادرات غير البتروليه .

إن صناعة الجلود والصناعات الأخرى المرتبطه بالثروه الحيوانيه يمكن أن تزدهر وتتطور إن زالت المعوقات الموجوده حالياً ومنحت المزيد من الإهتمام الحكومى . وتوجد مواطن قوه تعزز فرص صناعة الجلود فى البلاد ؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر توفر الجلود الخام ، كما توجد طاقات فى المدابغ العامله يمكن أن تستوعب الجلد الخام المنتج فى السودان . و توجد طاقات لصناعة الأحذيه تكفى للطلب المحلى ، ويمكن أن تدخل فى مجال التصدير ، وأن السودان يتيح إمكانيات أوسع للتسوق فى الخارج والداخل .

وعلى الرقم من هذا فإن هنالك معوقات كثيره فى هذا القطاع من ضمنها مشكلات البنيات التحتيه ، وعدم وجود التمويل المرن للإنتاج الصناعى ، وضعف الإهتمام بالجوده ، و عدم توفير الجلد المشطب ، كما أن إستمرار تصدير الجلد الخام يضر بصناعة الجلود .

تحتل تجارة وصناعة الجلود موقعاً إقتصادياً مهماً إذ تشكل صادراتها المركز الأول فى الصادر الصناعى ، والثانى فى صادرات الثروه الحيوانيه بعد صادر الحيوانات الحيه واللحوم مع أنه لم يتعد الـ(35,000,000) دولاراً فى العام .

(1-1-2) إنتاج الجلود فى السودان:

يتمتع السودان بثروه حيوانيه كبيره تفوق(105) مليون رأس من الإبل والأبقار والضأن والماعز بجانب ثروه حيوانيه بريه ضخمه .

تذبح الحيوانات فى عدد (195) سلخانه و مذبح موزعه فى مناطق السودان المختلفه ، و كذلك خارج السلخانات فى المناسبات الإجتماعيه والدينيه والأضحيه والأسواق المتعدده ، ويقدر الذبيح خارج السلخانات بنحو (80%) من الذبيح .

يتم جمع الجلود الخام الناتجة من الذبيح وتجهيزها عبر قنوات راسخه و قديمه بواسطة الوكلاء ابتداءً من الفرقان ، الأحياء والمدن لتصب في وكالات ومخازن التجار والمصدرين والمدابغ .

ويبلغ إنتاج الجلود الخام بأنواعها المختلفة نحو 4 مليون قطعة من جلود الأبقار ، 15 مليون قطعة من جلود الضأن ، 12 مليون قطعة من جلود الماعز ، مليون قطعة من جلود الزواحف و 150 ألف قطعة من جلود الإبل .

والجلود السودانيه جيدة النوعيه من حيث الألياف والمتانه وتصلح لإستعمالات كثيره من المنتجات.

(2-1) مشكلة البحث :

❖ عدم الإستفاده المثلى من جلود الأبل نظرا لطريقة السلخ الخاطئه.

(3-1) أهداف البحث :

- الإستفاده القصوي من جلود الأبل.
- إضافة قيمه مضافه لجلود الإبل السودانيه.
- تصنيع نموذج لحذاء الموكاسين بمواصفات فيزيائيه ممتازه.

المادة الثاني :

أدبيات البحث

(2) أدبيات البحث

(1-2) الإبل السوحانية:

تنتهي الإبل السودانية إلى مجموعة الإبل العربية ذات السنام الواحد . بلغ عدد الإبل في السودان عام 2001 نحو 3,203 مليون رأساً. يأتي السودان في المرتبة الثانية بعد الصومال التي تأتي في العدد الأكبر للإبل في العالم ويتمركز العدد الأكبر من الإبل السودانية في المناطق الصحراوية الجافة في شمال وشرق السودان. تنقسم الإبل السودانية لنوعين: إبل الحمل وإبل الركوب. تنتمي إلى إبل الحمل ما يعرف بالإبل العربية والرشايدى (إبل الزيداب).

الجمال العربي ضخم البنية والسنام ويستخدم في الحمل في كل أنحاء السودان الشمالي وتشتهر العديد من القبائل السودانية بتربية هذا النوع من الإبل مثل قبائل البني عامر والهندوة و الأمرار في البحر الأحمر وفي سهل البطانة قبائل الشكرية والبطاحين واللحيين وفي كردفان الكبابيش والهواوير والشنابلة وفي شمال دارفور قبائل الميذوب والبرتي و الزغاوة والزيادية والرزيقات. والنوع الآخر من إبل الحمل هي والرشايدى وهو أقل حجماً وأخف حركة من الجمال العربي ولذلك يستخدم في النقل الخفيف عكس الجمال العربي الذي يستطيع حمل أوزان أثقل وينتشر في المنطقة بين طوكر وكسلا. وهناك نوعان من إبل الركوب : العنابي (ويسمى أيضاً الشكري أو الجهني) والبشاري . يقتصر توزيع إبل الركوب على الجزء الشمالي الشرقي من السودان ما بين النيل و البحر الأحمر. وإبل الركوب المعروفة باسم العنابي خفيفة الوزن وطويلة الأرجل وسنامها صغير الحجم والرأس منها صغير والأذنين قصيرتان والوجه ضيق والنوع الآخر من إبل الركوب وهو البشاري أكثر قوة ونشاطاً وثباتاً من العنابي وأفضل منه كجمال للركوب.

(1-1-2) جلد الإبل :

يمتاز جلد الإبل بسمكه ودرجة تفرنه العاليه ، يوجد في منطقة الأدمه أعداد هائله من الأوعيه الدمويه والشعيرات التي تلعب دوراً هاماً في تنظيم درجة حرارة الجسم. كما أن بصيلات الوبر تتجمع بشكل كتل أوليه تحتوي على تجمعات ثانويه، تحتوي كل منها عدداً من الشعيرات قد تصل إلى عشره شعيرات محاطه جميعها بنسيج ضام رقيق وكل بصيله منها مزوده بعدد من غدده دهنيه كبيره يعمل

إفرازها الدهنى كعازل بين جسم الحيوان والمحيط الخارجى الذى بسببه تبقى درجة حرارة الجسم بمعدل واحد.

(2-1-2) نحر الإبل :

فى السنه المطهره تتحرر الإبل وتذبح البقر والضأن والماعز، والنحر هو طعنها فى أصل العنق فيما بين الرقبه والصدر، فى أصل العنق يسمى نحرا، وذلك لأن هذا فى الأصل هو النحر من كل شئ، وبه فسر قوله تعالى : {فصل لربك وأنحر} سورة الكوثر الآيه [2] أى صل صلاة العيد، وانحر هديك أو إذبح ذبائحك كأضحيه أو نحوها، فالنحر يخص الأبل أو يغلب أن يكون فى الأبل ، أن يطعن بالحريه فى الوهده التى بين أصل العنق والصدر، وأن تكون قائمه معقوله يدها اليسرى. وكونها قائمه من الصعوبه بمكان أن تمسك ، لذلك فانه يمكن نحرها وهي باركه .

(3-1-2) سلخ الأبل :

تسلخ الأبل بشق الجلد عند منطقة الظهر من نهاية الرقبه المتصله بالصدر (الوهده) حتى قمة الذيل مرورا بمنطقة السنام بعد فصل الرقبه وينزع الجلد عن جانبي الحيوان ثم تفرغ الذبيحه من محتوياتها، وفى المذابح الكبيره تعلق الذبيحه من أرجلها الخلفيه ويشق الجلد من منتصف البطن بعد سلخ الأرجل الخلفيه حتى نهاية الرقبه ثم فتح الأرجل الأماميه، ثم ينزع الجلد، بيد أنه فى معظم المسالخ المحليه تقطع الذبيحه الى أجزاء ثم تسلخ كل على حدى ، الرقبه ، الأجناب ثم الأرياع ، والبعض يقوم بتكسير اللحم على الجلد مما ينتج عنه جلد غير مفيد، حيث يعزرون ذلك لقله العائد من بيع جلود الأبل، فإنها فى معظم الأحيان يكون سعرها أقل من ثمن ترجيلها، لذا نجد جلود الأبل ترمى فى مناطق جمع النفايات أو تحرق أو يستفاد منها فى بعض الصناعات البلديه مثل السروج و(عناقيرب القد) .

(4-1-2) وزن الجلد بالنسبه لوزن الذبيحه فهو كالتالى:

- حوار بعمر اربع شهور وزنه الحى 87.5كجم يمثل الجلد 12كجم أى ما يعادل 13.7%.
- جمل ذكر بعمر سنتان وزنه الحى 337كجم يمثل الجلد 56كجم أى ما يعادل 16.6%.
- جمل بعمر ثلاث سنوات وزنه الحى 560كجم يمثل الجلد 74كجم أى ما يعادل 13.2%.
- ناقه بعمر اربع سنوات وزنه الحى 396كجم يمثل الجلد 65كجم أى ما يعادل 16.4%.

- ناقه بعمر خمس سنوات وزنه الحى 407كجم مثل الجلد 64كجم أى ما يعادل 15.7%.


(2-2) الأهمية الاقتصادية لجلود الأبل:

وقد بلغ مجموع إنتاج جلود الإبل في البلدان العربية 19870 طنًا أي بمعدل 8,3% من مجموع المنتجات الجلدية المصنوعة في البلدان العربية.

إذ تحتل الصومال المرتبة الأولى عربيا في إنتاج جلود الإبل، فقد وصلت إلى 10368 طنًا أي ما يعادل 35,18% من مجمل إنتاج الجلود في الصومال ، كما يمثل 52,18% من مجمل الإنتاج العربي لهذا الصنف.

ويأتي السودان في المرتبة الثانية في حيث يبلغ 5579، أي بمعدل 12,06% من مجمل إنتاج الجلود في السودان ، وهو ما يقدر بنسبة 28,06% من مجمل الإنتاج العربي لجلود الإبل، وتأتي الدول العربية تباعا بعد ذلك.

(2-3) رسم يوضح عمليات تحضير ودباغة الجلد :



(2-4) خطوات تصنيع الجلود:

يحتاج تحضير الجلود للدباغه إلى عدة عمليات تحضيريه مختلفه ؛ حتى يكون صالحا لتقبل عمليات الدباغه مثل التخلص من الشعر وإزاله الزوائد اللحميه حتى يكون نظيفا خالياً من الشوائب ؛كي يستقبل مواد الدباغه ويتفاعل معها ، حتى يتكون من هذا الإتحاد ماده لا تتأثر بالعوامل الخارجيه . وهذه العمليات التحضيريه على جانب كبير من الأهميه ؛ إذ عليها تتوقف جودة الجلود ، ومدى صلاحيتها لتقبل مواد الدباغه المختلفه ، وتكاد أن تكون عمليات التحضير لجميع الجلود مهما تنوعت طرق دباغتها واحده ، وهى تتلخص فى الخطوات الآتية :

البلل، إزالة الشعر، التلحيم، المعادله (إزالة الجير)، التطهير والتحنيط.

(2-4-1) البلل :

تهدف هذه العمليه إلى إعادة الجلد الخام إلى حالته الأولى عند السلخ من الحيوان بعد ذبحه، وكذلك تخليصه مما يكون عالقاً به من مواد الحفظ مثل الملح والمواد الحافظه، كما تمتص الجلود ما فقدته من ماء عند تجفيفها . وكثيرا ما تجرى العمليه فى أوعيه متحركه لتساعد الحركه الاليه على حسن توزيع المواد وسرعة إتمام العمليه ، وتختلف فترة بقاء الجلد فى أحواض البلل باختلاف طريقة الحفظ وحالة وصوله إلى المدبغه ، وكما تختلف باختلاف مساحة وسُمك الجلد المراد تطريته .

(2-4-2) إزالة الشعر والتجبير:

هذه العمليه تأتى بعد تمام بلل الجلود، ويستعمل فى هذه العمليه الجير المطفى و كبريتيد الصوديوم إذ أنه يساعد فى إزالة الشعر وانتفاخ الجلد تحسين الشحوم الطبيعيه فى الجلد، كما يؤثر فى الغدد العرقية، والشعرات الدمويه والأعصاب وتنتفخ الزوائد اللحميه مما يساعد فى عملية التلحيم .

(2-4-3) التلحيم :

تهدف هذه العمليه إلى إزالة فضلات الدهن واللحم والعروق التى تكون عالقه على بدن الجلد ، وتتم هذه العمليه ميكانيكيا بإستخدام ماكينة التلحيم .

(2-4-4) إزالة الجير:

بعد إزالة الشعر واللحمية تكون الجلود قلوية ترسب مواد الدباغة، وتعوق إمتصاص الجلود لها؛ ولذلك يتم التخلص من الجير بالغسيل واستخدام أملاح الأحماض والأحماض الضعيفة. ومن أهم هذه المواد المستخدمة فى إزالة الجير ما يلى: أملاح الأمونيوم ، سلفيت الصوديوم وحامض اليوريك.

(2-4-5) عملية التطهير:

إن الغرض من هذه العملية هو التخلص من المواد غير المرغوب فيها والتي ما زالت فى الجلد بعد العمليات السابقة مثل: الخلايا المتحللة من البشرة، جزور الشعر و الخلايا الدهنية. وفى هذه العملية يكتسب الجلد صفات مثل : إكتسابه الرخاوه ، الليونه ، نعومة السطح و هبوط الإنتفاخ ، كما يتم التخلص من الجير المتبقى. قديما كانت المدابغ تستخدم مواد متخمرة طبيعیه (روث الحيوانات) ، وحديثا إتجهت إلى استعمال مواد صناعیه (خلاصة البنكرياس) تعطى نفس نتيجة المواد المتخمرة طبيعيا.

(2-4-6) عملية التحنيط:

بعد عملية التطهير يمكن دباغة الجلود مباشرة إذا كان الجلد سيدبغ بالمواد النباتية، أما إذا كان الجلد سيدبغ بالمواد المعدنية مثل أملاح الكروم فيجب فى هذه الحالة إجراء عملية التحنيط ، وتهدف هذه العملية الى جعل الجلود فى حاله تسمح لها بإمتصاص الكوم بطريقه تكسب السطح نعومه، وجعل الجلد فى حاله موحده من الحموضيه، وهى تساعد على تقصير مدة الدباغه. ويمكن إعتبار عملية التحنيط فى حد ذاتها عملية حفظ مؤقتة ويمكن بعدها حفظ الجلود حتى يتم تصديرها إلبلدان أخرى . وهذه العملية تساعد على تسهيل إمتصاص أملاح الكروم وتسريع الدباغه به . وتتم بفعل الأحماض، وبفعل حامض الكبريتيك المخفف وكلوريد الصوديوم. وتتم هذه العملية بغمر الجلد فى حمام به ملح بنسبه تكفى لحفظ الجلود من محلول الحامض المخفف وتأثيره على الجلد، تدور الجلود فى محلول الملح لمدة 5 دقائق ويمكن بشكل عام إجراء عملية التحنيط بإحدى طريقتين هما:

1- طريقه التحنيط فى الحمام الواحد.

2- طريقة التحنيط فى حمامين.

(2-4-7) عملية الدباغة:

الدباغة هي معالجة الجلود بمواد لها صفات خاصة تغير من صفاتها، وتتحد مع أل+يافها لتكون مادة جديدة هي الجلود المدبوغه التي تختلف تماما عن الجلد الخام فهي تكتسب زياده فى المقاومه، ولا تتعفن، ولا تتحول الى جلاتين، ولا تتصلب، كما أنها لا تتكمش فى الماء الساخن أو الأحماض والقلويات المخففه بالماء.

إن الجلود المدبوغه تكتسب صفات عده تختلف باختلاف طرق الإعداد وطرق الدباغة والصبغة، وطرق التصنيع والصلق والتشطيب، كما أن خواص الجلود تتكون حسب نوع المادة التي تستعمل فى الدباغة.

(2-4-7-1) الدباغة النباتيه:

الماده الدابغه هي التانين وهي عباره عن ... وتستخلص من أوراق وثمار ولحاء الأشجار مثل: (السنط والكراتشو والمانجروف والفالونيا..إلخ) ، وتستخدم لإنتاج الجلود الثقيله مثل: (جلود النعول والسيور).

(2-4-7-2) الدباغة بالكروم:

تستخدم كبريتات الكروم القاعديه لغرض الدباغة فهي أكثر أنواع الدباغة شيوعا ، تمتاز الجلود المدبوغه بالكروم بالمقاومه العاليه للحراره وتمتاز بالنعومه والظراوه وتصلح لإنتاج جلود الأثاثات والقفاذات والفرش.

(2-5) عمليات إعادة الدباغة:

الغرض من إعادة الدباغة هو تحسين الخواص الفيزيائية للجلد من حيث الملمس والنعومه والليونه واللون بحيث تجعل الجلود مناسبة لغرض التشطيب، وهناك أربع مراحل فى إعادة الدباغة هى:

1. التعادل.
2. إعادة الدباغة.
3. الصباغة.
4. التشحيم.

(2-6) عمليات التشطيب:

التشطيب هو مجموعه عمليات تكسب الجلد صفات تجعله يفى بالغرض الذى أعد من أجله، قد يكون الجلد أملس أو وبرى، على طبيعة أو مطبوع، سميك أو خفيف، لين أو صلبا وكل هذه الصفات تحتاج كل منها إلى علاج خاص بها، وذلك بأن يعالج الجلد بعد الدباغة مباشرة ليصقل على لونه الطبيعى أو يصبغ ويشحم، وتشمل عملية التشطيب عمليات متتاليه منها ما يتم باليد ومنها ما يتم بالماكينه، التشطيب الجيد للجلود يعمل على إخفاء وتمهيد وتسوية الحبيبات غير المتجانسه والمتباينه فى اللون، وفى الوقت نفسه يحسن مظهر وملمس الجلود.

(2-7) خطوات تصنيع الحذاء الموحسين:

1. إختيار القالب المناسب للتصميم.
2. لف الشريط على القالب.
3. تحديد النقاط الأساسية.
4. رسم التصميم على القالب.
5. استخراج التصميم من القالب.
6. استخراج أجزاء الحذاء.
7. قطع الأجزاء الرئيسية للحذاء.
8. قطع البطانة.

9. قطع التقوية الخلفية.
10. قطع الفرشة.
11. تخفيف الأجزاء المراد خياطتها.
12. الخياطة.
13. ترطيب الجلد بالماء.
14. تركيب التقوية الخلفية.
15. تركيب حديدة التقوية.
16. شد الحذاء على القالب.
17. مسح الحذاء بالمادة اللاصقة.
18. مسح النعل بالمادة اللاصقة.
19. ضغط الحذاء على النعل.
20. إخراج القالب من الحذاء.
21. تركيب الفرشة.
22. التشطيب.

الباب الثالث:

طرق و معدات

(3) طرق و معدات البحث

(1-3) مكان وتاريخ إجراء التجربة:

أجريت التجارب فى حاضنة الصناعات الجلديه (جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الهندسه - الجناح الشمالى) فى الفتره (15-10-2013 الى 15-6-2014).

(2-3) معدات البحث:

(1-2-3) الأدوات:

- وعاء بلاستيكي .
- عصا خشبيه.
- برميل صغير .
- ورق PH.
- ميزان .
- ميزان حساس .
- اسطوانه قياس .
- سكاكين .
- كاسات باحجام مختلفه .
- ساعه ايقاف .
- ماكينه إزالة اللحميه .
- ماكينه العصر .
- ماكينه الحلاقه .
- الصبايه .
- حامل من الحديد .
- أكياس البولى سين .
- جهاز لقياس قوة الشد .

- جهاز لقياس السمك .
- جهاز لقياس قوة الإختراق.
- سخان .
- قفازات امان.
- ماكينة القطع.
- قوالب شد الحذاء.
- سكاكين قطع الموكاسين.


(2-2-3) المواد المستخدمة:

- جلود أبل خام .
- الماء (H2O).
- صابون سائل .
- صوديوم سلفايد.
- ماده حافظه.
- جير .
- أمونيوم سلفايد.
- أوربون.
- ملح.
- حمض الكبريتيك المخفف.
- حمض الفورميك.
- الكروم.
- صوديوم كاربونات.
- ميموزا.
- سنتان بديل .
- سنتان ابيض .
- صبغه سوداء.
- زيوت مكبرته.

(3-3) طرق البحث:

(1-3-3) خطوات التجربة:

- أحضرت قطعتان من جلود الأبل (من مكب النفايات) وتم تمليحها 30% من وزنها ملح.
- ثم تم بللها بإضافة (400% ماء، 1% صوديوم سلفايد، 1 g/L مادة حافظه)، وتم إزالة الشعر بإضافه (400% ماء، 4% صوديوم سلفايد، 4% جير)، وتمت إزالة اللحميه بواسطة ماكينة التلحيم، ثم بعدها تم إزالة الجير بإضافة (150% ماء، 2% أمونيوم سلفيد)، وتمت تطهير الجلد بإضافة (2% عامل تطهير)،
- وتم تحنيط الجلد بإضافة (150% ماء، 8% ملح طعام نظيف، 1% حمض كبريتيك)، ثم بعد ذلك تم دباغة الجلد بإضافة (10% كروم)، ثم تم تثبيت الكروم داخل الجلد بإضافة (1% بيكربونات الصوديوم)، وتم إختبار الدباغة بإختبار الغليان
- وتمت إعادة دباغة للجلد إبتداء من التعادل بإضافة (1% كربونات الصوديوم)، ثم إعادة الدباغه بإضافة (8% سنتانات، 3% ميموزا، 7% زيت مكبرت، 2.5% صبغه)، وتم تثبيت الصبغه داخل الجلد بإضافة (1% حمض الفورميك).
- أجريت الإختبارات الفيزيائية بمعامل حاضنة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بإستخدام جهاز قوة الشد والإستطاله و جهاز التشقق والإختراق



الباب الرابع:
النتائج والمناقشة

(4) النتائج والمناقشه

(1-4) النتائج:

(1-1-4) جدول [1] يوضح نتيجة إختبار الغليان:


الملاحظه	النتيجه	العينه
-----	إجتازت الإختبار	الشقه الاولى
-----	إجتازت الإختبار	الشقه الثانيه

(2-1-4) جدول [2] يوضح نتائج الإختبارات الفيزيائيه:

معامل الإنكسار	الحمل عند الإختراق	الحمل عند التشقق	الإستطاله %	قوة الشد kg/cm ²	السمك	العينه
Kg/cm	kg	Kg	%	kg/cm ²		
128.125	11	9.5	50	206.25	0.16	1
150	14	8.5	50	290	0.16	2
153.33	12.6	10.5	42	238.125	0.16	3
126.67	10.6	84	48	241.3	0.15	4
139.53	12.5	9.23	47.5	243.9	0.158	المتوسط

(2-4) المناقشه:

يتضح من الجدول رقم (1-1-4) أن العينتان إجتازتا إختبار الغليان بعد عملية الدباغه.
و يوضح الجدول (2-1-4) أن قوة الشد والإستطاله فى العينات المأخوذه من الجلد جيده
مقارنه مع المواصفات القياسيه لجلود الوجه.
ويوضح الجدول أيضا ان قوة التشقق والإختراق جيده مقارنه مع المواصفات القياسيه لجلود
الوجه.



الباب الخامس:
الخاتمة والتوصيات

(5) الخاتمة والتوصيات

(1-5) الخاتمة:

أوضحت نتائج التجربة صلاحية وجوده جلود الابل لصناعة جلود الوجه لحذاء الموكاسين.

(2-5) التوصيات:

نوصى بـ:

- إجراء المزيد من البحوث حول جلود الإبل فى المنتجات الأخرى.
- إنشاء مسالخ متخصصة لسليخ جلود الإبل وتدريب العاملين.

(3-5) المراجع:

1. كميائي محمد إسماعيل / تكنولوجيا ودباغة الجلود / صفحه رقم (173-269)
2. د_ هيثم عثمان عوض الكريم/قيمة جلود الإبل السودانيه/صفحه رقم (11-20)

(4-5) المصادر:

1. <http://www.labregah.com/vb/showthread.php?4202-%C7%E1%C5%C8%E1-%E6%C7%E1%DD%E6%C7%C6%CF-%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%C9>
2. <http://www.aghnam.com.sa>
3. إدارة الجلود / وزارة الثروه الحيوانيه والسمكيه والمراعى / السودان

الملحقات

• (1-5) جدول رقم [1] الطريقة المعيارية لخطوات البحث:

Process	The chemical	Percentage	Weight in grams	Time in Minutes	PH
Soking	Water	400 %	16/ L	30	10.5
	Sodium sulphide	1 %	40		
	Bacteriacide	-	1/L		
Unhairing & liming	Water	400 %	16 L	130	
	Sodium sulphide	%4	160		
	Lime	4 %	160		
Fresh lime	Lime	3 %	120	60	
Deliming	Water	150 %	5.25 L	80	
	Ammonium Sulphite	2%	70		
Bating	Bating agent	1 %	35	130	

Pickling	Water	150%	5.25 L		
	Soduim chloride	8%	280	15	
	Sulphuric acid	1 %	35	55	
	Acid	0.2 %	7		
Tanning	Chrome	10 %	350	180	
Fixation	Sodium bicarbonate	1%	31.5	90	
Rechrome	Water	150 %	5.25 L	20	
	Chrome	5 %	100	N/O	
neutralization	Water	150 %	5.25 L	90	
	Soda	1 %	20		
Retanning	White syntan	1 %	20		
	Replacemeant syntan	8 %	160	135	
	Mimosa	3 %	60		
	Fatliquor (Sulphited fatliquor)	7 %	140		
	Dye stuff	2.5%	50		
	Formic acid	1%	20		