

بسم الله الرحمن الرحيم



جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية العلوم



قسم / الفيزياء

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان :

التحسين من قيمة المجال المحظور
لمادة بولي ميثيل ميتا اكريليت (PMMA)
بإضافة السليكا لها

إعداد الطالبات /

آلاء أحمد حسن ابراهيم

إيمان علي خير الله

رندا الفاتح محمد الأمين

إشراف /

د. فائز محمد بدر الشفيق

سبتمبر 2015م

الآية




قال تعالى:

{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}

صدق الله العظيم.

سورة يوسف - آية (2)



الإهداء

إلى نبض الفؤاد الدافئ

إلى الباسم الشافي ...

إلى نور العيون ... إلى القلب الحنون

إلى من تصبب عرقاً .. ليكون لي سنداً

إلى الروح التي تتسرب في عروقي حتى مماتي

إلى أمهاتنا اطل الله عمرهن

كلماتنا تقف عاجزة أمامك و كل التعابير يعترىها النقص لعدم مقدرتها على

إيفاءك قدرك علمتنا معنى العطاء و أعطيتنا سر البقاء فلا يسعنا إلا أن نقول

حفظك الله لنا و جزاك الجنة

إلى آبائنا ...

إلى مشاعل النور عدلي إليكم .. إخوتي .. إليكم أهل مودتي .. أصدقائي

اهدي هذا الجهد المتواضع

الباحثه

الشكر والعرفان

(قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن

ربي غني كريم) آل عمران: الآية 165.

وفي الحديث الشريف : عن النعمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : (ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله

والتحدث بنعمة الله شكر تركها كفر) رواه: النعمان بن بشير

الشكر أولاً لله تعالى الذي وفقني و أعانني على أكمال هذا البحث . كما أتقدم بوافر

شكري و أمتناني للدكتور / **فائز محمد بدر المشرف** على هذا البحث .

كما أتقدم بالشكر للدكتور / **عبدالفتاح** .

و د . عيسى . د . عادل . الأستاذ عبد الحميد

الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا البحث

أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء

المستخلص

هذه الدراسة خلصت الي أن المجال المحظور لمادة البولمر يتغير بتغير النسب المضافة من مادة السليكا لهذة المادة وذلك من خلال دراسة اربع عينات الأولي بدون إضافة سليكا والثانية باضافة 3% من السليكا بينما اضيفت 5% للرابعة والاخيرة ، وكانت النتائج 3.65eV و 3.626eV و 3.085eV و 3.691eV علي الترتيب وذلك بأستخدام مطياف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المرئية (uv,vis).

Abstract

The study ended with that the restrict zone of bloomer material

Will be change respectively with additive percentage changing of silicon. Material in this material ,this through studying for samples ,the first without add silicon, the second adding 1% ,the third adding 3% of silicon, the fourth has been added 5% and the results was 3.65eV,3.626eV,3.085eV,3.691eV respectively that by using (VIS,UV).

فهرس المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
i	الآية
ii	الإهداء
iii	الشكر والعرفان
vi	مستخلص البحث
vii	Abstract
viii	فهرس المحتويات
الفصل الأول البوليمر	
1	أهداف البحث
1	المقدمة
2	التسمية
2	الخواص الفيزيائية
3	تكوين البوليمرات
4	الخواص الكيميائية
6	السيكا
8	البولي ميثيل أكريلات
9	الأكريليك
الفصل الثاني الخواص البصرية والكهربية للبوليمر	
16	الثوابت البصرية
18	الخواص الكهربائية للمتسعات ذات الغشاء الرقيق في المناطق الثلاثة

الفصل الثالث العملي	
20	جهاز الأشعة فوق البنفسجية
25	المواد
26	الأجهزة والأدوات
28	الطريقة
الفصل الرابع النتائج	
31	تحليل ومناقشة النتائج
36	الخلاصة
37	التوصيات
38	المراجع

الفصل الثاني

الخواص البصرية والكهربية للبوليمر

الأهداف :

- 1- إيجاد المجال المحظور لمادة بولي ميثيل ميتا اكريليت (PMMA) المشوبة بالسليكا.
- 2- التحسين من الخواص البصرية والكهربية لمادة بولي ميثيل ميتا اكريليت (PMMA) المشوبة بالسليكا.

الفصل الاول

المقدمة

البوليمر أو المبلمر أو المكثورأو البلمر أو المتماثر أو المتبلمر (باللاتينية: Polymerum)

هو مركب ذو وزن جزيئي مرتفع مكون من وحدات جزئية مكررة قد تكون هذه المواد عضوية أو غير عضوية أو عضوية معدنية، وقد تكون طبيعية أو اصطناعية في أصلها.

أصبحت البوليمرات تلعب دوراً أساسياً وكلياً في استخدامات الحياة اليومية وذلك بسبب مجموعة خواصها الفريدة. فهي مواد أساسية في القطاعات الصناعية اليومية، مثل المواد اللاصقة، ومواد البناء، والورق، والملابس، والألياف، واللدائن، والسيراميك، والخرسانة، والسائل البلوري (Liquid crystal) والمقاوم الضوئي، ومواد التغطية (coating). كما أن البوليمرات متواجدة في معظم مكونات التربة، والنباتات، والكائنات الحية، وهي مهمة في التغذية، والهندسة، وعلم الأحياء، والطب، والحواشيب، واستكشاف الفضاء، والصحة، والبيئة.

تستخدم كلمة بلاستيك أو لدائن استخداماً خطأً للدلالة على البوليمرات، في حين أن البوليمرات تضم أصنافاً ضخمة من المواد التركيبية والطبيعية المتباينة في الخواص.

تشمل البوليمرات الطبيعية غير العضوية الألماس، والجرافيت، والرمل، والأسبستوس، والعقيق، والصوان، والفلسبار (سيليكات الألومنيوم)، والميكا، والمرو، والتلك. تشمل البوليمرات الطبيعية العضوية عديد السكريد مثل النشا، والسيليلوز، والحموض الأمينية، والبروتينات. وتشمل البوليمرات التركيبية غير العضوية نتريد البورون، والخرسانة، والعديد من الموصلات الفائقة لدرجات الحرارة العالية، والعديد من الزجاجيات. وتمثل مركبات السيلوكسان (Siloxanes) أو عديد السيلوكسان البوليمرات التركيبية العضوية المعدنية.

وتوفر البوليمرات التركيبية في استخدام الطاقة عند مقارنتها مع المعادن فخفة وزنها تقلل من استهلاك الوقود في العربات والطائرات، وهي تبرز معظم المعادن عند قياس القوة نسبة إلى الوزن. وقد طورت

البوليمرات فامتلكت خواصَ جيدة وأصبحت اقتصادية التصنيع، كما أمكن استخدامها للأغراض الهندسية، فأصبحنا نستخدم المسننات، والمدحرجات، والهياكل المصنعة من البوليمرات.

التسمية:

نشأ وتطور علم البوليمرات في بيئة صناعية لذا من الطبيعي أن يكون لكل بوليمر اسم شائع، واسم معتمد على بنيته حدده الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وتعرف أغلب البوليمرات بالحروف الأولى من اسمها مثلا، عديد الستيرين يرمز له PS من اسمه (polystyrene)، والذي يسمى بولي مثيل ميثاكريلات وتستخدم العديد من الشركات أسماء تجارية للتعريف بمنتجاتها من البوليمرات مثلا، فورتزل- بولي إستر هي ألياف بولي إيثيلين تيرفتالات أو ألياف PET وقد يكون للبوليمر اسم عام مثل الرايون، البولي إستر، والنايلون.

الخواص الفيزيائية للبوليمرات:

وتتضمن الآتي:

التفرع:

يمكن أن يحدث تفرع أثناء عملية تطور سلاسل البوليمر. في بلمرة الراديكالات، يحدث هذا عندما تلتف سلسلة للخلف وترتبط بجزء سابق منها. وعندما تتكسر هذه الالتفافة، تترك أجزاء صغيرة كالبراعم في سلسلة الكربون الرئيسية. السلاسل المتفرعة لا يمكن أن تصطف في شكل متقارب من بعضها مثل السلاسل غير المتفرعة. وهذا يؤدي إلى قلة التلامس بين الذرات في مختلف السلاسل المختلفة، وهذا يقلل فرص حدوث ثنائيات الأقطاب الدائمة أو التي يمكن أن يحدث لها حث. كما أنه يوجد أجزاء من السلاسل ذات كثافة قليلة. والدليل على ذلك انخفاض درجات الذوبان وضعف قوة الشد للبوليمر الناتج، لأن القوى بين الجزيئات تكون ضعيفة ويمكن كسرها بسهولة.

الانتظامية الفراغية:

الانتظامية الفراغية أو الانتظامية تصف الترتيب المتساوي الأجزاء "isomeric" للمجموعات الفعالة على السلسلة الكربونية. السلاسل التي لها شكل أيزوتاكتيك "isotactic" تعرف على أن المجموعات الفعالة بها تكون موجودة في ناحية واحدة من السلسلة. وهذا يمكنهم من أن يصطفوا بالقرب من بعض وتكوين مناطق متبلورة مما ينتج عنه بوليمر ذو صلابة عالية.

وبالعكس فإن السلاسل التي يكون لها شكل أتاكتيك "atactic" فإن المجموعات فيها تكون موزعة بطريقة عشوائية على جوانب السلسلة. وعلى هذا تكون السلاسل غير مرتبطة مع بعضها البعض بطريقة جيدة وتصبح القوى بين الجزيئات ضعيفة. وهذا يؤدي لكثافة أقل وقوة شد ضعيفة، ولكنه يعطى درجة عالية من المرونة.

المجموعات يمكن أن تتوزع أيضا بطريقة سيندايوتاكتيك "syndiotactic" والتي تكون فيها المجموعات موزعة بطريقة عكسية ولكن بانتظام. ونظرا لأن هذا يعتبر نوع من الانتظامية، فإن السلاسل السيندايوتاكتيك يمكن أن تنظم نفسها بالقرب من بعضها البعض ولكن بالطبع ليس بالدرجة التي تحدث في السلاسل الأيزوتاكتيك. البوليمرات السيندايوتاكتيك يكون لها مقاومة عالية للضغط وأكثر من المبلمرات الأيزوتاكتيك لأن لها مرونة أعلى ناتجة من ضعف القوى بين الجزيئات.

تكوين البوليمرات:

• البلمرة الإسهامية:

البلمرة الإسهامية هي بلمرة بنوعين أو أكثر من المواحيد ومثال لذلك مواحيد الحموض الأمينية والتي تتكون منها بروتينات البلمرة الإسهامية لمواحيد مختلفة ينتج عنها بوليمرات بخواص مختلفة فمثلا البلمرة الإسهامية لأثنين بكميات قليلة من الهيكسين hex-1-ene وهي طريقة لإنتاج بولي إيثيلين خطي قليل الكثافة (Linear Low Density Polyethylene LLDPE). تفرعات C4 التي تنتج من الهيكسين تقلل الكثافة وتمنع تكون مناطق متبلورة في البوليمر كما يحدث في البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، وهذا يعني أن (LLDPE) يمكن أن يتحمل قوى الشد مع بقائها مرنة.

• البلمرة الجذرية.

• البلمرة الكاتيونية.

• البلمرة الأنيونية.

• البلمرة التكتيفية.

الخواص الكيميائية للبوليمرات:

القوى بين الجزيئية:

تلعب قوى التجاذب بين سلاسل البوليمر دورًا كبيرًا في تحديد خواص البوليمرولأن سلاسل البوليمر طويلة للغاية، فإن قوى التجاذب بين الجزيئات تكون أكبر من القوى بين الجزيئات العادية كما أن السلاسل الطويلة تكون غير متبلورة (طريقة توجيهها عشوائية). ويمكن تصور شكل البوليمرات كما لو كانت خيوطا طويلة وكثيرة ومتشابكة، وكلما زاد التشابك زادت صعوبة فصل أحد خيوطها وهذه القوى بين الجزيئات تؤدي إلى قوى شد عالية كما ترفع من درجات حرارة الذوبان

وتحدد القوى بين الجزيئية بالقطبية الثنائية بين المواحيد (المونومرات) البوليمرات التي تحتوي على مجموعات الأמיד يمكن أن تكون روابط هيدروجينية مع السلاسل المجاورة ذرات الهيدروجين الموجبة في مجموعات N-H في أحد السلاسل تتجذب بشدة إلى ذرات الأكسجين في مجموعات C=O الموجودة في سلسلة أخرى وهذه الروابط الهيدروجينية تؤدي إلى: مثلا زيادة قوة الشد ودرجة الذوبان للكيفلر.

خواص البوليمرات:

توجد عدة تقنيات معملية تستخدم لتحديد خواص البوليمر مثل تبعثر الأشعة السينية بزواوية كبيرة، وتبعثر الأشعة السينية بزواوية صغيرة، وتبعثر النيوترون بزواوية صغيرة (small angle neutron scattering)، وتستخدم لتحديد التركيب البلوري للبوليمر. وتستخدم تقنية الاستشراب بعبور الهلام في تحديد عدد متوسط الوزن الجزيئي، والوزن المتوسط الوزن الجزيئي وتشتت متعدد إف تي آر (polydispersity.) (FTIR) يستخدم لتحديد التركيب.

الخواص الحرارية مثل درجة حرارة التحول الزجاجي يمكن تحديدها باستخدام مسعر المسح التبايني، وتحليل ميكانيكي تحريكي الانحلال الحراري المتبوع بتحليل للمكونات الصغيرة يعتبر تقنية أخرى لتحديد التركيب المحتمل للبوليمر.

البوليمر المعروف باسم مادة البوليمر يستخدم في صنع الاوراق النقدية في أستراليا ونيوزيلاند كما يستخدم في الأوراق النقدية التذكارية في بعض البلاد.

البوليمرات وتلوث البيئة:

أضحت البوليمرات من المواد ذات الأهمية الكبيرة للحياة العصرية لتنوع الأغراض التي تستخدم فيها ولصلاحياتها لهذه الأغراض، ولما يصاحب صنعها من إمكانيات التصرف في البناء ليوافق الناتج وظيفة معينة لكن هذه المواد غريبة عن البيئة الطبيعية، ولذلك لا تتعرض للخسف الحيوي، وإذا انتقلت إلى البيئة تبقى فيها صورة من صور التلوث التي تتفاقم آثارها يوماً بعد يوم تسهم البوليمرات في تشويه الطبيعة نتيجة تراكم النفايات، وقد تكون مرتعاً لنمو الحشرات والقوارض وقد انتشرت نفاياتها في البحار والمحيطات، ونقلتها حركة المياه إلى المناطق النائية، وأصبحت خطراً يهدد الأسماك تبقى مشكلة التخلص من هذه المواد قائمة، إذ أن حرقها يؤدي إلى تلوث الهواء، عدا عن أن هذه العملية لا تكون مكتملة وفعاليتها غير تامة فالإطارات المطاطية مثلاً تحترق مطلقاً دخاناً كثيفاً وروائح كريهة، أما بولي كلوريد قايثيل فينيل فينيل منه غاز كلوريد الهيدروجين الضار. (1)

ميتاكريلات

تعريفات تكنولوجيا

اسم الصينية: بولي (ميتاكريلات الميثيل)

الاسم الانكليزي: ميتاأكريلات، البولي ميثيل ميثا أكريلات

تعريف:

وحدة تكرار من البوليمر غير متبلور معدل انتقال الضوء من 90% ~ 92%، مع مقاومة الطقس ممتاز والعزل الكهربائي.

العلوم التطبيقية:

علوم المواد والتكنولوجيا ، ومواد البوليمر، اللدائن.

بولي اختصار ميتاكريليت التي أطلق عليها اسم PMMA، والمعروف باسم شبكي .

التطبيقات:

PMMA المذاب في مذيب عضوي مثل الفينول، انزول، وما إلى ذلك، بواسطة طلاء تدور لتشكيل الفيلم غرامة، مع خصائص عازلة ممتازة، ويمكن استخدامها كحقل العضوية تأثير الترانزستور (OFET) المعروف أيضا باسم العضوية الترانزستور الرقيقة (OTFT) طبقة عازلة.

البولي ميثيل ميثا أكريلات :

نظرة عامة:

مرادفات الصينية: 2 - الميثيل - المبلمر المتجانس ميتاكريليت، البلاستيك polyacrylate، سول، شبكي

، PMMA (بولي ميتاكريليت دو بونت الاسم التجاري)؛ رقة شبكي؛ متوسط الوزن الجزيئي (طريقة

TG (DSC) 122 ~ 350000 GPC) مسحوق أسنان

البولى ميثيل ميثا أكريلات (ميثاكريلات) اسم الإنجليزية: ميثاأكريلات.

مرادفات اللغة الإنجليزية: ميثيل ميثاكريلات بوليمر، ميثاكريليت الميثيل بلمرة؛ ميثيل ميثاكريلات راتينج؛ ميثاكريليك حمض استر الميثيل بوليمر، LUCITE؛ بولي (ميثيل ميثاكريلات-CO-إيثيل اكريليت)؛ بولي (ميثيل ميثاكريليت)، الأيزوتاكتيك

CAS رقم: 7-14-1190

الصيغة الجزيئية $N - CH_2C(CH_3)(COOCH_3)$:

التركيب الجزيئي:

PMMA

PMMA الراتنج هو مادة غير سامة وصديقة للبيئة والتي يمكن استخدامها لإنتاج أدوات المائدة والأدوات الصحية، لديه جيدة الاستقرار الكيميائية، ويأثير ابيليتي.

يجب استخدام الراتنج PMMA في الوقت الحاضر، في جميع أنحاء البلاد لتسريع وتيرة البناء في المناطق الحضرية، وعلامات الشوارع، وصناديق ضوء الإعلان وأكشاك الهاتف، الخ ظهرت، والتي تستخدم جزءا كبيرا من المواد الراتنج PMMA. بकिन الاولمبية مشروع المواد اللون في الهواء الطلق أيضا استخداما واسع النطاق من الراتنج الأخضر PMMA.

عبارات السلامة:

تجنب الجلد والعين الاتصال.

ارتداء الملابس الواقية المناسبة.

لا تتنفس الغبار.

عبارات المخاطر:

ضار عن طريق الإستنشاق وإن بلع.

تطبيقات:

صناعة السيارات (معدات إشارة، لوحة أجهزة القياس، وغيرها)، والصناعات الدوائية (حاويات تخزين الدم، الخ)، والتطبيقات الصناعية (DVD، الناشر الإضاءة)، ومفاتيح المنتجات الإلكترونية (خاصة شفافة). السلع الاستهلاكية (أكواب المشروبات، والقرطاسية، وغيرها).

PMMA المذاب في مذيب عضوي مثل الفينول، انزول، وما إلى ذلك، بواسطة طلاء تدور لتشكيل الفيلم غرامة، مع خصائص عازلة ممتازة، ويمكن استخدامها كحقل العضوية تأثير الترانزستور (OFET) المعروف أيضا باسم العضوية الترانزستور الرقيقة (OTFT) طبقة عازل

الاكريليك :

الاسم الشائع لميتاكريليت الميثيل بولي (البولي ميثيل ميثا أكريلات)

بولي (ميتاكريليت الميثيل) (البولي ميثيل ميثا أكريلات) بولي (2 - methylpropenoate الميثيل) هو بالحرارة شفافة. كيميائيا ، هو البوليمر الاصطناعية من ميتاكريليت الميثيل. ويبيع تحت أسماء تجارية كثيرة ، بما في ذلك Policril ، زجاجي ، Gavrieli ، Vitroflex ، Limacryl ، وهو جمهوري من الزهر ، لكل Clax ، البرسيكس ، Plazcryl ، Acrylex ، Acrylite ، Acryplast ، Altuglas ، Polycast ، Oroglass ، Optix ، ولوسيت ويسمى عادة الاكريليك والزجاج ، وذلك ببساطة الاكريليك ، المقوى أو زجاجي. يمكن أكريليك ، أو ألياف الاكريليك ، وتشير أيضا إلى البوليمرات أو التي تحتوي على بوليمرات البولي أكريلونيتريل. وقد وضعت هذه المادة في عام 1928 في مختلف المختبرات وأحضر إلى السوق في عام 1933 من قبل شركة روم وهاس.

وكثيرا ما يستخدم البولي ميثيل ميثا أكريلات كبديل للزجاج ، والمنافسة مع (الكمبيوتر) البولي. ويفضل كثير من الأحيان وبسبب خصائصه معتدلة ، سهولة التعامل وتجهيزها ، والتكلفة المنخفضة ، ولكن يتصرف بطريقة هشة عند تحميلها ، وخصوصا في ظل قوة التأثير. لإنتاج 1 كغم من البولي ميثيل ميثا أكريلات ، هناك حاجة إلى نحو 2 كلغ من البترول. البولي ميثيل ميثا أكريلات تشتعل عند درجة حرارة 460 والحروق ، وتشكيل ثاني أكسيد الكربون والماء وأول أكسيد الكربون والمركبات منخفضة الوزن الجزيئي ، بما في ذلك الفورمالديهايد.

التاريخ :

تم إنشاء أول حمض الاكريليك في 1843. وقد وضعت حمض ميتاكريليك ، مشتقة من حمض الاكريليك ، في عام 1865. التفاعل بين حامض ميتاكريليك والنتائج ميثيل الكحول في ميتاكريليت استر الميثيل. واكتشف الألماني الكيميائيين Fittig وبولس في 1877 عملية البلمرة التي تحول ميتاكريليت الميثيل في ميتاكريليت بولي. في عام 1933 براءة اختراع العالم الألماني أوتو روم وتسجيل الاسم التجاري زجاجي.

في 1936 بدأ إنتاج أول مجدية تجاريا من زجاج الأمان الاكريليك. خلال الحرب العالمية الثانية زجاج الاكريليك والمناظير المستخدمة في الغواصة ، والزجاج الأمامي ، الستائر ، والأبراج النارية للطائرات.

تركيب :

وينتج عادة عن طريق البلمرة البولي ميثيل ميثا أكريلات مستحلب ، البلمرة بلمرة المحلول والسائبة. عموما يستخدم بدء الراديكالي (بما في ذلك أساليب البلمرة الحية) ، ولكن يمكن أيضا إجراء البلمرة أنيوني من البولي ميثيل ميثا أكريلات يكون.

تجهيز :

وعادة ما تتم معالجة حرارية في البولي ميثيل ميثا أكريلات 240-250 درجة مئوية. ويمكن استخدام جميع عمليات صب المشتركة ، بما في ذلك حقن صب ، صب ضغط وقذف. ويتم إنتاج أعلى جودة صحائف البولي ميثيل ميثا أكريلات من قبل الصب الخلية ، ولكن في هذه الحالة ، والخطوات البلمرة صب تحدث بشكل متزامن. قوة مادية أعلى من درجات صب نظرا لكتلته الجزيئية عالية للغاية. وقد استخدم مطاط تشديد لزيادة قوة من البولي ميثيل ميثا أكريلات بسبب سلوكها هش ردا على هذه الحمولات المطبقة.

يمكن انضم البولى ميثيل ميثا أكريلات باستخدام الاسمنت cyanoacrylate (ما يسمى ب "Superglue" ، مع حرارة (ذوبان) ، أو باستخدام المذيبات مثل trichloromethane دي أو إلى حل البلاستيك في المشترك الذي الصمامات ثم ومجموعات ، وتشكيل لحام غير مرئية تقريبا .

قد بسهولة الخدوش يمكن إزالتها عن طريق تلميع أو عن طريق تسخين السطح من المواد.

ويمكن استخدام الليزر قطع على شكل تصاميم معقدة من أوراق البولى ميثيل ميثا أكريلات. البولى ميثيل ميثا أكريلات vaporises للمركبات الغازية (بما في ذلك مونومرات به) على القطع بالليزر ، بحيث يتم إجراء خفض نظيفة جدا ، ويتم تنفيذ القطع بسهولة بالغة. في هذا الصدد البولى ميثيل ميثا أكريلات ميزة على المنافسة البوليمرات مثل البوليسترين والبولي ، والتي تتطلب صلاحيات أعلى الليزر واعطاء مزيد من التخفيضات ليزر فوضوي ومتفحمة.

خصائص :

الهيكل العظمي هيكل ميتاكريليت الميثيل ، والتي تشكل مونومر PMMA :

لديها كثافة $150.1-190.1kg^3$. هذا هو أقل من نصف كثافة الزجاج ، ومماثلة لتلك التي من اللدائن الأخرى.

لديه قوة تأثير جيد أعلى من الزجاج أو البوليسترين ، ولكن أقل بكثير من بوليمرات البولى أو الهندسة. في معظم التطبيقات ، فإنه لن تتحطم لكن بدلا من ذلك الى قطع فواصل كبيرة مملة.

هو أخف وأكثر سهولة من خدش الزجاج. غالبا ما تكون مضافة تلبيسات مقاومة للخدش (التي قد يكون لها أيضا وظائف أخرى) إلى أوراق البولي ميثيل ميثا أكريلات.

ينقل ما يصل الى 92 ٪ من الضوء المرئي (3 مم سمك) ، ويعطي انعكاسا لحوالي 4 ٪ من كل من سطوحه على حساب معامل الانكسار من 4893.1-4899.1.

مرشحات الأشعة فوق البنفسجية (الأشعة فوق البنفسجية) الضوء عند أطوال موجية أقل من نحو 300 نانومتر. بعض الشركات المصنعة [3] إضافة الطلاء أو المواد المضافة إلى البولي ميثيل ميثا أكريلات لتحسين امتصاص في نطاق 300-400 نانومتر.

يسمح ضوء الأشعة تحت الحمراء من الطول الموجي 2800 نانومتر تصل إلى لتمرير. يتم حظر أساسا الأشعة تحت الحمراء من طول موجة طويلة ، تصل إلى 25000 نانومتر. التركيبات الخاصة من البولي ميثيل ميثا أكريلات الملونة المعمول بها للسماح موجات الأشعة تحت الحمراء المحددة لتمرير بينما حجب الضوء المرئي (للتحكم عن بعد أو تطبيقات الاستشعار الحراري ، على سبيل المثال).

والاستقرار البيئي ممتازة بالمقارنة مع غيرها من المواد البلاستيكية مثل البولي ، وغالبا ما يكون ذلك من اختيار المواد للتطبيقات في الهواء الطلق.

ومقاومة للمذيبات الفقراء ، كما تتضخم ويذوب بسهولة. كما أن لديها مقاومة الفقراء إلى مواد أخرى كثيرة على حساب أفرقتها استر تحلل بسهولة.

تعديل خصائص :

نادرا ما يباع الصرفة بولي (ميثيل ميتاكريليت) homopolymer كمنتج نهائي ، لأنه لا أمثل بالنسبة لمعظم التطبيقات. بدلا من ذلك ، تعديل الصيغ مع كميات مختلفة من comonomers الأخرى ، والمضافات ، ويتم إنشاء الحشو للاستخدامات التي تتطلب خصائص محددة. وتستخدم بصورة روتينية

كمية صغيرة من comonomers اكريليت البولي ميثيل ميثا أكريلات في الصفوف المخصصة للتجهيز الحرارة ، ومنذ هذا البوليمر لتستقر التحلل ("حيوي") أثناء معالجة.

غالبا ما تكون مضافة مثل Comonomers اكريليت بوتيل لتحسين قوة التأثير.

يمكن إضافة Comonomers مثل حامض ميثاكريليك لزيادة درجة حرارة التحول الزجاجي لالبوليمر للاستخدام درجات حرارة أعلى مثل الإضاءة في التطبيقات.

ويمكن إضافة اللدائن إلى تحسين خصائص المعالجة ، وانخفاض درجة حرارة التحول الزجاجي ، أو تحسين خصائص التأثير.

ويمكن إضافة الأصباغ لإعطاء لون لتطبيقات ديكور ، أو لحماية ضد (أو تصفية) ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

ويمكن إضافة الحشو لتحسين فاعليتها من حيث التكلفة.

[تحرير] ذات البوليمر بولي (اكريليت الميثيل)

البوليمر من اكريليت الميثيل ، سلطة النقد الفلسطينية أو بولي (اكريليت الميثيل) ، مماثل للبولي (ميثاكريليت الميثيل) ، عدا عن عدم وجود مجموعات الميثيل في العمود الفقري لسلسلة الكربون. سلطة النقد الفلسطينية لينة المطاطية البيضاء التي هي أخف من البولي ميثيل ميثا أكريلات لأن سلاسل طويلة من البوليمر هي أرق وأكثر سلاسة .

الفصل الثاني

الخواص البصرية والكهربية للبوليمر

الفصل الثاني

الخواص البصرية والكهربية للبوليمر

تم تصنيع متسعة ذات غشاء من مادة البولي مثيل ميثا أكريلات واتضح ظهور صفة الانهيار المتعاقب وان فولتية الانهيار عند المساحات الصغيرة تكون أكبر من فولتية الانهيار عند المساحات الكبيرة، أما تأثير التشعيع النيوتروني على الخواص الكهربائية لمتسعات بولي حامض الاكريلك المطعم بأيونات البوتاسيوم، قد أظهر أن التشعيع النيوتروني يزيد من التوصيلية للبوليمر المطعم وهذا يعني أن سعة المتسعة تقل ، أما تأثيرات أشعة كاما على الخواص الكهربائية لمتسعات البولي مثيل ميثا أكريلات قد ولقد بينت النتائج أن سعة المتسعة تزداد مع زيادة زمن التعرض للاشعاع.

Optical Constant الثوابت البصرية :

تساعد دراسة الثوابت البصرية على التعرف على خواص بعض المواد من خلال تفاعل الاشعاع الكهرومغناطيسي مع المادة، فمن خلال دراسة تأثير الاشعاع الكهرومغناطيسي على الواح الايبوكسي ودراسة الامتصاصية والنفاذية والفلورة و الانعكاسية وفجوة الطاقة تم التعرف على اهم الثوابت البصرية للايبوكسي كعامل الامتصاص و معامل الخمود و معامل الانكسار وغيرها .

امتصاص الضوء في الاغشية مثل الواح Light Absorption في الايبوكسي Films Like Epoxy

plates عند سقوط فوتون على جزيئة تتهيج هذه الجزيئة من المستويات الاوطأ للحالة الأرضية E_1 الى احد المستويات الاهتزازية الدورانية E_2 للحالة الالكترونية المتهيجة فان طاقة الفوتون الساقط (الممتص) تعطى بحسب المعادلة الآتية (9) $[\Delta E = E_2 - E_1 = hf]$: : ان : ΔE فرق الطاقة بين مستويات الانتقال. E_1 طاقة المستوى الواطئ.

E_2 طاقة المستوى المتهيج يتم امتصاص الاشعاع الساقط I_0 من لوح سمكة (T) عند مرور حزمة ضوئية خلاله وان جزءا معيناً من طاقة الاشعاع الساقط تنفذ مقدارها (1)، والنفاذية هي قياس لشفافية اللوح وتساوي (10)

$$T = I / I_0 \dots (10)$$

$$A = \log_{10} 1/T \dots (11)$$

A = الامتصاصية

أن نسبة النقصان في فيض طاقة الأشعاع الساقط بالنسبة لوحدة المسافة باتجاه أنتشار الموجة داخل الوسط تسمى معامل الامتصاص الخطي (α) ويعتمد معامل الامتصاص على طاقة الفوتون الساقط وعلى خواص شبه الموصل وطول مسار الوسط الممتص.

$$I = I_0 \exp(-\alpha t) \dots (12)$$

$$\alpha = 2.303A/t \dots (13)$$

ومن معرفة النفاذية T، والامتصاصية A يمكن إيجاد الانعكاسية R بحسب المعادلة:

$$R = 1 - A - T \dots (14)$$

معامل الخمود: (K_0) coefficient extinction

الخمود الحاصل من الموجة الكهرومغناطيسية داخل المادة ويمثل الجزء الخيالي من معامل الإنكسار ويرتبط بمعامل الامتصاص بالعلاقة الآتية :

$$K_0 = \alpha \lambda / 4\pi \dots (15)$$

معامل الانكسار: Refractive index (n) ان معامل الانكسار يمثل النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعته في المادة . وبأيجاد الانعكاسية (R) ومعامل الخمود (K_0) يمكن إيجاد معامل انكسار اللوح بحسب المعادلة الآتية :

$$n = \left[4R / (R-1)^2 - K_0^2 \right]^{1/2} - R + 1 / R - 1 \dots (16)$$

(2) الخواص الكهربائية للمتسعات ذات الغشاء الرقيق من ويمكن تفسير المناطق الثلاثة على النحو التالي :

• المنطقة الأولى :

وجدت قيمة $(m \sim 1)$ وهذا يعني أن التيار المتسرب يتناسب طردياً مع الفولتية، أي بمعنى أنها خاضعة لقانون أوم إن هذه المنطقة تظهر عندما تكون كثافة الحاملات الفعالة N_c في حزمة التوصيل أقل بكثير من كثافة الحاملات الحرة N_0 أي أن $(N_0 > N_c)$ وبالتالي فإن كثافة التيار في هذه المنطقة تخضع للعلاقة الرياضية الآتية (Lampert, 1956):

$$(J = N_0 q \mu (v/d)) \dots (1)$$

حيث أن:

q تمثل الشحنة، μ تحركية الشحنة، d سمك المادة، N_0 كثافة الحاملات الحرة التي تعطى بالعلاقة التالية :

$$N_0 = N_c \exp(-E/K_B T) \dots (2)$$

حيث أن E : تمثل طاقة التنشيط، K_B ثابت بولتزمان و T درجة الحرارة .

• المنطقة الثانية :

أما في المنطقة الثانية، فلقد تم حساب قيمة m فكانت بحدود $(m \sim 2)$ وهذا يعني بأن عملية التوصيل في هذه المنطقة قد تخضع لآلية التيار المحدد بالشحنة الفراغية (SCLC) Current space charge limited فعلية فإن كثافة التيار المار في هذه الحالة يخضع للعلاقة التالية ، (Lampert and Mark, 1970):

$$J = (9/8) \epsilon \mu (v^2 / d^3) \dots (3)$$

حيث أن ϵ ثابت عزل المادة .

أما بالنسبة إلى الفولتية v التي يحدث عندها الانتقال من المنطقة الأومية إلى منطقة التيار المحدد بالشحنة الفراغية (SCLC) فتعطى بالعلاقة :

$$V = qN_t(d^2 / 2\varepsilon)....(4)$$

• المنطقة الثالثة:

في هذه المنطقة التيار يزداد بصورة مفاجئة وسريعة وبشكل شبة عمودي علي محور الفولتية المسلطة ،ويمكن تفسير ذلك بأن جميع المطائد الموجودة في الغشاء(المادة) قد امتلأت مسبقاً اي في المنطقة الثانية في الشحنات وقد تصل إلي حالة ثالثة يمكن أن يطلق عليها (TFL) Trap Filled limited، واصبحت المادة العازلة خالية من المصائد وبحيث أن شحنة إضافية تدخل المادة تصل مباشرة إلي حزمة التوصيل . ان الفولتية V_{TFL} التي يحدث عندها الانتقال من المنطقة الثانية إلي المنطقة الثالثة والتي يمكن ان تعد شبة ثابتة تعطي بالعلاقة الاتية:

$$(V_{TFL} = qN_t(d^2 / 2\varepsilon).....(5)$$

(3)

الفصل الثالث

الأجهزة و الأدوات



1. الحد الأدنى بالتدريب، سهل الاستخدام :

وقد أدرجت وعرض الكريستال السائل الكبيرة (LCD) مع سهولة لمتابعة المطالبات، خطوط كبيرة، والرسومات للمساعدة في تقليل الوقت اللازم للحصول على النتائج. الوصف على لوحة المفاتيح الصك لينة يوجه بسرعة لكم من خلال برامج محددة.

2. الأداء الجبار مع الأساليب الكمية :

كل شيء من قياسات تركيز بسيطة تصل إلى متطورة منحنيات المعايرة الكمية. بعض الوظائف القياسية تشمل: طريقة لإدخال عامل من الثوابت بسيطة. نقطة واحدة منحنى المعايرة مع العينة القياسية واحد ونقطة من خلال المنشأ. متعدد نقطة منحنى المعايرة لتطبيق تتطلب معايير مختلفة. 1، 2، و rd3 النظام المناسب متعدد الحدود لمعايرة يأتي معيار. اثنين أو ثلاثة الطول الموجي تحليل كمي لقياس عينات عكر أو لقياس آثار مكون متميز آخر.

Specifications

Hardware Specifications

مواصفات

الأجهزة المواصفات

0،1100-1.900 نانومتر	نطاق الطول الموجي	Optical Design تصميم بصري
خطوة 0.1nm	عرض الطول الموجي	
خطوة 0.1nm (الخطوة 1nm في وضع الطيف)	الطول الموجي للاختيار	
تغيير الطول الموجي: ما يقرب من 3800 نانومتر / دقيقة. مسح: ما يقرب من 24 حتى 1400 نانومتر / دقيقة	سرعة المسح الضوئي	
اختيار من التالية 3 أنواع. التغيير السيارات مع الطول الموجي اختيار الطول الموجي 295nm 364nm ل: فاصل 1nm الموصى الطول الموجي: 340nm مصباح هالوجين فقط الديوتيريوم (D2) مصباح فقط	تغيير مصدر الضوء	
قياس شعاع واحد	طريقة القياس	

التصحيح التلقائي مع ذاكرة الكمبيوتر W20 الهالوجين مصباح (طويل العمر 2000 ساعة) مصباح الديوتيريوم (نوع المقبس) الضبط التلقائي لأقصى قدر من الحساسية	مصدر ضوء	
يتضمن مقعرة تصحيح انحراف اشتعلت النار صريف الثلاثية الأبعاد	مستوحد اللون	
السيليكون الضوئي	كاشف	

5 نانومتر	عرض النطاق الترددي الطيف	Performance Specifications مواصفات الأداء
$1.0 \pm$ نانومتر	دقة الطول الموجي	
$0.3 \pm$ نانومتر	الطول الموجي التكرار	
أقل من 0.05% (0,220 نانومتر ناي، 340.0 نانومتر NaNO2 وUV39)	الضوء الشارد	
الامتصاصية: -0.3 إلى 3.0 عيس النفاذية 0.0 إلى 200%	مجموعة الضوئية	
الامتصاصية: -3.99 إلى 3.99	تسجيل نطاق	

عبس النفاذية: -399 إلى 399%		
± 0.005 القيمة المطلقة (في 1.0 عبس) ± 0.003 عبس (عند 0.5 عبس)	دقة الضوئية	
± 0.002 القيمة المطلقة (في 1.0 عبس)	التكرار الضوئية	
أقل من ± 0.001 عبس / ساعة (بعد 2 ساعة الاحماء)	انجراف	
± 0.010 القيمة المطلقة (بعد 1 ساعة الاحماء، في 1100-200 نانومتر)	التسطيح الأساسي	
أقل من 0.002 عبس، الذروة إلى الذروة أقل من 0.0005 القيمة المطلقة، RMS.	ضجيج	

الداخلية أبعاد $W110.0 \times$ $D230.0 \times H105.0$ ملم (عمق الجزئي: 155.0 مم) ميناء 2 المسمار للتثبيت	عينة مقصورة	Site Requirements متطلبات الموقع
---	-------------	-------------------------------------

الخيار التبعي		
LCD (320 × 240 بوصة 6 نقطة) مع إضاءة CFD التكيف مع النقيض	عرض	
V 50/60 120 ~ 100 هرتز VA 220 ~ 240 160 VA160 هرتز V 50/60	مزود الطاقة	
W416 × D379 × H274mm	أبعاد	
11 كلغ	الوزن	
to 35°C 15	درجة الحرارة المحيطة	
أقل من 70% إذا كان أكثر من 30 °C	الرطوبة المحيطة	

المواد:

استون- ايثانول -سيلكا -بولي ميثيل ميثا اكريليت (PMMA).

السيلكا المستخدمة:

سيلكا غير بلورية (عالية النقاء)، انتجت من قشرة الارز بالاستخلاص من هيدروكسيد الصوديوم ودبغها باستخدام حامض النتريك (تقانة السول جل)، مساحة السطح $340 m^2 / g$ ، القطر النقي 10nm (للحجم المتوسط).

PMMA:-

درجة انصهارها $160 C^\circ$

حساب معامل الامتصاص:-

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

حيث:-

I = شدة التيار بعد مرور الشعاع = 2157

I_0 = شدة التيار قبل مرور الشعاع = 5390

السماك (X) = 1.64 CM

معامل الامتصاص (μ) = 0,559

الأجهزة والادوات:

جهاز UV ميزان حساس – كاسات – ملعقة Better dishes ورق المونيوم – سخان- جهاز
خلط.





الطريقة:

تم احضار البوليمر و السليكا و اخذت نسبة منهما على ثلاث عينات وذلك باستخدام الميزان الحساس

عينة (1) :

0.05 سليكا – 4.95 بوليمر



عينة (2):

0.15 سليكا - 4.85 بوليمر



عينة (3):

0.25 سليكا - 4.75 بوليمر



تم اضافة 0.05 من السليكا مع الأيثانول و 4.95 بوليمر مع الاستون ثم تم خلطهما معا وذلك باستخدام جهاز الخلط ثم صببت في better dishes حتى تجف كررت هذه العملية لكل من العينتين ، اخذت هذه العينات وهي جافة وتم قياس معامل الامتصاص لها بجهاز الUV .



الفصل الرابع


النتائج

جدول رقم (1) :

Abs	Wavelength(nm)
0.191	342.00
0.056	210.00
0.001	322.00
0.001	298.00
0.000	248.00

* الجدول يوضح العلاقة بين الأطوال الموجية والإمتصاصية .

رقم الشكل (1-4)




رسم يوضح علاقة إمتصاصية الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لمادة بولي ميثيل ميتا أكريليت (PMMA) المشوية بنسبة 0.05 جرام من السليكا والتي تقابل 1% من السليكا و99% من البوليمر (PMMA) .

جدول رقم (2)

Abs	Wavelength(nm)
0.089	402.00
0.108	342.00
0.002	294.00
0.001	288.00
0.002	280.00
0.002	242.00
0.002	236.00
0.056	210.00
0.000	304.00
0.000	272.00

الجدول يوضح العلاقة بين الأطوال الموجية والإمتصاصية




رقم الشكل (2)

رسم يوضح علاقة إمتصاصية الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لمادة بولي ميثيل ميتا أكرليت (PMMA) المشوبة بنسبة 0.15 جرام من السيلكا والتي تقابل 3% من السيلكا و97% من البولمر (PMMA) .

جدول رقم (3)

Abs	Wavelength(nm)
0.459	336.00
0.015	284.00
0.009	266.00
0.058	210.00
0.001	318.00
0.001	296.00
0.001	248.00

- جدول يوضح العلاقة بين الأطوال الموجية والإمتصاصية .



رقم الشكل (3)

الرسم يوضح علاقة إمتصاصية الأشعة فوق البنفسجية والمرئية لمادة بولي ميثيل ميتا أكرليت (PMMA) المشوبة بنسبة 0.25 جرام من السيلكا والتي تقابل 5% من السيلكا و95% من البوليمر (PMMA)

تحليل و مناقشة النتائج :

من النتائج أعلاه يتضح أنه كلما زادت نسبة السليكا قل المجال المحظور حيث يفيد ذلك إستخدام الخليط الجديد في كثير من التطبيقات التي تحتاج إلى مجال محظور أقل .

نلاحظ أن العينة الرابعة خالفت بقية العينات حيث زادت قيمة المجال المحظور بدلاً من أن تنقص وقد تكون هذه النتيجة شاذة وقد تكون القراءة خاطئة لذلك وضعت في التوصيات زيادة عن العينات للتعرف ما اذا كانت العلاقة تناقصية أم لا .

الخلاصة :

وجد أن المجال المحظور لعينة البوليمر يتغير بتغير المادة المضافة من السيليكا حيث أنه كان في العينة الأولى بدون إضافة السيليكا 3.65eV ، في العينة الثانية بإضافة 1% من السيليكا من البوليمر 3.626 eV ، و في العينة الثالثة بإضافة 3% من السيليكا للبوليمر 3.085eV في العينة الرابعة بإضافة 5% من السيليكا للبوليمر 3.691eV .

التوصيات :

- 1- دراسة عدد غير محدود من العينات باضافة نسب اعلي من العينات لمعرفة ما اذا كانت العلاقة خطية ام لا.
- 2- دراسة الخواص الأخرى مثل (السماحية الكهربائية ،المقاومية النوعية،معامل الانكسار وغيرها) لنفس العينات لتوسيع دائرة الاستفادة من هذه العينات.

المراجع:

(1)

Y. Roiter and S. Minko, AFM Single Molecule Experiments at the Solid-Liquid *
Interface: In Situ Conformation of Adsorbed Flexible Polyelectrolyte Chains,
Journal of the American Chemical Society, vol. 127, iss. 45, pp. 15688-15689
(2005)

* ما هي البوليمرات، من جامعة بابل

* كيمياء البوليمرات، جامعة أم القرى

* مجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية، جامعة دمشق

* منظمة المجتمع العلمي العربي كتاب البوليمرات العالية الأداء و البوليمرات الفولتوضوئية

* كيمياء بوليمرات متقدمة، جامعة الملك عبد العزيز

* مركز تميز أبحاث البوليمرات وتطبيقاتها، جامعة عين شمس

* جامعة أم القرى، تاريخ الولوج 6 نوفمبر 2014.

* قاموس المعاني تاريخ الولوج 6 نوفمبر 2014.

* كتاب الكيمياء للصف الثاني ثانوي علمي، المملكة الأردنية الهاشمية، طبعة عام 2004، صفحة 511.

* جامعة الملك عبد العزيز

* جامعة القدس

* جامعة الزقازيق

* حول توحيد المصطلحات العلمية

* وفقا لمعجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد

* أ ب ت ث McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, 10th Edition,

Volume 14 (PLAS-QUI),page.162

* McCrum N. G., Buckley C. P., Bucknall C. B., Principles of Polymer Engineering,

.Oxford University Press, 1997, p1

Painter P. C., Coleman M. M., Fundamentals of Polymer Science: an Introductory *
.Text, CRC Press, 1997, p1

* كتاب "الكيمياء في حياتنا"، المؤلف "الدكتور عادل أحمد جرار"، الناشر "دار الضياء للنشر والتوزيع

(2) مجلد بغداد للعلوم / مجلد 7 (1) 2010م / سما حكمت عبد الوهاب آل الشيخ حسين .

(3) مجلد علوم الرافدين / مجلد 17 / العدد 2 خاص بالفيزياء / يحيى نوري الجمال / رنا زياد آل فليح