

معطيات السليكا ومساعدات الصهر الطبيعية بالسودان في التشكيل الفني للزجاج

* حيدر عبدالقادر أكبر عبدالله⁽¹⁾ ، مصطفى عبده محمد خير⁽²⁾ ، صالح على صالح⁽³⁾.1. - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - hidarart@gmail.com.

2. - كلية الآداب - جامعة النيلين - Email: dr-m-abdo@hotmail-com.

3. كلية النفط والمعادن - جامعة النيلين

المستخلص:

تناول البحث الخصائص العلمية للخامات الطبيعية السودانية الخاصة بصناعة الزجاج للكشف عن الخامات المناسبة وتوفير المعلومات عن خصائصها وطرق تحضيرها ومعالجتها وإمكانية إستغلالها في التشكيل الفني للزجاج. تم إختيار أربعين عينة من مناطق مختلفة وهي تمثل مصادر متنوعة للأكاسيد الحامضية والقلوية والمتعادلة، فحصت العينات بالأشعة السينية المتفلورة (XRF) فرصدت مكوناتها وحددت الشوائب ثم قورنت بمكونات العينات القياسية العالمية. درست الخصائص الميكانيكية للعينات الرملية والخصائص الفيزيائية لبقية العينات فشملت الهيئة العامة ، البنية الظاهرية، الفقد بالحرارة ، المكسر ، تحديد اللون وفقاً للقياسات العالمية، درجة الصهر ولون المنصهر. أخضعت العينات لمعالجات مختلفة كالغسيل الإحتكاكي، الترشيح ، التصفية والترسيب ، الفرز المغناطيسي والكلسنة ثم صُنعت منها خلطات الزجاج غير المتبلور ، الزجاج السيراميكي والأجسام المترججة وفقاً لمعايير تناول الخامات في تصنيع أنواع الزجاج. حُوقت الخلطات في درجات حرارية مختلفة. بلغ مجموع تجارب الخلطات ثمانية وثمانون تجربة، أستخرج منها خمسة عشر نوعاً مختلفاً من الزجاج بالمعالجة الحرارية ثم قيست صلابتها ومقاومتها للأحماض والتشقق، تم تحويل عينات الزجاج الى مساحيق صُنعت منها عجائن بإضافة مادة رابطة ثم سُكلت في قوالب خزفية وأخرى صُنعت منها قضبان نصف دائرية ثم سُكلت في قوالب خزفية وعُولجت حرارياً لإعطاء أشكال ذات طابع فني. تبين أن بالإمكان إستخدام العينات في صناعة الزجاج نو الطابع الفني بعد معالجتها والتخلص من مركبات الحديد. كما إتضح أن تربة منطقتي الفريقيبية وزالنجي يمكن إستخدامها كمزججات طبيعية دون إضافات في درجات حرارية مناسبة.

Abstract

The purpose of this research is to investigate the operational characteristic for natural materials in Sudan for glass industry aiming to discover new suitable materials and also to providing information about their characteristics, manner of preparation, process of production and the possibility of utilizing them in artistic glass shapes. The researcher selected 40 samples from different areas in Sudan; they contains various resources of acidic oxides, alkaline and stabilizer. The samples were examined by XRF (X-Ray Fluorescence). Their components were observed impurities were spotted and then compared to the components of the international standard samples. The researcher studied the mechanical characteristics of soil samples and physical characteristics of other samples which include general mass, physical structure, LOI, identifying color in accordance with the international standard, melting point and color of fuse. The samples underwent various processes such as mechanical wash, filtration, sedimentation, magnetic separator and calcinations. Then various mixtures have been made such as, non-crystallized mixtures, glaze and vitreous ware. These mixtures have been made up in accordance with the international standard by using mixtures in various types of glass production. Mixtures were then burned in different degree temperatures. The number of mixtures experimented made were about eighty eight experiments. Fifteen types of glass were produced using burning processes, and then its hardness and resistance to acid and cracking were measured. The glass

samples were transferred to powder and made into mixtures with the help of a binder material then formed into ceramic molds and others were formed into half of a cylinder shape then formed into ceramic molds and underwent heat-treatment to form artistic glass shapes. Finally, it has been clearly shown that it is possible to use these samples in forming artistic glass shapes after treatment and subtracting of iron components. It is also became clear that Grigriba and Zalingi soil could be used successfully as natural glaze after heating in suitable degrees without adding any other materials.

الكلمات المفتاحية: خلطات زجاجية ، مزججات ، أجسام مترججة

المقدمة:

الأجسام الزجاجية هي إحدى أطوار بعض الخامات الطبيعية غير العضوية التي تعالج حرارياً فتصهر وتشكل وتبرد تدريجياً وبذلك تكتسب خواص معينة كالصلادة ، الشفافية أو العتامة وعدم النفاذية للسوائل وغيره. أشارت الدراسات الأثرية. (Wildung , 1997, 35) الى وجود مصنوعات زجاجية ترجع تاريخياً الى الحضارات السودانية القديمة وهي تمثل قطع ذات أشكال مختلفة كالقطع الزجاجية بعقد الملكة أماني شخبتي (Amani Shakheto). أستخدم الرمل، الجير، العطرون والرماد في تكوين الزجاج القديم ، يدخل الزجاج في مجال السيراميك ويلزم الخزفيات الطينية وشبه الزجاجية فيشكل لوحده أو كطبقة على الأسطح الخزفية بالمعالجة الحرارية فيما يعرف بالزجاج السيراميكي الذي يستخدم فيه خامات طبيعية مختلفة . يسعى هذا البحث الى معرفة الخامات المحلية ودراسة خصائصها العملية ولمكانية إستخدامها في تكوين الخلطات الزجاجية المختلفة، علماً بأن هناك مصانع كانت تنتج الزجاج وقد توقفت عن الإنتاج وأستعيض بالعوات البلاستيكية كبداية للزجاج. توجد أنواع متعددة من الخامات الزجاجية بالسودان أهمها الرمال البيضاء، حجارة الكوارتز والحجارة الرملية وتعتبر بمثابة مصادر أساسية لأكسيد السليكون الذي يكون الشبك الزجاج. إضافة الى ذلك توجد خامات أخرى تحتوي على مركبات قلوية تستخدم كمساعدات صهر في صناعة الزجاج كالفلسبارات، الحجارة الجيرية ، الدولوميت ، الطلق ، النفلين ساينيت ، الكاولينات والعطرون. إرتبطت مناطق بعض تلك الخامات بالمواقع ذات الصلة بالأنشطة البركانية السابقة كمناطق جبل مرة ، جبال حوش الضلام ، جبال البحر الأحمر ، جبال الأنقسنا وجبال النوبة ، بجانب ذلك توجد مواقع أخرى حول حوض نهر النيل ، صحراء بيوضة، شمال كردفان وقلع النحل . هناك حوجة لدراسة الخامات المذكورة وتحديد أنواعها وتحليل مكوناتها ومقارنتها بالعينات القياسية ثم إخضاعها للتجارب العملية بغرض رصد خصائصها ومعرفة جنواها.

مشكلة البحث:-

تتلخص المشكلة في شح المعلومات والدراسات فيما يتعلق بالخصائص العلمية للخامات الطبيعية السودانية التي تحتتمل أن تستغل في الصناعات الزجاجية. كما يلاحظ أن المنتجات والخامات الزجاجية لا زالت تستورد من الخارج.

أهمية البحث:-

تتمثل في أن المعرفة العلمية للخامات المحلية ضرورة لتحديد الطرق الملائمة للإستفادة منها ولستغلالها بدلاً من إستيرادها.

الدراسات السابقة:-

مجموعة من الدراسات الجيولوجية وتقارير البحوث المسحية والبحوث المنشورة وغير المنشورة في كتاب Adli Abdelmageed بعنوان: Sudan Industrial Minerals and Rocks ، حيث قدم فيه مصادر الخامات التي تدخل في مجال الصناعة وأماكنها وكمياتها وأنواعها بالسودان.

الأهداف:-

- الكشف عن خامات السليكا ومساعدات الصهر التي يمكن أن يستفاد منها في صناعة وتشكيل الزجاج.
- توفير معلومات عن الخصائص العملية للخامات الطبيعية التي تعمل كمكونات لخلطات الزجاج وطرق تحضيرها وتشكيلها.

مصطلحات البحث :

- ألومينا: (Alumina) وهو أكسيد الألمونيوم Al_2O_3 ، يوجد في الأفيان ، الفلسبارات ، البوكسيت وغيره ، كما يوجد منفرداً بصورة نادرة.
- جسم: (Ware) ، هو لفظ يطلق للدلالة على المصنوعات الخزفية والزجاجية والمعدنية وغيرها.
- زجاج: (Glass) ، مركب غير متبلور ، يصهر ويبرد فيتحول نتيجة الى زيادة اللزوجة الى حالة صلبة دون تكون بلورات.
- زجاج سيراميكي: (Glaze)، مركب متبلور ، يطلى به الأجسام الخزفية ثم يعرض للتسخين حتى ينصهر وبذلك يلتحم على الجسم معطياً طبقة زجاجية كما يسمى مزجج.
- كسر زجاج : (Glass Gullet) ، بقايا الزجاج المكسور ، غالباً ما يكون من منتجات زجاجية تالفة نتيجة لإنتهاء غرض الاستخدام أو لتعرضها للكسر.
- مساعدات صهر: (Fluxes) هي مواد تعمل على خفض درجة نضج حرارة إنصهار المواد التي تخالطها.
- سليكا: (Silica) ، من أهم المواد المكونة للزجاج وأكثرها إنتشاراً في الطبيعة، هو أكسيد السليكون SiO_2 ، يوجد في الصخور ، الحجارة الرملية ، الرمال ، وغيرها على هيئة متبلورة أو غير متبلورة . السليكا قيد الدراسة هي المتبلورة.
- فلسبار: (Feldspar) ، من أهم الخامات الطبيعية التي تستخدم كمساعدات صهر في عمل الزجاج السيراميكي وبعض أنواع الزجاج غير المتبلور . يتكون من أكاسيد الفلزات القلوية أرضية مع سليكات الألمونيوم.
- صهير زجاجي: (Frit) ، زجاج يصهر ثم يبرد فجائياً في ماء بارد فيصبح بذلك غير ذائب في الماء . يستخدم كمساعد صهر في الخلطات الزجاجية.
- تزجيج: (Vitreous) ، تحول الجسم الخزفي الى بنية زجاجية نتيجة للحرق العالي أو لطلائه بمواد زجاجية.
- تكليل: (Calcination) ، عملية تسخين المادة لتفتيتها أو لطردها من ماء ومواد متطايرة.
- تسوية: (Firing) ، عملية حرق الاجسام الطينية لتحويلها الى اجسام فخارية.
- تشكيل: (Forming) ، تطويع الخامة للحصول على شكل ، يستخدم في هذه الدراسة للدلالة على عمل الأشكال ذات الطابع الفني.
- خامات سليكاتية: (Silicic Materials) ، خامات طبيعية تحتوي على نسبة عالية من اكسيد السليكون.

تعريف الزجاج ومكوناته وأنواعه:

الزجاج في اللغة يعني جسم شفاف صلب سهل الكسر (رضا 2006 ، 820). كما ورد بالمعنى الإصطلاحي في (معجم مصطلحات العلم ، 1978 ، 1237) بأنه مادة صلبة لا بلورية، غير عضوية، هشة ، تصنع بصهر السليكا أو البورات أو الفوسفات مع الأكاسيد القاعدية.

يتكون الزجاج من مادة مكونة للشبك الزجاجي وهي أكاسيد لمعادن كالسليكون، البوريك، الأنتيمون ، الرصاص ، التيتانيوم ، القصدير والجيرمانيوم .(4, 2006, Ahmed) ويعتبر أكسيد السليكون هو الأكثر استخداماً لوفرتة في الطبيعية وقلة تكلفته . تضاف الى خلطات الزجاج أكاسيد قلوية صاهرة لخفض درجات نضجها حرارياً أو لتعديل خصائصها، أهم تلك الأكاسيد هي الصوديوم ، الكالسيوم، البوتاسيوم ، الليثيوم ، الباريوم والماغنيزيوم، كما تضاف أكاسيد أخرى لتلوينها كالسليسيوم ، النحاس والكوبالت ... الخ.

ينقسم الزجاج الى نوعين أساسيين ، النوع الأول زجاج طبيعي يتكون من السليكا المصهورة في البراكين والتي تتعرض لعملية تبريد مفاجيء أو الرمال وحجارة الكوارتز التي تتعرض الى البروق وتذويبها، أو بفعل القنابل النووية. من أمثلة الزجاج الطبيعي الأوبسيديان ، البيومس والبيرليت ، النوع الثاني هو الزجاج المصنوع ويضم زجاج البوروسليكات (Pyrex) ، الزجاج الرصاصي (Crystal) ، الزجاج التقليدي (زجاج جير الصودا) ، زجاج البصريات، الزجاج الحساس للضوء، زجاج الأمان، الألياف الزجاجية والزجاج السيراميكي وهو يختلف عن بقية أنواع الزجاج في أنه زجاج متبلور بينما الأنواع الأخرى تكون غير متبلورة (اسماعيل ، 2006 ، 139 – 140 – 142 – 145 – 148 – 203). يمتاز الزجاج ببنية متجانسة ، صماء ، هشة سهلة الكسر ذات مكسر محارى وتكون شفافة أو معتمه أو ملونه (علام ، 1967 ، 10، 11). تختلف خصائصها باختلاف نسب مكوناتها في مجال الخزف. و يوجد ما يعرف بالأجسام المترججة وتمثل نوعيات للبورسلين ذات البنية الزجاجية المعتمة أو الشبه شفافة.

أنواع ومواقع عينات البحث:-

قسمت عينات الدراسة كمصادر اساسية للاكاسيد المطلوبة وهي كالتالي:-

- مصادر السليكا SiO_2 : الرمال ، حجارة الكوارتز.
- مصادر الكالسيوم CaO: الحجر الجيري . الكالسايت ، الطلق، ورماد الحطب.
- مصادر البوتاس K_2O : الفلسبارات، رماد نبات الذرة.
- مصادر الصودا Na_2O : العطرون الجرثقة والنفلين سايننتيت.
- مصادر الرصاص PbO: الجالينا.
- مصادر الألومنيا Al_2O_3 : كاولين أولى ، كاولين ثانوى وتربة.
- مصادر متنوعة المكونات: جرانيت متحلل ، بازلت ، رماد بركاني والأبسيديان.
- مصادر الأكاسيد الملونة: الهيماتيت ، الملكايت ، الكروميت والمنجنيز.

تم إختيار وتحديد نوعيات العينات بناءً على المقارنة بالعينات القياسية (Quickstudy ,2002, 2003) من حيث المظهر العام، اللون ، البنية والمعلومات الجيولوجية - 137 - 83 - 1998, Abdelmageed) (368 - 366 - 360 - 333 - 318 - 170 . . الخاصة بالخامات الطبيعية في السودان . جمعت العينات من مواقعها الطبيعية بواسطة الباحث كما تم الحصول على بعضها من معمل الجيولوجيا بجامعة النيلين. أيضاً تم مقارنة بعض العينات بالعينات الموجودة بمتحف الجيولوجيا بوزارة المعادن . الجدول رقم (1) يبين عينات البحث ومواقعها.

جدول رقم (1) عينات الدراسة ومواقعها بالسودان

العينة	الموقع	العينة	الموقع
رمل ابيض	بارا - قرية الطويل	بازلت	أمدرمان
رمل ابيض	شندى	بازلت	الروصيرص
رمل ابيض	النيل الابيض - جبل أولياء	بازلت	جبل مرة
حجر كوارتز	الخرطوم - السبال	بازلت	خشم القرية
حجر كوارتز	السبلوقة	رماد بركاني	جبال حوش الضلام
حجر كوارتز	اركويت	رماد بركاني رمادي	جبل مرة
حجر جبيري	بورتسودان	رماد بركاني اسود	جبل مرة
كالسايث	عطبرة	اوسديان	البان جديد - شرق السبلوقة
كالسايث	الجبليين	هيماتيت	جبال الاتقسنا - قرية فادمية
كالسايث	نياالا - قرية بلبل	ملاكايت	جبل أرياب
فلورايت	جبل الدمبير	كرومايت	جبال الاتقسنا - جام
طلق	صحراء بيوضة	منجنيز	بربر - ابو حراز
طلق	جبال الاتقسنا - جام		
رماد حطب	الدامازين		
فلسبار البوتاسيوم	الخرطوم - قرية ديك		
فلسبار البوتاسيوم	جبل الدمبير		
فلسبار البوتاسيوم	كسلا		
رماد نبات الذرة	نياالا		
العطرون الأبيض	بربر		
الجرتقة	الشريك		
النفلين ساينتيت	جبل الدمبير		
الجالينا	قلع النحل		
كاولين أولى	مروى		
كاولين ثانوى	جبل طورية		
تربة	القرية		
تربة	زالنجي		
جرنايت متحلل	الخرطوم - السبال		
جرنايت متحلل	اركويت		

تحليل العينات:-

1) استخدام حامضي الكبريتيك والهيدروكلوريك. استخدم حامض الكبريتيك المركز (H_2SO_4) والمخفف للكشف المبدئي عن بعض المكونات لكونها قوية التفاعل حيث تصدر غازات وروائح وتغير أحياناً في ألوان العينات وتحرر غاز الهيدروجين وتكون كبريتات المعادن. كما استخدم حامض الهيدروكلوريك (HCL) المركز والمخفف لكونه قوى التفاعل، يذيب المعادن ويكون كلوريدات المعدن المتأكسد ويصدر غاز الهيدروجين، (multaka) (9/2/2010) HCl acid: وضعت كل عينة في كأس زجاجي ثم وضعت عليها نقاط من كل حامض مركز ثم مخفف على حده. تلاحظ أن شدة تفاعل كل حامض كان على عينات الكالسايت، الطلق، رماد الحطب، رماد نبات الذرة، العطرون والرماد البركاني. إرتبطت شدة التفاعل بالعينات التي إحتوت على تركيز عالي من القلويات خاصة الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.

2) التحليل بطريقة (XRF):-

سحنت العينات في طاحونة متخصصة بمعمل الجيولوجيا وزارة المعادن وتم إختيار خمسة وعشرون منها للفحص فوزن مقدار 25 جرام من كل عينة وجففت في $105^{\circ}C$ ثم فحصت في مركز (MTA) بمدينة أنقرة التركية، وذلك بطريقة الاشعة السينية المنقورة (XRF) في درجة حرارة $1050^{\circ}C$ فرصدت مكوناتها كما هي مبينة بالجدول رقم(2).

3) التحليل بطريقة الفليم فوتوميتر:-

تم فحص عينة العطرون الابيض بطريقة الفليم فوتوميتر في معمل الكيمياء بجامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا فحدد تركيز نسبة الصوديوم حيث بلغ 37.37%.

4) تحليلات نتائج الدراسات السابقة:-

تم إستخراج متوسطات التحليلات لنتائج الدراسات السابقة (371 - 359 Abdelmageed,1998) لكالسايت عطبرة والمنجنيز حيث هناك مجموعة من التحليلات السابقة للعينات من نفس المواقع. كما اعتمد نتيجة تحليل كاولين منطقة مروى في دراسة جيولوجية (صالح، 2005، 73) والكاولين الثانوى لمنطقة جبل طورية في دراسة أخرى (أبكر 2008، 186).

جدول رقم (2) نتائج تحليل مكونات العينات (XRF) بالنسب المئوية

العينات ومواقعها	Na ₂ O	K ₂ O	CaO	MgO	P ₂ O ₅	AL ₂ O ₃	SiO ₂	TiO ₂	MnO	Fe ₂ O ₃	أخرى	LOI
رمل ابيض - بارا	أثر	1	1	1	أثر	1.4	97.1	2	أثر	6		25
رمل ابيض - شندى	1	9	3	2	أثر	2	94.9	2	أثر	5		25
رمل ابيض-النيل	5	5	3	1	أثر	2	5.4	1	أثر	8		01
كوارتز - الخرطوم	1	أثر	أثر	أثر	أثر	أثر	99.2	أثر	أثر	4		01
حجر جيرى- بورتسودان	1	أثر	56.3	2	أثر	1	2	أثر	أثر	1		42.75
كالسايت - عطبرة	-	-	50	8	-	1.5	5.8	-	-	1.3		39.8

									5			
33.9 0		,6	أثر	أثر	7.9	,5	أثر	1.7	54. 7	,1	,2	كالسايت - نيالا
12.0 5	F37. 20	,2	أثر	أثر	15.3	,2	أثر	أثر	37. 4	,1	أثر	فلورايت - جبل الدمبير
30.9 0		,4	أثر	أثر	22.4	,6	أثر	19. 5	25. 2	أثر	,1	طلق - صحراء بيوضة
28.8 0		1.1	أثر	,3	9.8	1.8	أثر	3.3	39. 3	9. 4	,5	رماد حطب - الدمازين
,30		1.1	أثر	,1	76.4	13	أثر	,2	1.7	3. 4	3.7	فلسبار بوتاسيوم - الخرطوم
72.1 5	CL3. 49	أثر	أثر	أثر	,3	أثر	,7	أثر	أثر	22. .1	,1	رماد نبات الذرة - نيالا
27.1 0		3.3	,1	,5	24.2	4.8	,4	6.6	4.3	3	23. 7	الجرثقة - الشريك
,40		9.2	,2	1.2	53.5	16.6	,2	2.5	4.7	2. 3	8.4	نفلين - جبل الدمبير
8.40	PbO5 4.95	,2	أثر	أثر	28.3	أثر	أثر	أثر	أثر	أثر	أثر	جالينا - قلع النحل
10.4		1.7	أثر	1.7	56.5	28.2	أثر	,3	,2	,6	,1	كاولين أولى - مروى
8.54		21. 5	أثر	1.2	21.5	23.5	,4	,2	,6	,2	أثر	كاولين ثانوى - جبل طورية
5.20		6.6	,3	,5	70.1	8.7	,1	,7	1	3. 4	3.1	تربة - القريقية
4.95		6.1	,2	,6	61.4	16	,1	,7	1.2	4. 1	9.9	تربة - زالنجي
,20		,2	أثر	أثر	70.9	15.5	أثر	,1	,2	10. .2	2.6	جرنايت متحلل - الخرطوم
,45		12. 5	,2	1.5	50.2	11.5	,3	9	11. 2	,5	2.2	جرنايت متحلل - اركويت
,01		13	,2	2.8	46.4	16.2	1.3	3.9	8.9	2. 1	4.7	بازلت - امدرمان
1.60		11.	,2	,2	48	15.3	,6	14.	9.9	1.	4.3	رماد بركاني - جبال

		1					5		8		حوش الظلام	
2.65		5.7	,2	,4	63.6	14.2	,1	,3	,7	4.9	6.5	رماد بركاني رمادي- جبل مرة
2.10		4.7	,2	,6	.63	15.4	,2	,6	1.4	5.1	5.4	رماد بركاني اسود- جبل مرة
4.20		2.9	أثر	,2	73.2	10.4	أثر	,1	,6	5	2.6	اوبسديان - البان جديد
,01	Cr ₂ O ₃	17.2	,2	,1	5.4	8.9	أثر	13.9	,1	أثر	أثر	الكرومايت - جبال الانقسنا
		3.4	43	-	39.5	-	-	-	-	-	-	المنجنيز - بربر

جدول رقم (3) مقارنة بين أهم مكونات بعض عينات الدراسة بالعينات القياسية للرمال التي ذكرها (اسماعيل ،

2006،93)


العينات	التصنيف	SiO ₂	TiO ₂	P ₂ O ₅	AL ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	Fe ₂ O ₃	MgO\Ca O
رمل زجاج - قياسي	درجة أولى	99.8	-	-	,1	-	-	,02	,1
رمل زجاج - قياسي	درجة ثانية	98.5	-	-	,5	-	-	,035	,2
رمل زجاج - قياسي	درجة ثالثة	98.5	-	-	,5	-	-	,06	,5
رمل زجاج - قياسي	درجة رابعة	98	-	-	,5	-	-	,3	,5
رمل - بارا		97.1			1.4			,6	,1
رمل - شندى		94.9			2			,5	,3
رمل - النيل الابيض		95.4			2			,8	,3
كوارتز - الخرطوم		99.2			أثر			,4	

جدول رقم (4) مقارنة بين أهم مكونات بعض العينات بالعينات القياسية التي ذكرها (Hesselberth, 2011)


العينات	التصنيف	SiO ₂	TiO ₂	P ₂ O ₅	AL ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	Fe ₂ O ₃	MnO	CaO	MgO
أوبسديان	قياسي	73.66	,22	,07	13.45	2.99	5.35	1.25	,03	1.13	,32
أوبسديان - البان جديد		73.2	,2	<,1	10.4	2.6	5	2.9	<,1	,6	,1
طلق	قياسي	56.30	-	-	,38	-	-	,20	,13	6.94	29
طلق - صحراء بيوضة		22.4	<,1	<,1	,6	,1	<,1	,4	<,1	25.2	19.5
نفلين ساينيت	قياسي	60.72	-	-	23.31	9.80	4.60	,06	-	,7	,1
نفلين - جبل الدمبير		53.5	1.2	,2	16.6	8.4	2.3	9.2	,2	4.7	2.5
بازلت	قياسي	52.82	-	-	16.26	44	5,	5.82	-	7.15	7.71
بازلت - امدرمان		46.4	2.8	1.3	16.2	4.7	2.1	13	,2	8.9	3.9
رماد حطب	قياسي	2.06	-	3.43	-	1.45	9.01	-	-	54.14	4.20
رماد حطب - الدمازين		9.8	,3	<,1	1.8	,5	9.4	1.1	<,1	39.3	3.3
فلسبار	قياسي	67.54	-	-	19.41	6.40	4.81	,05	-	1.60	-
فلسبار - الخرطوم		76.4	,1	<,1	13	3.7	3.4	1.1	<,1	1.7	,2
جرنايت متحلل (كورنول إستون)	قياسي	72.56	,07	,50	15.90	3.68	3.68	-	-	1.99	-
جرنايت متحلل - الخرطوم		70.9	<,1	<,1	15.50	2.6	10.2	2.	<,1	,2	,1
جرنايت متحلل - أركويت		50.2	1.5	,3	11.5	2.2	,5	12.5	,2	11.2	9.9

خصائص العينات:

كل الاختبارات المعملية والتجارب العملية قد تم اجرائها في قسم الخزف بكلية الفنون - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أُجري إختيار الخصائص الميكانيكية لعينات الرمال وذلك بإستخدام الغرابيل ذات القياسات 40 ، 60 ، 80 ، 100 و 120 فتحة في البوصة الطويلة وحسب نسبة المار من كل غربال ثم أستخرج المتبقي التراكمي لكل غربال وكذلك وزن المار لكل غربال من ثم النسبة المئوية للمار من كل غربال فحدد التدرج الحبيبي لكل عينة كما هي مبينة بالرسمين البيانيين (1) و (2) ثم قورنت بالموصفات المطلوبة التي ذكرها اسماعيل، 2006، (92 - 93) لرمال الزجاج . كما تم رصد بعض الخصائص الفيزيائية لبقية العينات من خلال وصف الهيئة الكتلية العامة، البنية النسيجية الظاهرية، المكسر واللون بحسب القياسات العالمية (Color Chart) . عرضت العينات لدرجات حرارة بلغت 1000°م في فرن خاص للخزف بكلية الفنون بعد أخذ مقادير تراوحت ما بين 2 الى 3.82 جرام من كل عينة وتم وزنها قبل وبعد الحرق ثم استخرجت النسبة المئوية للفقء بالحرارة (LOI). حرقت العينات في 1000°م ، 1100°م ، 1150°م و 1200°م فرصدت درجات إنصهار بعضها كما هي مبينة بالجدول رقم (5)



رسم بياني رقم (1) نسبة المار من عينات الرمال بالغرابيل



رسم بياني رقم (2) التدرج الحبيبي لعينات الرمال بالميكرون

جدول رقم (5) خصائص العينات

لون المنصهر	درجة الإنصهار	اللون القياسي	المكسر	LOI%	البنية الظاهرية	الهيئة	العينة والموقع
		Candle Light	-	1.06	حبيبية متجانسة	حبيبية مستديرة	رمل - بارا
		Bone	-	1.39	حبيبية متجانسة	حبيبية مستديرة	رمل - شندي
		Persian Brown	-	1.23	غير متجانسة	حبيبية مشوهة	رمل - النيل الأبيض
		Candle Light	محارى	,47	كرستالية	صخرية	كوارتز - الخرطوم
		شبه شفاف	محارى	-	زجاجية	صخرية	كوارتز - السلوفا
		Silk	محارى	2.42	كرستالية	صخرية	كوارتز - اركويت
		أبيض	مشوه	43.5 1	متنوع التكوين	جلمودية	حجر جيرى - بورتسودان
		أبيض	حاد	42.6 0	كرستالية	صخرية	كالسايث - عطبرة
		Very light Gray	حاد	41.7 4	كرستالية	صخرية	كالسايث - الجبلين
		White Sand	حاد	30.8 5	كرستالية	صخرية	كالسايث - نيالا
	1100	Very Dusky Purple	مثلم	60.8 8	كرستالية	صخرية	فلورايت - جبل الدمبير
		ابيض	مشوه	23.6 4	صفائحية	شرائحية متماسكة	طلق - صحراء بيوضة
		Very light Gray	مشوه	32.8 7	صفائحية شديدة	صخرية	طلق - الانقسنا
أصفر	1150	Silky Gray	-	31.9 0	حبيبية	فتاتية	رماد حطب - الدمازين
ابيض شاحب	1200	Mede Rate	غير منتظم	1.48		صخرية	فلسبار بوتاسيوم - الخرطوم

		Orange Pink					
بنى	1500	Mede rate Redish Orange	غير منتظم	2.96		صخرية هشة	فلسبار بوتاسيوم-جبل الدمبير
		Grayish Orange Pink	غير منتظم	1.33		صخرية	فلسبار بوتاسيوم - كسلا
ابيض مخضر	> 1000	ابيض	-	51.9 4		فتاتية	رماد نبات الذرة
شفاف	> 1000	ابيض	مشوه	56.9 4	خشنة	جلمودية	عطرون - بربر
		Yellowish Gray		38.3 5	حببية ناعمة	طينية متماسكة	الجرتقة - الشريك
بنى مسود	1500	Greenish Black	مكعبى	2.67	حصوية متنوعة	صخرية	نفلين - جبل الدمبير

تابع للجدول رقم (5)

لون المنصهر	درجة الإنصهار	اللون القياسي	المكسر	LOI%	البنية الظاهرية	الهيئة	العينة والموقع
	-	Dusky Blue	مكعبى	-	مكعبية	صخرية	الجالينا - قلع النحل
	-	ابيض دافىء	مشوه	10.40	حببية ناعمة	كتل طينية	كاولين - مروى
	-	Made Rate Reddish Brown	مشوه	8.54	حببية ناعمة	كتل طينية	كاولين ثانوى - جبل طورية
بنى محم	1100	Yellowish Gray	-	7.28	حببية دقيقة	فتاتية	تربة - القريقرية
بنى محم	1100	Candle Light	-	8.61	حببية دقيقة	فتاتية	تربة - زالنجي
أبيض شاحب	1150	أبيض	مكعبى	2.14	مكعبية	صخرية	جرانيت متحلل - الخرطوم

بنى مسود	< 1150	Greenish Blue Green	مشوه	2.31	حبيبية متماسكة	كتلية غير منتظمة	جرانيت متحلل - اركويت
بنى مصفر	1150	Traffic Gray	محارى حاد	9.44	حبيبية دقيقة	صخرية صلدة	بازلت - امدرمان
بنى مصفر ومسود	1150	Medium Dark Gray	محارى حاد	4.73	حبيبية ناعمة	حصوية صلدة	بازلت - الروصيرص
		Medium Dark Gray	محارى حاد	-	حبيبية	صخرية صلدة	بازلت - جبل مرة
		Dark Greenish Gray	محارى حاد	2.22	حبيبية وملساء	حصوية صلدة	بازلت - خشم القرية
بنى مصفر	1150	Traffic Gray	مشوه	59.69	اسفنجية	جلمودية	رماد بركاني - جبال حوش الظلام
احمر	1100	أبيض دافىء	مشوه	12.86	اسفنجية	حصوية	رماد بركاني رمادي - جبل مرة
بنى مسود	1150	Dark Gray	مشوه	5.69	اسفنجية	جلمودية	رماد بركاني اسود - جبل مرة
بنى محمّر	1150	Tarpulin Gray	محارى حاد	5.91	زجاجية ملساء	صخرية صلدة	أوبسديان - البان جديد
		Oxide Red	-	7.02	حبيبية	ترابة متماسكة	هيمتايت - جبال الانقسنا
اخضر مسود	< 1150	Light Blue Green	مشوه	-	صفائحية	صخرية	ملكايث - جبل ارياب
		Medium Dark Gray	حبيبى	2.37	حبيبية خشنة	صخرية	كرومايت - جبال الانقسنا

منجنيز - بربر	حصوية	حببية	40.12	مشوه	Olive Black	1100	بنى غير متجان س
---------------	-------	-------	-------	------	----------------	------	--------------------------

المعالجات:-

(1) المعالجة بالغسل الإحتكاكي:-

هذه الطريقة تساعد في التخلص من الاملاح الذائبة في الماء وجزيئات الطين كما انه يرسيب العوالق ثقيلة الوزن في أسفل الإناء ، نُخِلت عينات رمال بارا - شندى - النيل الأبيض بغرايل قياس 40 فتحة في البوصة الطولية ثم وزن من كل عينة 100 جرام وُعِلت إحتكاكياً بصورة يدوية في إناء مفلطح به ماء يتدفق ببطء ويسمح بخروج العوالق خفيفة الوزن والاملاح المذابة نون خروج العينة حتى بلوغ مرحلة صفاء الماء. جُففت العينات وأعيد وزنها فإتضح أن وزن الشوائب هي 1.14 جرام لعينة بارا و 1.14 لرملة شندى وهي عبارة عن رواسب سوداء واملاح . أما عينة النيل الأبيض فوزن الشوائب المعالجة بلغت 48, جرام.

(2) المعالجة بالترشيح والتصفية والترسيب:-

استخدم فيه ورق ترشيح قياس 15ملم . ذوب مقدار 100 جرام من العطرون والجرتقة ورماد الحطب كل عينة علي حدة في 235 ملتر ماء ثم مررت من خلال ورقة الترشيح وجفف الراسب على ورقة الترشيح . أيضاً وزن من العطرون والجرتقة بمقادير أكبر وذويت في الماء ثم مورت بالمصفي قياس 120 فتحة في البوصة الطولية وجففت ثم أعيد وزن الشوائب ثانيا ووزن ما تم تصفيته وترسيبه بعد التجفيف. الجدول رقم (6) يوضح ذلك.

جدول رقم (6) حساب مقادير الاملاح التي تمت معالجتها بالترشيح والتصفية بالجرامات

العينة	الوزن	قياس المرشح أو المصفي	وزن المتبقي بعد التجفيف	طريقة المعالجة	نوع الشوائب	نوع الرشح	وزن الرشح مجفف	الوزن الكلي بعد المعالجة
عطرون	100	15 ملم	12.02	ترشيح	رمل ومواد غير ذائبة	محلول	47.34	
						ملح	11.25	58.59
عطرون	1000	Mesh 120	244	تصفية	رمل ومواد غير ذائبة	محلول	381.16	
				ترسيب		ملح	3.33	
				ترسيب		ملح	116	500.49
الجرتقة	100	15 ملم	51.13	ترشيح	تربة ومواد اخرى	محلول	16.70	16.70
الجرتقة	500	Mesh 120	0	تصفية	تربة	محلول	35.56	
				ترسيب	تربة	ملح وتربة	10	

	8.16	ملح وتربة	تربة	ترسيب				
63.72	10	ملح وتربة	تربة	ترسيب				
8.44	8.44	محلول	-	ترشيح	95.52	15 ملم	100	رماد حطب

(3) المعالجة بالفرز المغنطيسي:-

تم تمرير مسحوق كل عينة بعد غربلته بغريال قياس 120 ووزن 100 جرام منها وذلك من خلال مجال مغناطيسي اسطواني مغلق قطر فتحة 30ملم وارتفاع 250 ملم مغلقة بورقة من الداخل. استخدم صباية لتمرير المساحيق عن طريق الهز ثم وزنت كل عينة ووزنت الشوائب الممغنطة وحددت نسبتها كما حددت نسبة الشوائب المتبقية في كل عينة بناءً على نتائج التحليل السابقة.

جدول رقم (7) بيان لمعالجة الشوائب بطريقة المغنطة - الأوزان بالجرامات

العينة - الموقع	وزن العينة	أثر المعالجة	وزن الشوائب	نسبة الشوائب التي أزيلت %	نسبة الشوائب المتبقية بالعينة
رمل - مغسول - بارا					
رمل - مغسول - شندی					
رمل - مغسول - النيل الأبيض					
حجر كوارتز - الخرطوم	100	فعال	,04	,04	,36
حجر كوارتز - السبلوقة					
حجر كوارتز - اركويت	100	ضعيف	>,01	-	-
حجر جيري - بورتسودان					
كالسايث - عطبرة					
كالسايث - الجبلين					
كالسايث مكس/ نيالا	100	ضعيف	>,01	-	-
فلورايت ملكس/ جبل الدمبير	100		,03	,03	,17
طلق - صحراء بيوضة					
طلق - جبال الإنقسنا	100	ضعيف	>,01	-	-
رماد حطب - الدمازين	100		,09	,09	1,01
فلسبار بوتاسيوم - الخرطوم	100	فعال	,1	,1	1
فلسبار بوتاسيوم - جبل الدمبير	100	فعال	,41	,41	-
فلسبار بوتاسيوم - كسلا	100		,03	,03	-
رماد نبات الذرة - نيالا	100		,01	,01	,59
العطرون - بربر					
الجرثقة - الشريك					

العينة - الموقع	وزن العينة	أثر المعالجة	وزن الشوائب	نسبة الشوائب المتبقية بالعينة أزيلت %	نسبة الشوائب المتبقية بالعينة
النفلين - جبل الدمبير	100	فعال	,24	,24	8.96
الجالينا - قلع النحل					
كاولين اولى - مروى	100	ضعيف	,01 >		
كاولين ثانوى - جبل طورية					
تربة - القرقرية	199.48	ضعيف	,01 >	-	-
تربة - زالنجي	100	ضعيف	,09	,09	6.01
جرنايت متحلل - الخرطوم	100	فعال	,09	,09	,11
جرنايت متحلل - اركويت	100	ضعيف	,43	,43	12.07
بازلت - امدرمان	100	ضعيف	,01 >	-	-
بازلت - الروصيرص	100	ضعيف	,01	,01 >	-
بازلت - جبل مرة	100	-	,11	,11	-
بازلت - خشم القرية	100	-	,26	,26	-
رماد بركاني - جبال حوش الظلام	100	ضعيف	,12	,12	10.98
رماد بركاني رمادي - جبل مرة	100	ضعيف	,01 >	-	-
رماد بركاني اسود - جبل مرة	100	ضعيف	,01 >	-	-
أوبسديان - البان جديد	100	ضعيف	,01 >	-	-
هيماتيت - جبال الانقسنا					
ملكايث - جبل ارياب	100		,03	,03	-
كرومايت - جبال الانقسنا	100	ضعيف	,01 >	-	-
منجنيز - بربر	198.13	وسط	1.25	,661	-

(4) المعالجة بالكلسنة:-

تمت بحرق العينات التي إحتوت على نسب كبيرة من مركبات الكالسيوم كالحجر الجيري وعينات كالسايث عطبرة والجبلين ونيالا لكونها تحتوى على نسب كبيرة من المواد المتطايرة بنسبة 39.8% لعينة عطبرة و 33.90% لعينة نيالا و 42.75 لعينة الحجر الجيري، حُرقت في 900°م وبذلك فقد تم التخلص من المواد المتطايرة.

(5) تعويض فاقد الوزن:-

لتعويض الفاقد المتطاير أثناء الحرق لبعض العينات الغير مكلسنة والتي تحتوى على نسب كبيرة من المواد المتطايرة كرماد نبات الذرة الذي يتحول الى مادة منصهرة عند كلسنة فقد تم تعويض فاقد الوزن كالتالي:-

$$\frac{\text{وزن الكمية المطلوبة من الأكسيد في العينة} \times 100}{\text{نسبة كمية الأكسيد المطلوب في العينة}}$$

مثال:-

وزن الكمية المطلوبة من أكسيد البوتاسيوم في عينة رماد نبات الذرة $100 \times$

$$22.1 \text{ أكسيد بوتاسيوم} = 452.48869 \text{ جرام}$$

من رماد نبات الذرة الذي يوفر 100 جرام من أكسيد البوتاسيوم.

الخطات الزجاجية:-

تفيد البحث بحدود تناول الخامات التي ذكرها (اسماعيل، 70، 2006 - 89 - 107 - 109) في عمل

الخطات الزجاجية المختلفة بناءً على ما هو موضح أدناه:-

- الأكاسيد القاعدية لصناعة الزجاج بصفة عامة تؤخذ بمقدار ما بين 5 الى 23%.
- الأكاسيد القلوية الترابية لا بد أن تعادل الشق القاعدي بما لا يقل عن 50% أو تكون من 3 الى 30%.
- الصودا وهي جافة بتركيز أقله 85% أكسيد صوديوم يؤخذ بمقدار 5 الى 15%.
- الحجر الجيري بتركيز أقله 56% أكسيد كالسيوم يؤخذ بمقدار ما بين 5 الى 15%.
- السليكا SiO_2 لصناعة الزجاج بصفة عامة تكون نسبته من 7 الى 73%.
- الرمل لصناعة الزجاج غير المتبلور يكون بنسبة ما بين 65 الى 75%.
- الفلنت أو الكوارتز لصناعة الزجاج السيراميكي يكون نسبته من 8 الى 10% في حدود أعلاه 1180°م.
- الفلنت أو الكوارتز لصناعة الزجاج السيراميكي يكون نسبته من 20 الى 30% في حدود أدناه 1200°م.
- الفلسبارات لصناعة البورسلين يؤخذ بنسبة ما بين 20 الى 35%.
- أكسيد الرصاص لصناعة الصهير الزجاجي يؤخذ بمقدار 44 الى 55%.

مُرت العينات من خلال الغريال قياس 120 فتحة وهو ضمن الحد المعمول به

(Harper, 2001 , 5.2 - 6.10 - 6.68) ثم تناول عينة الجالينا ضمن الحد الأمثل لأكسيد

الرصاص (Shackelford, 2008 , 158) وهو أن يكون ما بين 18 الى 38% للزجاج البلوري وما بين

16 الى 35% للمزججات غير أن عينة البحث تحتوى على أكسيد رصاص بتركيز 54.95% لذا فقد تم تناولها

بنسب أكبر. أعتد في تناول بقية العينات على الخواص التفاعلية لأكاسيد التزجيج (البدري ، 2002 ، 75 -

76 - 77 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86)

وذلك بناءً على تركيز نسبة الأكسيد في العينة وعلى ضوء ذلك فقد أستخدم العطورن، الجرتقة ، الجالينا ورماد

نبات الذرة كمساعدات صهر. أستخدم عينات الرمل والكوارتز كمكونات زجاجية. أما الكالسايت الفلورايت ،

الحجر الجيري ، الطلق ، رماد الحطب ، النفلين ساينتيت، الفلسبارات ، الجرنائيت المتحلل ، البازلت والرماد

البركاني فقد أستخدمت كمحسنات لخصائص الزجاج. تربة منطقتي القريقية وزالنجي والأويسديان فقد استخدمت

كزجاج طبيعي وكمحسنات لخصائص الصهر. الكاولينات أدخلت كمثباتات للمزججات وكمكونات للأجسام

المتزججة. الملكايت الهيماتيت ، المنجنيز والكروميت استخدمت كمواد تكوين. الجدول رقم (8) يبين مكونات

بعض الخطات.

طرق التشكيل:-

أعدت الخطات في جفناة خزفية مصنوعة من الكاولين، حرقت في مجموعات مختلفة داخل فرن يعمل بالغاز

الطبيعي لفترات زمنية تراوحت ما بين 3 الى 6 ساعات وزمن تشبع حراري ما بين 1 الى 4 ساعات. بلغت

درجات الحرق 1140 °، 1165 °، 1205 °، 1265 °، 1280 ° و 1300 °م. الخلطات التي إنصهرت كلياً وأعطت زجاجاً ذا سيولة أكثر سحبت مباشرة من الفرن بواسطة قضيب مجوفة وأخضعت لتجربة التشكيل المباشر. العينات ذات اللزوجة العالية تم سحبها وتبريدها فجائياً ثم سحنت ووضعت في قوالب خزفية وحُرقت مرة أخرى في فرن كهربائي في درجات حرارية 730 °، 850 °، 900 °، 950 ° فأعطت أشكالاً لقضبان نصف اسطوانية أعيد تنسيقها مرة أخرى داخل قوالب خزفية مفلطحة وأعيد تسخينها مرة أخرى في درجات حرارة ما بين 730 ° إلى 1050 °م فأعطت أشكالاً ذات طابع جمالي بسيط ضمنها الخلطات بالأرقام 10 و 81 و 82 في الجدول رقم (8). كما تم تجربة صهر الخلطات نفسها بلهب الغاز الطبيعي، الخلطات عالية اللزوجة بردت فجائياً ثم سحنت وحولت إلى عجينة بإضافة مادة رابطة (دقيق القمح) بنسبة 10% فحولت إلى عجينة لدنة تم تشكيلها على شكل طبقة بسمك 5ملم داخل قوالب خزفية وأخرى سُكِّلت منها لفافات بأحجام أصابع اليد ثم نسقت داخل قوالب خزفية مفلطحة وحُرقت في درجة حرارة 900 °م إلى 950 °م.

قياس خصائص عينات الزجاج:-

بعد الحصول على عينات مختلفة من الزجاج الناتج عن الخلطات الموضحة بالجدول رقم (8) فقد تم قياس صلابتها بمقياس موهاس وذلك بخدش أسطحها بالحجارة القياسية التي حددها موهاس. و لقياس مقاومة العينات للتآكل بالأحماض فقد استخدم حامض الهيدروكلوريك المركز بوضع نقاط منه على أسطح العينات ثم تركت لمدة ربع ساعة ثم غُسلت حيث لوحظ مستويات توغل الحامض في الزجاج وهو عبارة عن حفر سطحي بسيط ومتوسط وعميق حسب مقاومة كل عينة للحامض. للتأكد من مقاومة الأسطح المزججة للتشقق فقد تم غليها في محلول شاي ثقيل لمد ساعة داخل إناء لضغط البخار ثم أخرجت ومسحت أسطحها بقطعة قماش ودونت الملاحظات الناتجة على الأسطح. هذه التجربة تفيد أن الأسطح التي لا تتشقق بأنها لا تتشقق لاحقاً فيما يعرف بالتشقق الأجل (نورتن ، 1978 ، 272). من خلال تجارب الصهر وإعادة الصهر فقد تحددت الدرجات الحرارية المناسبة لكل خلطة كما هو موضح بالجدول رقم (9). الملكايت والمنجنيز والكرومايت والهيمايت أضيفت بنسبة 5% للمزجج قياس أبيض كل على حدة وحُرقت في 1100 °م لمعرفة الأثر اللوني الناتج لكل عينة.

جدول رقم (8) أهم تجارب الخلطات الزجاجية المختلفة

أرقام التجارب	5	7	9	10	11	18	19	22	67	68	80	81	82	86	88
العينات	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
رمل - بارا				50					70	60					
رمل - النيل الأبيض						17									
كوارتز - الخرطوم		5	10		15										
كوارتز - السبلوقة											17.6				
حجر جيري - بورتسودان									5	5		2			
كالساييت - الجبلين						2	5								
كالساييت - نيالا			5	5									5		
طلق - صحراء بيوضة			5			1						5.			3

				9											
2	10										10			20	رماد حطب - الدمازين
														10	جرانيت متحلل - الخرطوم
10						70	10								جرانيت متحلل - اركويت
					5								25		فلسبار - الخرطوم
				29 .4											فلسبار - جبل الدمبير
	10	5	10			5	5				10				رماد نبات الذرة - نيالا
		20	20	20		20	20	15			25				العطرون - بربر
										20				10	النفلين - جبل الدمبير

تابع للجدول رقم (8)

88	86	82	81	80	68	67	22	19	18	11	10	9	7	5	أرقام التجارب
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	العينات
25								25	40				65	50	الجالينا - قلع النحل
				47 .1						50		25	10		كاولين أولى - مروى
										15		25			كاولين ثانوى - جبل طورية
40								50							ترية - القريقية
	50														ترية - زالنجي
														10	بازلت - امدرمان
10									20						بازلت - الروصيرص
							5	10							بازلت - خشم القرية
			60												الأوبسديان
		70			10										رماد بركاني رمادى-جبل مرة
							5	20							رماد بركاني اسود-جبل مرة

جدول رقم (9) نتائج قياس العينات الزجاجية

ارقام الخطات	نتائج الخلطة	درجة حرارة الصهر [°] م	درجة حرارة إعادة الصهر للزجاج [°] م	مدة التشبع الحرارى/الساعة	درجة الصلابة حسب مقياس موهاس	مقاومة التآكل بالاحماض	مقاومة المزجات للتشقق
5	زجاج	1165	900	1	4	متوسط	-
7	مزجج	1165	-	-	5	متوسط	ضعيف
9	جسم مترجج	1165	-	-	7	عالي	-
10	زجاج	1265	900	4	5	متوسط	-
11	جسم مترجج	1165	-	-	6	متوسط	-
18	مزجج	1205	-	-	4	متوسط	وسط
19	مزجج	1165	-	-	5	متوسط	عالي
22	مزجج	1205	-	-	4	متوسط	عالي
67	زجاج	1265	850	4	6	متوسط	-
68	زجاج	1265	850	4	3	عالي	-
80	جسم مترجج	1265	-	-	5	مقاوم	-
81	زجاج	1300	730	4	2	متوسط	-
82	زجاج	1300	730	4	6	عالي	-
86	مزجج	1140	-	-	5	مقاوم	عالي
88	مزجج	1140	-	-	5	متوسط	-

النتائج:

- بناءً على نتائج التحليلات المعملية ، فإن العينات التي تحتوى على أكسيد الحديد Fe_2O_3 بنسب تتجاوز المعايير القياسية أثبتت أنها تسبب عدم صفاء وشفافية الزجاج حيث يعطي درجات لونية تتراوح ما بين الأصفر والبني..
- من حيث فاعلية العينات في تكوين الخلطات الزجاجية المختلفة فإن العطورون ورماد نبات الذرة ، يعملان كمساعدى صهر في درجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة و الفلورايت و تراب منطقتي القريقية وزالنجي والرماد البركاني (رمادى اللون) كلها تعمل كمساعدات صهر ومحسنات لللمعة ولستواء السطح في $1100^{\circ}C$ فما فوق. أما رماد الحطب و فليسبار جبل النمبير والنفلين ساينيت ونوعيات البازلت وحجارة الجرانيت المتحلل وبقية أنواع الرماد البركاني ، فتعمل كمحسنات في درجة الحرارة المنخفضة وكمساعدات صهر في الدرجات المتوسطة والعالية ابتداءً من $1150^{\circ}C$ فما فوق بينما الملكايت ، الهيمتايت والكرومايت يمكن إستخدامهم كملونات للزجاج بعد إضافتها بنسب لا تقل عن 5%. أما المنجنيز فإن أثره اللوني ضعيف ويحتوى على شوائب ملونه اخرى.

- (3) لرفع نسب السليكا في العينات الرملية لبلوغ المستوى القياسي يتطلب التخلص من أكسيد الحديدك بواسطة قوة جذب مغناطيسي أكبر وكذلك غسلها إحتكاكياً للتخلص من الغبار والأملاح الذائبة في الماء. أما بقية العينات فتحتاج الى التكليل ثم إجراء الفرز المغناطيسي للتخلص من أكسيد الحديدك.
- (4) تراب منطقتي الفريقية وزالنحي يمكن إستخدامهما كمزججات طبيعية جاهزة دون أي إضافات في 1100م[°] فما فوق.
- (5) بالإمكان الإستفادة من العينات في عمل خلطات زجاجية وصهرها في درجات حرارة ما بين 1100م[°] الى 1300م[°] وإعادة تشكيلها في درجات حرارة ما بين 730م[°] الى 1100م[°].
- (6) الخلطات بالأرقام: 7 - 9 - 10 - 11 - 19 - 67 - 80 - 82 - 86 - 88 في الجدول رقم (9) هي التي تنطبق عليها مواصفات الصلابة في صناعة الزجاج.
- (7) الخلطات بالأرقام: 19 - 22 - 86 عالية المقاومة للتشقق عند استخدامها كمزججات.
- (8) الخلطات بالأرقام: 9 - 68 - 82 هي عالية المقاومة للتآكل بالأحماض.
- التوصيات:-**

- (1) إجراء دراسات تطبيقية أخرى للكشف عن خامات الزجاج التي لم تتناولها هذه الدراسة.
- (2) تجنب إستخدام الجالينا في خلطات ترجيح أواني المائدة نسبة لتفاعلها مع الأحماض.
- (3) الإستفادة من نتائج هذه الدراسة وتجنب الأبخرة أثناء حرق الخلطات الزجاجية.
- (4) توفير أجهزة حديثة متخصصة لقياس خصائص الزجاج.
- المصادر والمراجع باللغة العربية:**

- 1- اسماعيل ، محمد (2006) تكنولوجيا صناعة الزجاج ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع القاهرة .
- 2- البدرى، على حيدر صالح (2002) التقنيات العلمية لفن الخزف - الترجيح والتكوين ، الجزء الثاني والثالث ، كلية الفنون جامعة اليرموك، الأردن .
- 3- نورتن ، ف هـ (1978) الخزفيات للفنان الخزاف ، ترجمة سعيد حامد الصدر ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ، الكتاب الأصل منشور عام 1956.
- 4- علام ، علام محمد (1967) علم الخزف . مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة .
- 5- رضا ، يوسف محمد، (2006) معجم العربية الكلاسيكية المعاصرة ، مكتبة لبنان ناشرون بيروت، لبنان .
- الدراسات والرسائل غير المنشورة :**

- 1- أبكر، حيدر عبدالقادر (2008) أثر إستخدام طين أراضي ولاية الخرطوم في جودة إنتاج الخزفيات ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم ،السودان .
- 2- صالح، صالح على (2005) جيولوجية ومميزات واحتمالات التطبيقات الصناعية لبعض خامات الكاولين السودانية ، رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة النيلين، الخرطوم، السودان .
- المعاجم:**

- 1- معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا ،(1978) ، الجزء الثاني، معهد الإنماء العربي، بيروت .
- المراجع باللغة الانجليزية:**

- 1- Abdelmageed, Adli (1998) Sudan Industrial Minerals and Rocks centre for Strategic Studies Khartoum Sudan, Page 83 - 368.

- Ahmed, Ibrahim Abass (2006) Thermal and Optical Physical, Thermal of New –2
Telluride Glasses, PHD Research – Sudan University for Science and
Technology, Khartoum Sudan, Page4.
- Harper, Charles A. (2001) Hand Book of Ceramics, Glasses and Diamonds, Mc –3
Graw Hill, USA, page 5.2 – 6.68.
- Hesselberth, John (2011) Aglaze and clay Database Program, Glaze Master. –4
- Shackelford, James F. and Doremus, Robert H. (2008) ceramic and Glass –5
Materials, Springer Science, Business Media LLC New York USA, Page158.
- Wildung, Dietrich (1997) Sudan Anciene Kingdoms of Nile, The Institut dumond –6
arb Paris, Page35.
- المواقع الالكترونية :
- Colorchart (3/11/2011) www.globalre-finishing.com –1
- Multaka /HCL Acid: (9/2/2012) www.sef.ps/vb/multaka –2
- Quick study (2002,2003) Rocks and Minerals, Barch Arts, INC (7/11/2011) –3
www.QuickStudy.com.

نماذج من نتائج عينات الزجاج : (الأرقام داخل الصور تشير الي أرقام الخلطات)

