

أثر إضافة صمغ الكرايا (الهشاب والكاكاموت) على مكونات الأسفلت

جودة الله عثمان سليمان، عوض الكريم مصطفى محمد، سمية عبد المنعم

Received: 2 /11 /2016

Accepted: 2/ 01/2017

ABSTRACT- The objective of this research is to determine the effect of adding Acacia Gum to Asphalt in the content after addition, and compare it with before. There for experiments were done by three modern instruments, Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscope (SEM), and Flash Inspector Instrument, was found that no effect in main content of Asphalt (Hydrogen and Carbon) however slight effect in Oxygen and Sulfur that gives good result physically, more research is required.

KEY WORDS- Asphalt, Acacia Gum, Content, mix.

المستخلص-الهدف من هذا البحث هو دراسة أثر إضافة صمغ الأكاشيا (الكرايا) للأسفلت العادي من حيث العناصر التي يتكون منها الخليط ، وعليه أجري البحث عدد من التجارب علي المواد التي تم إختيارها من المواد المضافة المذكورة ، قبل وبعد خلطها بالأسفلت باستعمال ثلاثة أجهزة تعتبر الأحدث الان وهي جهاز إختبار مطيافية الأشعة فوق الحمراء و جهاز التحليل العنصري وجهاز المجهر الإلكتروني النافذ الماسح ، هذا وقد تم التعرف بسهولة علي عدم تأثر العناصر الرئيسية المكونة للأسفلت وهي الكربون والهيدروجين ، حينما تأثرت العناصر الأخرى ، و يستفاد من تأثرها تحسن في الخواص الفيزيائية بعد الخلط علماً بأن العناصر التي زادت نسبتها بعد الخلط هي الأكسجين والسلفر ، وربما يكون ذلك هو السبب في التحسن في الخواص الفيزيائية ، مطلوب المزيد من الدراسة.

الكلمات المفتاحية : الاسفلت ، صمغ الاكاشيا، مكونات ، خلط .

الديزل Diesel Oil , زيوت التسخين المختلفة oil . light

زيوت التشحيم Heavy L .oil , البيتومين المتبقي

. Bitumen Residue

ويعتبر البيتومين المتبقي هو النوع الأكثر استعمالا في إنشاء الرصف هذه الأيام ، وتختلف كمية الإسفلت التي يمكن الحصول عليها من البترول باختلاف مصدر ونوع البترول المستخدم في عملية التكرير، وتتعلق بقيمة كثافة معهد البترول الأمريكي API ، فعندما تكون قيمة API مرتفعة يكون عندها محتوى الإسفلت صغيرا ، وعندما تكون API صغيرة يكون عندها محتوى الإسفلت كبيرا ، فعلى سبيل المثال عندما تكون قيمة API=15 تكون نسبة الإسفلت التي يمكن الحصول عليها 60% وعندما تكون قيمة API=35 تكون نسبة الإسفلت 10%.

ثانيا: الصمغ العربي(C6 H10 O6) [6] [7] [8]:

منتج طبيعي متعدد الإستخدامات عرفه الإنسان منذ القدم وله فوائد عديده في مجال الغذاء والصحة والصناعة ، كما أنه يشكل سلعة إستراتيجيه هامه ومؤثره في إقتصاديات العديد من الدول خاصة في منطقة حزام السافانا

مقدمة :

إن التعرف على خواص الأسفلت الكيميائية والفيزيائية بأنواعه وإستعماله وخلطه مع المواد الحصوية ومايتعرض له من مشاكل يعتبر مدخل هام حتى يقف البحث في إضافة مادة الصمغ (الأكاشيا - الكرايا)علي مكوناته من عناصر مستهدفاً مناطق الضعف لعلاجها والقوة للإستفادة منها ولذا إتبع البحث منهجاً تجريبياً وعملياً لمعرفة مكونات الأسفلت قبل وبعد إضافة الأصماغ لتحديد أثر الإضافة علي العناصر التي تكون كل من الأسفلت العادي والأصماغ المختارة وذلك بثلاث طرق حديثة سريعة النتائج وا إلكترونية النتائج [1] [2] .

أولاً: مكونات الأسفلت Asphalt Composition:

مكونات البترول الخام بطريقة التقطير بالتخلخل

Vacuum Distillaiton:

ويسمى الأسفلت المستخرج من البترول الخام بـ Straight Rum Bitumen عليه فهو الناتج الأخير من تكرير البترول الخام حسب الترتيب الآتي : بنزين Benzene ، غازولين Gasoline ، كيروسين Kerosene ، زيوت

في أفريقيا ، إذ أنه أحتل في عام 1920 م المركز الأول في جملة عائدات البلاد بنسبه تتراوح بين (12 - 16) في صادرات السودان على سبيل المثال لا الحصر وساهم % قيل البترول .

جدول رقم (1) [2]

رقم	المادة	النسبة %
1.	الكربون (C) Carbon	70 - 87
2.	الهيدروجين (H) Hydrogen	7 - 14
3.	الأوكسجين (O) Oxyegn	0 - 5
4.	الكبريت (S) Sulfar	0 - 7
5.	النتروجين (N) Nitragen	0 - 3
6.	أخرى	0.3

• أخرى (الحديد ، النيكل ، الكالسيوم والفناديوم)

القوام والثبات للمواد السائلة (ب) تتخضع للزوجة في حالة تعرض الألكتروليت (ج) ذو وزن جزيئي عالي غنى بالبروتين لاينقص في حالة التسخين (د) ماده هامه كمثبت ومركز للعديد من السوائل (هـ) تعتمد درجة تثبيته على الوزن الجزيئي : Concentration of 12% of Arabic Gum 20 % Stable Qanse Oil Emulsions مكونات الصمغ: الطاقة / سرعات حراريه 90 كالورى / كجم ، البروتين 1.9 % - النشويات > 0.1 % - الدهون 0.1 % ، الألياف الذاتية 85.5 % - الكولسترول > 0.001 % - الصوديوم 0.0145 % ، الكالسيوم - الجير 1.074 % - البوتاسيوم 0.736 % - المغنيزيوم 0.207 % ، الحديد 0.002 % ، يبلغ وزنه النوعى حوالى (1.487) إلا أنه يختلف حسب توزيعه الجغرافى وهو عالى الذوبان فى الماء حتى يصل تركيزه إلى 50% سائل ضعيف الحموضه يسهل تكسيره بالغلى مع حامض الكبريتيك المخفف الى سكريات أحاديه ثلاث : (44% جلاكتوز سداسا لتركيب C H O - 25% أرابينوز خماسى التركيب C H C و 14% أرامتوز)

إختيار البحث لبعض الأصماغ : إختار هذا البحث صمغ الهشاب وصمغ الكاكومت.

• إن الاصماغ شحيحة الذوبان فى الماء وقليلة التكلفة على التوالى ولايكثر إستعمالها فى الأغذية والأدوية

عدت تعريفات صدرت من الهيئة القومية للغابات عام 2008م كتاب الصمغ العربى السودانى ومراجع أخرى نأخذ منها :

• عباره عن مادة صمغيه مؤكسده Gummy Exudation تنتج من سيقان وفروع أشجار الكرايا (أكاشيا سنغال ، عائلة لقومونس Family Leguminosae [6] [7])


• التركيب البنىوى: يتكون الصمغ من الكالسيوم والماغنيزيوم والبوتاسيوم والصوديوم والحديد وستة من العناصر الكاربوهيدريت : جلاكتوبرانوز ، أرابينوبرانوز، أرابينوفراموز، رهامنوبرانوز، جلاكروبرانوزيل، ميثايل جلاكرونديزل.

• الخواص الكيمياءيه والفيزوكيمياءيه (اللزوجه والوزن الجزيئى) : تعتمد اللزوجه والوزن الجزيئى على الموقع والمناخ وكمية الأمطار وعمر الأشجار وزمن اللقيط والنظافة والترحيل والتخزين ولذلك تجد أحيانا يختلف الصمغ فى الشجرة نفسها فنجد مثلاً : عامل اللزوجه يتراوح بين 0.6-0.14 dl/g ، درجة الدوران المحورى 0.57-0.12 % ، وهذه تؤثر على درجة الحرارة التى يتحملها والتدرج الحبيبي .

الخواص Rheological Properties : (ا) يذوب فى الماء ليعطى محلول منخفض اللزوجه ، يستعمل لتحسين

أكدت أن الأسفلت مع خليط الصمغ العربي (هشاب) عدم وجود أى تفاعل كيميائى يذكر الا أنه يوجد تجانس عند خليط أنواع الصمغ العربى مع الأسفلت ليعطى كل خليط صفات فيزيائية تظهر عند تنفيذ التجارب.

1-1 نتائج إختبارات مطيافية الأشعة فوق الحمراء FTIR :



شكل رقم (2) نتيجة إختبار الأشعة المطيافية فوق الحمراء FTIR أسفلت عادى

1-2 تحليل إختبار (مطيافية الأشعة فوق الحمراء FT IR) لعينة الأسفلت:

تم أخذ عينه من الأسفلت العادى 70/60 وبعد إختبارها كما سبق - جدول رقم (2) وشكل رقم (2) إختبار (FTIR) فوجدت مطابقه ليؤكد الإختبار أنها مادة أسفلت مطابقه (بصمة الأصبع) لنتائج تحليله العادى الشئ الذى أكد أنه مادة أسفلت.

1-3 نتائج إختبارات صمغ الهشاب تجربة الأشعه المطيافية:

كالكاموت والهليل والترتر ، ويؤهل صفة أنها شحيحة الذوبان فى الماء ولزجة راي البحث فوائدها لتحسين الأسفلت .

• صمغ الهشاب هو أكثر الأصناف إستعمالاً فى الأنوية والأغذية وأعلى ثمناً رغم أن له خصائص جيدة من لزوجة وإلتصاق ، ولذا تم أخذه فى البحث للمقارنات.

انواع من الإختبارات لمعرفة العناصر قبل وبعد الخلط :

وهذه الاختبارات من أحدث الاختبارات ونتائجها تظهر إلكترونياً .

أولاً : إختبارات مطيافية الأشعة فوق الحمراء FTIR [5] [2] :

إختبارات مطيافية الأشعة فوق الحمراء FTIR الغرض منها التأكد من نوعية الأسفلت المختار وتتم بأخذ عينة من المادة المراد إختبارها لمعرفة مكوناتها ومدى تطابقها مع مكونات المادة للتأكد منها وهو إختبار سريع ويتم بطريقة حديثة تظهر النتائج إلكترونياً بعد معايرتها بالمواصفة يتم التعرف على مطابقة المادة سواء كانت أسفلت عادى أو مضافاً إليه مادة أخرى ، تمت هذه التجربة فى جامعة الخرطوم و معامل النفط المركزية للأسفلت العادى لوحده ولمادة الصمغ العربى بعد خلطها مع الأسفلت العادى والتي أكدت مطابقة الأسفلت المختار لمواصفات مادة الأسفلت كما جاء فى الشكل رقم [2] كما

TABLE (2) FT IR DATA ANALYSIS OF BASE ASPHALT AND MODIFIED ASPHALT CONTAINING HASHAB GUM

νmax cm-1 References	νmax cm-1 Experimental				Functional groups
	7% Ha.	4% Ha.	2% Ha.	Asphalt	
2850-2999	2919	2922	2922	2921	C-H str. ali. Asym
2850-2999	2855	2851	2851	2852	C-H str. ali. sym
1630 - 1680	----	-----	----	1641	C=C str.
1500 - 1600	1601	1600	1600	1600	C=C aromatic
1374 - 1480	1460	1455	1460	1460	CH2- bending
1374 - 1480	1378	1383	1341	1375	CH3- bending
1250 - 1350	----	-----	1293	1313	(CH3)3-C-R vibration
910 - 650	877 - 724	876	888 - 724	864 - 723	C-H (benzene ring)

باستعمال جهاز تحليل عنصري فلاش[4]



شكل رقم (3) يوضح جهاز تحليل عنصري فلاش
CHNTH1112, EA , CHN/0 CHNS/0
مجهاز

بميزان

2-1 مختصر طريقة العمل [9]:

1. يمرر تيار الغاز الناتج من الإحتراق الناتج عن الأكسدة الكاملة لمكونات الغازات علي النحاس المسخن للتخلص من الأكسجين الزائد
2. تمرر الغازات عبر عمود كروماتوغراف Chromatographic ساخن لفصل و إزالة (H₂O , N₂ , CO₂) علي التوالي .

• ويتم بعد ذلك التوصل الي النتائج التالية :

- أولاً قبل الخلط : جدول رقم (4) وبهذه الطريقة تم التعرف علي مكونات الكربون والهيدروجين والنيتروجين والسلفر في الأسفلت والصلب بأنواعه الا أن هناك عناصر ثانوية لم تظهر في الصلب وصلنا إليها من المراجع السابقة [12] ولاحقاً من إختبارات (SEM) المجهر الإلكتروني الماسح النافذ .

- ثانياً : بعد الخلط جدول رقم (5) لم يظهر الأكسجين مع وجود في هذه التجربة علي أهميته ويظهر لنا أيضاً في تجربة (SEM)(4-4) .

التركيب الكيميائي للمواد المقارنة (الأسفلت + الصلب) قبل الاضافة للمواد التي أجراها البحث في معامل المؤسسة السودانية للنفط بوزارة النفط السودانية [2]- الخرطوم كالاتي : (مرفقات)

4-1 تحليل إختبار (مطيافية الأشعة فوق الحمراء FTIR) للأسفلت العادي مضافه له الهشاب :

من الجدول (2) تظهر نتيجة الإختبار بعد إضافة الهشاب بنسب 2% ، 4% ، 7% وبالمثل للكاموت بنسب 2% ، 4% ، 7% من وزن الأسفلت العادي أنه بالمقارنة مع نتائج الأسفلت العادي إختفاء بعض الزمر عند 1641 فقط و 1135 مقارنة مع نتائج الأسفلت العادي مما يدل على حدوث تفاعل في حيز محدود نتيجة الإضافة مما يؤدي الي تغير بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية لعينة الأسفلت كما سيلاحظ من دراسة الإختبارات الفيزيائية خاصة للزوج والغرز وذلك دون تغيير في الخواص الكيميائية يذكر .

1-5 تأثير إضافة الصمغ إلى عينة الأسفلت :

نتائج مطياف الأشعة تحت الحمراء لعينات الصمغ مع الأسفلت بغرض تحسين الاسفلت كالاتي :

1. لم تظهر قمة إمتصاص endothermic حرارية جديدة في عينة الصمغ - نتيجة الأسفلت المحسن بالصمغ مقارنة مع نتيجة إختبار الأسفلت الغير محسن .
2. لاهجرة واضحة ومميزة في قمم الإمتصاص الحرارية في عينة الصمغ - الأسفلت لنتيجة الأسفلت المحسن بالصمغ (عادي) مقارنة مع الأسفلت الغير محسن .
3. لاتغيرات كبيرة في شدة قمم الإمتصاص الحرارية التحليل :

هذا يدل على عدم ظهور مجموعة وظيفية جديدة (عادي) بعد إضافة الصمغ إلى الأسفلت مما يدل على عدم وجود تفاعلات كيميائية واضحة وبالتالي التغيرات الحادثة في الخواص الفيزيوكيميائية في (عينة الصمغ - الأسفلت) المحسن بالصمغ يمكن أن تعزى للتغيرات الميكانيكية التي تحدث نتيجة لإضافة الصمغ إلى الأسفلت.

إن التفاعل في حالة الصمغ بأنواعه في البحث لم يظهر الا تفاعل كيميائي بسيط جداً (Negligible) وعليه فقط التفاعل الذي تم كان فيزيائياً ميكانيكياً . [2]

ثانياً : التركيب الكيميائي للأسفلت والمواد المضافة إليه الصمغ

أولاً: مختصر النتائج قبل الخلط :

جدول رقم (3) يوضح التركيب الكيميائي للمواد المقارنة (الأسفلت + الصمغ) للمواد التي أجراها البحث قبل الخلط

رقم	المادة	المكونات
1	أسفلت 70 / 60 ASTM D 5291	كربون (C) %83,42 بالوزن، هايدروجين (H) %10,08 بالوزن كبريت (S) %6,465 بالوزن، نتروجين (N) %0,537 بالوزن، أوكسجين (O2) %0,498 بالوزن
2	صمغ (كاكوت) ASTM D 5291	كربون (C) %39,57 بالوزن، هايدروجين (H) %6,396 بالوزن نتروجين (N) %0,2603 بالوزن، أوكسجين (O2) %0,498 بالوزن، كالسيوم (C)، بوتاسيوم (PO)، ماغنسيوم (Mg)
3	صمغ (هشاب) ASTM D 5291	كربون (C) %38,87 بالوزن، هايدروجين (H) %6,229 بالوزن نتروجين (N) %0,3593 بالوزن، أوكسجين (O2)، كالسيوم (C) بوتاسيوم (PO)، ماغنسيوم (Mg)

ثانياً: مختصر النتائج بعد الخلط :

جدول رقم (4) يوضح التركيب الكيميائي للمواد المقارنة (الأسفلت + الصمغ) للمواد التي أجراها البحث بعد الخلط

رقم	المادة	المكونات
1	خليط الأسفلت و4% كاكوت	كربون (C) %83,18 بالوزن، هايدروجين (H) %10,01 بالوزن، نتروجين (N) %0,54087 بالوزن، أوكسجين (O2)، سلفر (كبريت) %5,465 بالوزن
2	خليط الأسفلت و7% كاكوت	كربون (C) %82,85 بالوزن، هايدروجين (H) %9,901 بالوزن، نتروجين (N) %0,5325 بالوزن، سلفر (كبريت) %4,263 بالوزن، أوكسجين (O2) %2,7535 بالوزن*
3	خليط الأسفلت و7% هشاب ASTM D 5291	كربون (C) %82,18 بالوزن، هايدروجين (H) %10,05 بالوزن نتروجين (N) %0,5729 بالوزن، سلفر (كبريت) %5,485 بالوزن

1-2 تأثر المكونات الأساسية المكونة للمواد التي إختارها البحث عند إضافتها بنسب 7% و 4% للأسفلت [2]:

(2) خلط الصمغ مع الأسفلت 70/60:

1. نتائج خلط الأسفلت مع الكاكوت عند إضافته بنسبة 7% :

جدول رقم (5) يوضح نتائج خلط الأسفلت مع الكاكوت عند إضافته بنسبة 7%

رقم	العناصر	الأسفلت بدون إضافة	الأسفلت بالإضافة	ملحوظات
1	كربون	%89,54	%82,85	نقصان الكربون
2	هايدروجين	%10,25	%9,901	نقصان الهيدروجين
3	نتروجين	-	%0,5325	ظهور النتروجين
4	سلفر	%0,18	%4,263	ظهور سلفر

2. نتائج خلط الأسفلت مع الكاموت عند إضافته بنسبة 4% :

جدول رقم (6) يوضح نتائج خلط الأسفلت مع الكاموت عند إضافته بنسبة 4%

رقم	العناصر	الأسفلت بدون إضافة	الأسفلت بالإضافة	ملحوظات
1	كربون	89,54%	83,18%	نقصان الكربون
2	هيدروجين	10,28%	10,01%	نقصان الهيدروجين
3	نتروجين	-	0,5407%	ظهور النتروجين
4	أخري	0,18%	6,2693%	زيادة المواد الأخرى

3. نتائج خلط الأسفلت مع الهشاب عند إضافته بنسبة 7% :

جدول رقم (7) يوضح نتائج خلط الأسفلت مع الهشاب عند إضافته بنسبة 7%

رقم	العناصر	الأسفلت بدون إضافة	الأسفلت بالإضافة	ملحوظات
1	كربون	83,42	82,18	نقصان الكربون
2	هيدروجين	10,08	10,05	نقصان الهيدروجين
3	نتروجين	0,5370	0,5728	ظهور النتروجين
4	أخري	6,465	5,485	زيادة المواد الأخرى

للمواد المضافة من الأسفلت بالوزن وذلك لمعرفة التغيرات نتيجة إضافة الصمغ للأسفلت وكذا البوليمر للأسفلت سواء كانت : جيوتكنكال، فيزيائية، كيميائية، بالملاحظة للعينات المخلوطة مع قراءة التغير في العناصر والمقارنة والتحليل علماً بأن الجهاز يكشف كل العناصر في الجدول الدوري .

• الجهاز المستعمل : (- ZEISS EVO LS 10 Scanning Electronic Microscopy Used Inca X- Stream and Mics. Software from Oxford Instruments Company

• هذا الجهاز المستعمل يوجد في وحدة المجهر الإلكتروني بكلية العلوم جامعة الخرطوم .

• تم إجراء التجارب بالجهاز أعلاه بإستعمال طريقة EXD وبرنامج إنكا. طريقة التنفيذ :

1. من العينات التي تم تجهيزها سابقاً :

- مواد خام بدون خلط (أسفلت - صمغ عربي هشاب - صمغ عربي كاكوت).

- مواد مخلوطة مع الأسفلت (أسفلت + هشاب - أسفلت + كاكوت - أسفلت) نسبة الخلط 7% و 4%،

2-2 مقارنة نتائج مكونات الأسفلت مع الكاموت و الأسفلت ، الهشاب و الأسفلت :

تأثر الكربون والهيدروجين بعد اضافة نسبة ضعيفة جدا حوالي 1% حينما نقصا ولم يظهر في هذا التجربة الاكسجين وحافظ النتروجين علي نسبته . ثالثاً : إستعمال جهاز المجهر الإلكتروني الماسح النافذ بغرض التحليل (SEM)



للتعرف علي العناصر قبل وبعد الخلط [2]



شكل (4) يوضح جهاز المجهر الإلكتروني الماسح النافذ (SEM)

يجئ إستعمال هذا الجهاز الماسح النافذ (Scanning) للعينات الخام من المواد المستعملة في البحث [أسفلت وصمغ (نوعين) والبوليمر (SBS)] وكذا بعد إضافتها للأسفلت ومزجها جيداً بنسب 4% و 7%

- لم يظهر الهيدروجين في الجدول ولا في الشكل لأنه خفيف لم يكتشفه الجهاز (مكرر جدول 9).
 - ظهر الكربون في الشكل ولم يظهر في الجدول من تصميم الجهاز رغم أنه أساسي (مكرر جدول 9).
- خليط الأسفلت + الهشاب 7% : (نموزج تم مثله للكاموت)



شكل (6) يوضح خليط الأسفلت + الهشاب 7%
جدول رقم (9) يوضح خليط الأسفلت + الهشاب 7%

عدد	أوكسجين (O2)	كبريت (S)	كربون * (C)	المجموع
1	42.02	19.05	%100	
2	39.37	20.72	%100	
3	40.06	17.31	%100	
4	39.58	21.23	%100	
5	42.96	18.77	%100	
6	39.37	19.93		
7	40.07	20.37		
Max	42.96	21.23		
Min	39.37	17.31		



ملخص الجداول لمقارنات العناصر المكونة لمواد [الأسفلت / الصمغ العربي (هشاب ، كاكوت)]
يشمل الجدول الإختبارات التالية :

- (1) التي تمت سابقاً، (2) التي تمت بطريقة FTIR،
- (3) التي تمت بجهاز معامل النفط طريقة (جهاز كشف العناصر) EA Flash1112 series ، (4)

2. تم تحضير هذه العينات وأخذ كمية صغيرة جداً (أقل من نواة النبقة وكسوتها بالذهب والبلاتين وضغطها) (Coating).

3. ثم إجراء التجربة بالجهاز أعلاه باستعمال طريقة EXD وبرنامج إنكا . Inca X Stream and Mics Software from Oxford Instruments (Company)

4. تم التوصل إلي النتائج ملخص (انظر الملخص)
5. تم الأخذ في الإعتبار الطرق العالمية في الإختبار للمواد وطريقة أخذ العينات [10][11] الأسفلت العادي 70/60 بدون إضافة : (نموزج تم مثله تنفيذ الهشاب والكاموت)



شكل رقم (5) يوضح الأسفلت العادي 70/60 بدون إضافة

جدول رقم (8) يوضح الأسفلت العادي 70/60 بدون إضافة

عدد	أوكسجين (O2)	كبريت (S)	كربون * (C)	المجموع
1	42.02	18.55	%100	
2	37.83	21.16	%100	
3	40.40	17.17	%100	
4	39.65	20.24	%100	
5	40.39	19.68	%100	
Max	42.02	21.16		
Min	37.83	17.17		

التي تمت بجامعة الخرطوم (المجهر الإلكتروني الماسح النافذ) EVOLS10 طريقة EXD

جدول رقم (10) يوضح ملخص الجداول لمقارنات العناصر المكونة لمواد [الأسفلت / الصمغ العربي (كالموت)]

م	النسب % المادة	C	H	O ₂	S	N	P	ملحوظات
1	الأسفلت العادي 70/60	1	83.9	10.4	50. >	0.4	-	سابقاً
		2	81.84	10.11	0.16	6.469	0.3 - 0.6	الكشف العنصري Flas 1112
		3	81.91	○	13.75	2.85	-	المجهر الإلكتروني SEM
	ملخص	4	80 - 87	10 - 11	- 6.469 0.5	0.3 - 0.6	-	
2	صمغ عربي كالموت	1	-	-	-	-	-	لا يوجد
		2	24.5	49	24.5	1.07	0.2603	-
		3	-	○	71.66	-	-	2.17
	ملخص	4	24.5	49	24.5	1.07	2.17	
	ملخص	4	83.33	-10.16 10.3	-45.78 0.6	-17.98 4.3	-0.6298 0.4	-
3	أسفلت + 7% كالموت	1	-	-	-	-	-	لا يوجد
		2	82.85	9.901	-	4.263	0.5325	-
		3	88.76	○	8.63	2.17	-	-
	ملخص	4	82.85 - 88.76	9.901	8.63	-4.263 2.17	0.5325	-

الجدول التالي يمثل الملخص الكلي للإختبارات وهو جدول تجميعي للعناصر التي ظهرت في كل الإختبارات

يوضح حقيقة العناصر التي تكون المواد الثلاث (الأسفلت الصمغ) التي إختارها البحث قبل وبعد الخلط .

جدول رقم (11) يوضح الملخص الكلي

م	النسب % المادة	C	H	O ₂	S	N	P
1	الأسفلت العادي 70/60	80 - 87	10 - 11	13.75 - 0.1 >	0.5 - 6.469	0.3 - 0.6	-
2	صمغ كالموت	24.5	49	24.5	1.07	0.2603	2.17
5	أسفلت + 7% كالموت	82.85 - 88.76	9.901	8.63	2.17 - 4.263	0.5325	-

2. عدم تأثر نسبة الكربون والهيدروجين بأضافة الاصماغ محل الدراسة .
3. زيادة عناصر الأكسجين والسلفر عند الخلط مع الأسفلت كما هو في حالة خلط البوليمر مع الاسفلت العادي تزيد من الثبات والترابط والالتصاق للمادة الجديدة (نتائج الخلط).
- مما سبق يصل البحث الي:
1. انه ربما المواد التي تحتوي علي اوكسجين وسلفر تعطي نتائج افضل في التماسك والترابط والتشابك والقوة وتحمل الحرارة عند اضافتها للأسفلت ومزيد من الدراسة مطلوب لهذا الجانب خاصة ان الاصماغ التي لا تستعمل في الادوية والاطعمة كثيرة جدا ويمكن لخواصها ان تكون مفيدة في مجال تحمل الحرارة .
2. بالرغم من اضافة الهشاب مع الاسفلت اعطت نتائج جيدة تجاه حل المشاكل التي تسببها الحرارة الا انه ارتفاع الاسعار وفوائده في الغذاء والدواء يوصي البحث استعمال الكاكوموت وغيره من الاصماغ التي لا تسوق بعد اجراء البحوث والتجارب عليها لمزيد من التأكيد .
3. إستعمال الأجهزة الحديثة كالمجهر الإلكتروني النافذ الماسح (SEM) علي سبيل المثال لكشف العناصر قبل وبعد الخلط اي مواد أمر هام وضروري لفائدة البحث العلمي وتقدمه .
4. اهمية دعم مثل هذه البحوث من متخذي القرار وتوفير الاجهزة الحديثة لها .
- المراجع:**
- [1] الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس, عام 2013، 2014، 2015. [0916، 0918، 0920، 0922، 0950، 0951، 0954].
- [2] جودة الله عثمان سليمان، مارس 2016م . أثر إضافة صمغ الكرايا(الأكاشيا ACIACIA (GUM) علي الأسفلت والخلطة الأسفلتية مع المقارنة بإضافة البوليمر(SBS) -بحث دكتوراه جامعة الزعيم الأزهرى، كلية الهندسة، السودان
1. يلاحظ مما جاء اعلي أن الكربون والهيدروجين في الأسفلت لم يتأثرا بالخلط مع الصمغ بالرغم من أن نسبة الكربون أقل في الصمغ من الأسفلت والهيدروجين أعلي في الصمغ من الأسفلت و يحصل البحث علي نتيجة مقارنة جداً لخليط الأسفلت والصمغ فيما يلي عنصري الكربون والهيدروجين بدون اضافة للأسفلت .
2. أما الأكسجين نجده نقص في خليط الصمغ مع الأسفلت الي 8.63% في الوقت الذي كان [حوالي 13.75% في الأسفلت لوحده و 24.5% في الصمغ لوحده بدون خلط]
3. عليه زادت نسبة الأكسجين في خليط الأسفلت و الصمغ الشئ الذي ينتج عنه مخلوط أكثر قوة وتحمل للحرارة .
4. السلفر ينطبق عليه تماماً ما انطبق علي الأكسجين تحسن واضح عند إضافة الصمغ مما يؤدي الي الالتصاق و التماسك أكثر .
5. عدم تأثر نسبة الكربون والهيدروجين بإضافة الأصماغ محل الدراسة .
6. تأثر الأكسجين والسلفر بالإضافة مما جعل الخليط أكثر ثباتاً وتماسكاً .
7. مما سبق يصل البحث الي أن المواد التي تحتوي علي أكسجين وسلفر تعطي نتائج أفضل في التماسك والترابط والتشابك والقوة وتحمل الحرارة عند إضافتها للأسفلت ومزيد من الدراسة لمادة أخرى .
8. إستعمال أجهزة حديثة كامجهر الإلكتروني النافذ الماسح (SEM) وجهاز تحليل وكشف العناصر فلاش يعطي دقة وسرعة في التعرف علي هذا النوع من الإختبارات لتحليل العناصر المكونة للمواد قبل وبعد الخلط ويساعد بذلك علي المقارنة .
- الخلاصة:**
1. معرفة مكونات العناصر التي تكون اي مادة قبل و بعد خلطها بمادة اخري يساعد البحث العلمي في اكتشاف فوائد فيزيائية وكيميائية مقدرة .

- [3] أندروس سعود ، 2001م . تحسين خواص المواد الرابطة الأسفلتية ، بحث أعد لنيل درجة الماجستير، كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق .
- [4] L.W.Holtherly, 1986. and P.C.Learer CA Sphalt + ic Road materials Edward Amold Ltd (London)
- [5] جودة الله عثمان سليمان، مارس 2016م . أثر إضافة صمغ الكرايا(الأكاشيا ACIACIA (GUM) علي الأسفلت والخلطة الأسفلتية مع المقارنة بإضافة البوليمر(SBS)-بحث دكتوراه جامعة الزعيم الأزهرى - كلية الهندسة - السودان
- [6] شركة الصمغ العربى ، 2008. الصمغ العربى هبة الله ، الخرطوم - السودان .
- [7] د. محمد كامل شوقي ، 2008. الصمغ العربى الحال والمآل.
- [8] د. مبشر ، 2012م. دراسة دكتوراه عن الكومبريتم (الهيبل) ، جامعة السودان
- [9] Annual Book American Society for Testing and Material, 02 (Reapproved 2007). An International Standard Designation D5291 -. Standard test Methods for Instrumental of Carbon. Hydrogen and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants.
- [10] Tandard Specification for Transportation of Sampling& Testing, 90 Edition 1998 Parts 1Specfiation. Edition by American Association of State Highway an of Transportation Officials.
- [11] Standard Specification for Transportation of Sampling& Testing, 90 Edition 1998 Parts 2Speciation. Edition by American Association of State Highway an of Transportation Officials.
- [12] Nafie A.Almuslet , Elfatih Ahmed Hassan ,Alsayed Abd- El-Magied Al-Sherbini and Mohamed GusmAlla Muhgoub, Diode Laser (532 nm) Induced Grafting of Polyacrylamide onto Gum Arabic.