

الباب الثالث

الدراسة المعملية

1.3 : المقدمة

تناولت الدراسة المعملية للبحث اجراء تجارب معملية على مكونات الخلطة الخرسانية المصممة وفق الطريقة البريطانية وعلى الخلطات الاخرى التي تم فيها تغيير نسبة المضاف الملن المنقوق SP في حالة ثبات وتغيير نسبة الماء للاسمنت C/W مع اجراء اختبار الهبوط للخرسانة الطرية و اجراء اختبارات الخرسانة المتصلبة بطرق الاختبار الاتلافية وغير الاتلافية لساب مقاومة انضغاط الخرسانة .

2.3 : المواد المستعملة في الخلطة الخرسانية

تم استعمال مواد الخرسانة المتمثلة بالاسمنت والركام بنوعيه الناعم والخشن والمضاف الملن المنقوق SP من المواد الموجودة في شركة فلاتكو للخرسانة الجاهزة كما في الشكل (1-3) و التي تتميز بالجودة العالية ، والمطابقة للشروط الفنية، وتم اجراء الاختبارات المعملية عليها ايضا . تم تصميم الخلطة الخرسانية الرئيسية والخلطات التي فيها مضاف SP لنسب (3,1) % من وزن الاسمنت و صب (12) مكعب (15) سم³ لكل خلطة مع ثبات C/W واجراء الاختبارات عليها بعد المعالجة في الماء للاعمار (91,56,28,7)، و صب (6) مكعبات لكل خلطة بنسب مضاف (3,1) مع تغيير C/W بقليل ماء الخلط واجراء اختبارات عليها باعمار (28,7) يوم ، والاختبارات اخذت بالطرق الاتلافية باستعمال جهاز الكسر ، و بالطرق غير الاتلافية باستعمال جهاز قياس سرعة الموجات فوق الصوتية وجهاز قياس رقم الارتداد بمطربة اشميدت.



الشكل (1-3) اكdas الركام والخلط المركزي لشركة فلاتكو

1.2.3 : الاسمنت

استعمل الاسمنت البورتلاندي العادي Type I المنتج من مصنع سمنت بربير في ولاية نهر النيل شمال السودان وتم اجراء اختبار القوام القياسي و زمن التصلد (الشك) الابتدائي والنهائي والنعمومة وبموجب لمواصفات القياسية البريطانية (BS 12-1996) و (BS 12-1971) وكانت النتائج كما في الجدول (1-3).

جدول (3-1) نتائج اختبارات الاسمنت

الاختبار	الوقام القياسي (نسبة الماء الى الاسمنت)	النتيجة	حدود المواصفة
زمن التصلد الابتدائي	% 30	% (33-26)	
زمن التصلد النهائي	52 دقيقة	لا تقل عن 45 دقيقة	
	6 ساعات و30 دقيقة	لا تزيد عن 10 ساعات	
نعمومة الاسمنت المتبقى (منخل 170)	% 4.5	لا تزيد عن 10 %	

2.2.3 : الركام

تم اجراء اختبارات التدرج المنخلي للركام الكبير والصغير واختبار ايجاد نسبة الشوائب في الركام الناعم واختبار الامتصاص للركام الخشن وحسب المواصفات البريطانية – BS 882 1996 وكانت النتائج لتدرج الركام الناعم كما في الجدول (2-3) و النتائج لتدرج الركام الخشن كما في الجدول (3-3) .

الجدول (2-3) التدرج المنخلي للركام الناعم

نسبة الوزن المار %	الوزن المار gm	الوزن المحجوز gm	فتحة المنخل mm
100	1100	0	10
99.7	1096.5	3.5	5
93.2	1025.5	71	2.36
76	835.5	190	1.18
31.7	348.7	486.8	600 μ m
12	130.7	218	300 μ m
3.6	40	90.7	150 μ m
	0	40	pan
		1100	total

الجدول (3-3) التدرج المنخلي للركام الخشن

نسبة الوزن المار %	الوزن المار gm	الوزن المحجوز gm	فتحة المنخل mm
100	2000	0	40
90.25	1805	195	20
34	680	1125	10
6	120	560	5
0.0	0	120	pan
		2000	Total

- نسبة امتصاص الركام الكبير 0.6% والوزن النوعي 2.6
- نسبة الطين والمواد الناعمة في الركام الناعم 2% والوزن النوعي 2.18

3.2.3 : ماء الخلط

تم استعمال الماء الصالح للشرب المغذي لشركة فلاتكو للخرسانة الجاهزة في الخلطات الخرسانية

4.2.3 : المضافات المعدنة المتفوقة Super Plasticizer

تم استعمال المضاف الكيميائي نوع (Conplast SP 432 MS) انتاج الامارات العربية المتحدة و يخزن في براميل حديدية سعة 210 لتر كما موضح في الشكل (2-3) و يبين الجدول (3-4) مواصفات المعدن المتفوقة Super Plasticizing ، ويبين الملحق (A5) الخصائص ومميزات المضاف .



الشكل (2-3) صلاحية استعمال المضاف المعدن المتفوقة SP

الجدول (3-4) مواصفات الملن المتفوّق

Form	Viscous liquid
Appearance	Brown liquid
Specific gravity	1.19@ 22°C + 2°C
Water soluble chlorides	Nile
PH	6.6
Alkali content	Typically less than 50 g. Na ₂ O equivalent / liter of admixture
Normal dosage range	From(1 – 2.5) litters/100kg of cementations material

3.3 : خطوات تصميم الخلطة الخرسانية

صممت خلطة خرسانية متوسط مقاومة انضغاطها (25 Mpa) لعمر 28 يوم وبمقاس اعتباري الاكبر للركام (20) مم نوع حجر طبيعي غير مكسر Un Crushed و بهبوط مقداره (30-60) مم ونسبة الركام الناعم المار من الغربال (600μ) بنسبة (31.7%) والوزن النوعي للركام الخشن (2.6) ، وبطريقة التصميم البريطاني وكما يلي :-

1. من جدول ملحق (B1) و بدلالة (w/c) مساوية الى (0.5) نحسب المقاومة تساوي .MPa (42)

2. من جدول ملحق B2 وافتراض غطاء الكونكريت التصميمي (Nominal Cover of Concrete) مساويا الى (30) مم نحسب نسبة الماء الى الاسمنت العظمى (Max free water) مساوية الى (0.55) (w/c)

3. من الشكل الملحق B3 من معلومة متوسط مقاومة الانضغاط (C25) ومنها نجد قيمة (w/c) مساوية الى (0.7) وسوف يتم اختيار (w/c) الاقل مساوية الى (0.55) وعليها تصمم الخلطة

4. من الجدول ملحق B4 ومن قيمة الهبوط (30-60) و المقاس الاعتباري الاكبر للحصى الغير المكسر (20)مم ، نجد كمية الماء وتكون مساوية الى (180 kg/m³) ، ومن قيمة (w/c) الاصغر التي اختارت وكانت قيمتها (0.55) نحسب كمية الاسمنت .

$$\text{Weight of Cement} = \frac{\text{weight of water}}{w/c} = \frac{180}{0.55} = 328 \text{ kg / m}^3$$

5. من الشكل ملحق B5 ومن معلومة وزن الماء (180 kg/m³) ومن قيمة الوزن النوعي للركام (2.6) نحسب قيمة كثافة الخرسانة (Wet density of concrete) ونجد قيمتها تساوي (2375 kg/m³) .

6. حسب الوزن الكلي للركام من دلالة كثافة الخرسانة وزن كل من الاسمنت والماء وكما يلي :-

$$\text{Total weight of aggregate} = \text{Wet density} - \text{Weight of (Cement+Water)}$$

$$= 2375 - (328 + 180) = 1867 \text{ kg/m}^3$$

7. من الشكل الملحق B6 وبدالة المقاس الاعتباري للركام (20 mm) وقيمة الهبوط mm(60-30) ومن قيمة (w/c) وقيمتها (0.55) ومن نسبة الركام الناعم المار من The proportion (Passing 600μ) وقيمتها (31.7) ومنها نجد نسبة الركام الناعم (42%) ومساوية الى (42% of fine agg)

8. حسب كمية الركام الناعم

$$\text{Weight of fine aggregate (sand)} = 0.42 \times 1867 = 785 \text{ kg /m}^3$$

9. حسب كمية الركام الخشن

$$\text{Weight of coarse aggregate (gravel)} = 1867 - 785 = 1082 \text{ kg /m}^3$$

جدول (5-3) اوزان مكونات الخلطة المصممة المرجعية kg/m³ (Mix design)

cement	sand	gravel	water
328	785	1082	180

الجدول (3-6) اوزان المواد للخلطات الخرسانية في المتر المكعب مع تغيير نسب المضاف SP

NO. of Mix	Mix Design with %SP	Cement kg	Sand kg	Gravel kg	Water kg	W/C	SP litter
1	0%	328	785	1082	180	0.55	0
2	1%	328	785	1082	180	0.55	2.760
3	3%	328	785	1082	180	0.55	8.270
4	1%	328	785	1082	153	0.46	2.760
5	3%	328	785	1082	126	0.38	8.270

تم صب مكعبات اختبار بابعاد (15×15×15) سم³ ولعدد (36) مكعب بثبات C

ولعدد (12) مكعب بتغيير C/W والشكل (3-3) يوضح نماذج مكعبات الخرسانة .



الشكل (3-3) نماذج المكعبات حسب نوع الخلطة

4.3 : نماذج الاختبار

تم استعمال نماذج قوالب مكعبية مفردة و ثلاثة الشكل من الحديد الصلب و بأبعاد قياسية المكعب $15 \times 15 \times 15$ سم كما في الشكل (4-3).



الشكل (4-3) اشكال نماذج قوالب المكعبات المستعملة

5.3 : أجهزة الاختبار المستخدمة

تم في البحث استعمال العديد من الاجهزة و عدد الاختبار المعملي في اختبارات مواد الخرسانة حيث استعمل في اختبار قوام زمن الشك للاسمنت جهاز فيكات كما في الشكل (5-3) و استعمل ايضا مجموعة المناخل القياسية لاختبارات نعومة الاسمنت وفي التدرج الحبيبي للركام الناعم والخشن واستعمل بعض العدد اليدوية والزجاجيات المختبرية و ميازين حساسة و كبيرة و فرن حراري و التي بينت النتائج السابق ذكرها لاختبارات مواد الخرسانة . في اختبارات الخرسانة الطيرية استعمل اختبار الهبوط Slump Test كما في الشكل (6-3) والذي

استعمل لخمس خلطات حسب تغيير نسبة المضاف الملون المتقوق (SP). في اختبارات الخرسانة المتصلبة استعمل اجهزة الاختبار الاتلافية Destructive Testing جهاز ماكينة الكسر و اجهزة اختبار غير الاتلافية متمثلة بجهاز قياس سرعة الموجات فوق الصوتية Ultra-Sonic . Schmidt Hammer و جهاز تعين رقم الارتداد بمطرقة شميدت Pulse Velocity



الشكل (3-5) جهاز فيكتس في اختبار تحديد القوام و زمن الشك للاسمنت



الشكل (3-6) اختبار الهبوط للخرسانة الطيرية

1.5.3 : جهاز الكسر crushing (اختبار مقاومة الانضغاط)

اهم اجهزة اختبار الخرسانة الاتلافية للعنصر المختبر ومهما في تحديد قوة الخرسانة والاعتماد عليه في معظم المشاريع الانشائية ، تم استعمال جهاز الكسرنوع Amili كما في الشكل 3-7 المصمم وفق المواصفات البريطانية ومنشأ هندي ، و تم استعمال الجهاز في الجانب المعملي للدراسة في وظيفتين اساسيتين وهما :

1. تثبيت المكعبات الخرسانية (15×15×15) سم وتحميلها الى (160) KN أي لاجهاد MPa(7) لغرض اخذ قراءات جهاز مطرقة شميدت.

2. تحديد الحمل المسلط المسبب لكسر المكعبات الخرسانية ومن ثم تحديد مقاومة الانضغاط من قسمة الحمل المسبب للفشل الى مساحة المكعب الخرساني ، و تطبيق المعادلة (4-2) والتي تنص على (
$$f_{cu} = \frac{P}{A}$$
)



الشكل (7-3) جهاز الكسر

1.5.3 جهاز تعين رقم الارتداد مطرقة شميدت Schmidt Hammer

هو احد اجهزة الاختبارات غير الاتلافية للخرسانة المتصلبة وتم استعمال جهاز مطرقة شميدت نوع Proseq الماني المنشأ ويتم معايرة الجهاز قبل اخذ القراءات بواسطة سندان المعايرة وتتمكن طريقة العمل بتحديد موقع النقاط التي يتم اخذ القراءات عليها وبمجموع (32) قراءة لوجهين من المكعب أي (16) قراءة لكل وجه وفق الموصفات البريطانية وتأخذ القراءات بعد ان يتم تثبيت المكعب في جهاز الكسر وتحميله الى حمل (160) KN حسب الموصفات البريطانية (B.S.1881:45) ، ثم تؤخذ معدل القراءات لرقم الارتداد لكل مكعب ومع الشكل (2-4-17) يتم ايجاد قيمة مقاومة الانضغاط .



الشكل (8-3) جهاز مطرقة شميدت وسندان المعايرة

3.5.3 جهاز قياس سرعة الموجات فوق الصوتية Ultra-Sonic Pulse Velocity

اهم اجهزة الاختبارات غير الاتلافية للعنصر الخرساني وتم استعمال الجهاز الموضح في الشكل (3-9) من الاجهزة الحديثة والمتطورة والدقيقة في قياس زمن انتقال الموجات فوق الصوتية خلال العنصر الخرساني ومن ثم يتم حساب سرعة الموجات فوق الصوتية من قسمة طول مسار الموجة الى زمن انتقالها خلال العنصر ، ومن خلال معادلات خاصة ومخاطبات محددة يمكن احتساب مقاومة انصهار الخرسانة ، وقد استخدمت معادلة (2-4-9) والتي تنص ($V = L/T$) لاحتساب سرعة الموجات فوق الصوتية و تحسب مقاومة الانصهار من ثلاثة معادلات والمبنية في الباب الثالث وخذ المعدل لهم والمعادلات هي كما يلي : -

1. تطبيق معادلة (2-4-10) (Jones R. eq 1962) والتي تنص ($C = 2.8 e^{0.53v}$)
2. تطبيق معادلة (2-4-12) (Raouf. eq 1983) والتي تنص ($C = 2.016 e^{0.61v}$)
3. تطبيق معادلة (2-4-15) (Nashat. eq 2005) والتي تنص ($C = 1.19 e^{0.715v}$)



الشكل (3-9) جهاز قياس سرعة الموجات فوق الصوتية