

الباب الثاني

الدراسة النظرية

الفصل الثاني اختبارات مواد الخرسانة

1.2.2: المقدمة

صناعة الخرسانة تتطلب السيطرة على جودة المكونات الأساسية الداخلة في صناعتها أثناء مرحلة التجهيز و الخزن لضمان انتاج خرسانة ذات مواصفات مقبولة وفق التصميم المطلوب لها، و يتطلب التعرف على اختبارات المواد الداخلة في صناعتها والتي شملت اختبارات مادة الاسمنت و اختبارات الركام بنوعيه الخشن والناعم و اختبارات ماء الخلط ايضا تحديد القبول او الرفض في الاستخدام قبل الدخول في صناعة الخرسانة .

2.2.2 : اختبارات الاسمنت

ان صناعة الاسمنت تتطلب سيطرة نوعية عالية ، لذا يتطلب عدد من الاختبارات في معمل الاسمنت للتأكد من ان الاسمنت الناتج ذو خواص مرغوبة ومطابق لمتطلبات المواصفات العالمية ، ولكن من الضروري ايضا اختبار الخواص الاساسية للاسمنت المستعمل لغرض معين ومن هذه الاختبارات اختبارات النعومة واختبار القوام القياسي وزمن التجمد واختبار الثبات واختبار مقاومة الاسمنت . (الخلف وأخرون ، 1984) . ويطلب اخذ عينات الاسمنت الفرعية في حالة الصوامع اثناء الملئ او التفريغ ،وفي حالة الاسمنت المعبأ في اكياس فيؤخذ العينات الفرعية من ستة اكياس (شكاير) علما تكون عينة الاسمنت بوزن عشرة كيلو غرام على الاقل (العريان وأخرون ، 1974).

1.2.2.2: اختبار نعومة الاسمنت

زيادة نعومة الاسمنت تؤدى الى زيادة المساحة السطحية له وهذا يؤدى الى سرعة تفاعل الاسمنت مع كمية الماء المضاف له وزيادة النعومة ايضا تؤدى الى تقليل زمن الشك وتعطى الاسمنت مقاومة مبكرة وتساعد على ثبات حجمه وتقلل من انكمash الخرسانة . تحدد نعومة الاسمنت بطريقتين:- (محمود ابوزيد ، 2012).

اولا : طريقة النخل

نوزن عينة W من الاسمنت المراد اجراء الاختبار له في حدود 100g، يتم نخل العينة على المنخل رقم 170 (0.09mm) لمدة ربع ساعة يدويا او خمسة دقائق اذا كان النخل ميكانيكيا علما ان الحبيبات التي تحتجز على المنخل 170 لا تتفاعل بصورة تامة مع الماء ، يتم وزن المتبقي على المنخل 170 والى اقرب 0.1 g وليكن W_1 ويجب ان تكون نسبة المتبقي على المنخل 170 لا تزيد عن 10% بالوزن للاسمنت البورتلاندي العادي ولا تزيد عن 5% للاسمنت سريع التصلب طبقا للمعادلة (1-2-2)، ويطلب النظافة التامة للمنخل والوعاء قبل الاختبار. (امام وأخرون، 2007)

$$\text{proportion in sieve } 170 = \frac{W_1}{W} \times 100 \quad 1-2-2$$

ثانياً : طريقة بلين Blaine Process

يهدف الاختبار الى تحديد المساحة السطحية لحبوب الاسمنت والتي تساعد على معرفة الاسمنت ومقارنة العينة المختبرة من الاسمنت بعينة مرجعية لسمنت قياسي معلوم المساحة السطحية النوعية و تلك المساحة السطحية النوعية هي مجموع المساحات السطحية لحبوب الاسمنت لوحدة الوزن ويتم حسابها باستخدام جهاز بلين بمعلومية الزمن اللازم لمرور كمية محددة من الهواء خلال طبقة من عينة الاسمنت ذات ابعاد ومسامية محددين ويستخدم هذا الاختبار كاختبار اساسي للحكم على مدى صلاحية الاسمنت وباستخدام جهاز بلين كما في الشكل (1-2-2) وحسب المواصفات الامريكية (ASTM C204-7) وكلما زادت المساحة السطحية النوعية زادت نعومة الاسمنت و يجب ان لا تقل المساحة السطحية النوعية عن (2250) سم²/غم للاسمنت البورتلاندي العادي وعن (3250) سم²/غم للاسمنت سريع التصلد. (الخلف وأخرون، 1984)، (امام وأخرون، 2007)

- خطوات الاختبار


- يتم وضع ورق ترشيح فوق القرص المعدني و وضع طبقة من الاسمنت في حدود (2.7) غرام من الاسمنت فوق ورقة الترشيح وتغطى بالمكبس.
- يرفع المكبس ويدفع بهواء ليمر خلال طبقة الاسمنت بعد سحب محلول المانومترى بواسطة الشفط ثم يغلق الصنبور و يقاس مدى اختراق الهواء خلال طبقات الاسمنت عن طريق قياس الزمن (t) الذى يمر حتى وصول السائل من العلامة العلوية الى العلامة السفلية بالثانوية ونكر العملية حوالى مرتين او ثلاثة ويؤخذ المتوسط و الحصول على المعادلة (2-2-2).

$$S=K \sqrt{T} \quad 2-2-2$$

S = المساحة السطحية النوعية Cm^2/gm

K = ثابت الجهاز

T = متوسط الزمن المسجل الذي يستغرقه السائل المانومترى للهبوط من العلامة العلوية الى العلامة السفلية لأقرب 0.2 ثانية



الشكل (1-2-2) جهاز بلين

2.2.2: اختبار القوام القياسي و زمن الشك Standard Consistence & Setting Test

يتضمن هذا الاختبار ايجاد كمية الماء اللازمة لانتاج عجينة الاسمنت ذات القوام القياسي والتي تستعمل لتعيين زمن التجمد الابتدائي والنهائي لفحص خاصية الثبات ، وان الاجهزه المستعملة في هذا الاختبار جهز فيكات Vicat apparatus كما وضح في الشكل (2-2-2) ويتألف الجهاز من:

1. ابرة فيكات لتعيين كمية الماء القياسي.

2. الطرف الاسطوانى لتعيين زمن الشك الابتدائى.

3. الابرة ذو الطرف الدائرى لتعيين زمن الشك النهائي.

أولاً : اختبار تعيين كمية المياه القياسية

1- نزن كمية من الاسمنت ولتكن (400)غرام ويضاف اليها كمية من المياه كنسبة مئوية من وزن الاسمنت ويتم الخلط لمدة 4 دقائق(تحسب مدة الخلط من بداية اضافة الماء للاسمنت).

2- توضع عجينة الاسمنت فى قالب جهاز فيكات ويسوى سطحها ثم يوضع القالب فى الجهاز.

3- يتم انزال الطرف الاسطوانى حتى يمس سطح العجينة ثم يترك لينزل تحت تأثير وزنها ويتم قراءة التدريج.


4- يتم تكرار العملية السابقة وبنسب مختلفة من الماء للحصول على كمية الماء حتى تصبح الابرة على بعد من(5-7) مم من قاع الاناء فتكون كمية المياه المضافة هي كمية المياه القياسية،كمية المياه القياسية هي كمية المياه اللازمة لتكوين عجينة اسمنت فياسية تسمح للطرف الاسطوانى لجهاز فيكات بال النفاذ خلالها الى مسافة (5-7) ملم من قاع قالب جهاز فيكات ،وتتراوح هذه القيمة من (26-33)%، ويجب ان تكون حرارة الاسمنت والماء والغرفة بحدود (18-23) م° . (ASTM C 187 - 98) . (الخلف وأخرون، 1984).

ثانياً : اختبار تعيين زمن الشك الابتدائى والنهائي

• خطوات الاختبار

1- تستخدم العجينة القياسية للاسمنت من الاختبار السابق ونملي بها قالب جهاز فيكات ويسوى سطحها ويتم وضع القالب داخل جهاز فيكات ويقاس الزمن من بدء اضافة الماء الى نفاذ ابرة جهاز فيكات لنقطة تبعد مسافة لا تزيد 5 مم عن قاع قالب جهاز فيكات ويسمى هذا الزمن بزمن الشك الابتدائى.

2- نستبدل ابرة جهاز فيكات بالابرة ذو الطرف الدائرى ويتم انزال الابرة فى أماكن متفرقة حتى يتم الحصول على اثر للابرة بمسافة لا تزيد عن 0.5 مم ولا يظهر اثر للجزء الدائرى المثبت حولها فيكون الزمن منذ لحظة اضافة الماء الى هذه اللحظة هو زمن الشك النهائي.



شكل (2-2-2) جهاز فيكت

3.2.2.2 فحص الثبات Soundness

ثبات الحجم للأسمنت هو مقدار التغير غير الضار في حجم عينة الأسمنت المتصلة ويهدف هذا الاختبار إلى قياس تمدد الأسمنت باستخدام طريقة لوشاتيليه Le Chatelier والجهاز كما في الشكل (2-2-3) ويحدد هذا الاختبار مدى صلاحية جميع أنواع الأسمنت ما عدى الأسمنت ذو النوعية 4100 حيث يجري عليه اختبار التمدد بطريقة الأوتوكلاف . (امام وأخرون، 2007).

• خطوات الاختبار

1. يتم الاختبار في مكان درجة حرارته (25 ± 25) م° و رطوبته النسبية بحدود (80-50)، كما يلاحظ ان تكون درجة حرارة كل من الأسمنت والماء المستخدمين هي نفس درجة الحرارة التي تجري عندها التجربة .
2. تحضر كمية من الأسمنت وزنها 200 غم ويضاف إليها كمية الماء اللازمة لجعلها عجينة ذات قوام قياسي بعد خلطها لمدة 4 دقائق وتجهز عينتان على الأقل في قوالب لوشاتيليه بالعجينة القياسية ونضع القالب بين لوح زجاج ويوضع فوقه ثقل مناسب.
3. يتم غمر القوالب في ماء درجة حرارته 20 م° ولمدة 24 ساعة وتقاس المسافة بين طرفي مؤشر القالب ولتكن (أ).
4. يتم غمر القوالب في ماء درجة حرارته 20 م° ونرفع درجة الحرارة تدريجياً إلى أن تصل إلى درجة الغليان لمدة 30 دقيقة ونترك القوالب في الماء لمدة ساعة .
5. يتم رفع القوالب وقياس المسافة بين الريشين ولتكن (ب) تمدد الأسمنت = (ب - أ) ويجب أن لا يزيد التمدد عن 10 مم بموجب المواصفات البريطانية (B.S12:1971)، في حالة عدم مطابقة الأسمنت لهذا الشرط يعاد الاختبار على الأسمنت بعد تهويته ونشره على شكل طبقات ارتفاعها بين (70-80) ملم على سطح جاف وفي جو رطوبته النسبية بين (50-80)% لمدة 7 أيام وتشترط المواصفات المذكورة بأن لا يزيد مقدار التمدد في هذه الحالة عن 5 ملم (الخلف وأخرون، 1984)




الشكل (3-2-2) جهاز لوشاتيليه

4.2.2.2 اختبار الوزن النوعي للاسمنت

الوزن النوعي للاسمنت حوالى (3.25-3) وتتوقف قيمته على مكونات الاسمنت الكيميائية ويعين الوزن النوعي للاسمنت γ_{ce} . (محمود ابو زيد، 2012)

1. تملئ قنية الكثافة كما في الشكل (3-2-4) بالكريوسين او اي سائل لايتقاول مع الاسمنت ول يكن حجمه (V_1) .
2. نضيف الى السائل وزن معلوم من عجينة الاسمنت ول يكن (W) ويقدر (64) غم ونطرق خفيفا على الجوانب لطرد فقاعات الهواء .
3. نقوم بقراءة الحجم على القنية ول يكن (V_2) .
4. يحسب الوزن النوعي للاسمنت γ_{ce} منقمة وزن الاسمنت المضاف الى حجم السائل المزاح كما في المعادلة (3-2-2).

$$\gamma_{ce} = \frac{W}{V_2 - V_1} \quad 3-2-2$$



الشكل (3-2-4) قنية الكثافة المستعملة في ايجاد الوزن النوعي

5.2.2.2 اختبار مقاومة الضغط للاسمنت Compressive Strength of Cement

يهدف هذا الاختبار الى تعين مقاومة الضغط لمونة الاسمنت باختبار مكعبات قياسية من مونة الاسمنت ويتم خلطها يدويا او ميكانيكيتا وتدمك ميكانيكيتا بماكنة اهتزاز قياسية ويعتبر هذا الاختبار اختبار قبول او رفض للاسمنت ويستعمل على جميع انواع الاسمنت .(اما وآخرون، 2007)

- خطوات الاختبار لمونة الاسمنت (جلال سرسم وأخرون، 2006)

1. تحضر كمية مناسبة من مونة الاسمنت Mortar تكفي لعمل 6 مكعبات طول ضلع المكعب (7.07) سم كل مكعب على حدا بنسبة 3 : 1 بالوزن مع اضافة ماء حوالي 10 % من وزن الرمل و الاسمنت معا ولا تجري اختبارات المقاومة على العجينة الاسمنتية الحالمة لصعوبة الصب والاختبار والاختلاف بالنتائج .وتكون الاوزان الازمة لتحضير مكعب واحد من مكعبات الاختبار هي (185)غم اسمنت و (555)غم رمل قياسي و (74)سم³ ماء والرمل القياسي المستخدم هو الرمل الذى يمر جميعه من المنخل القياسي 0.85 مم .
2. يتم ربط جوانب المكعبات جيدا وتدهن بالزيت ويتم وضع المونة داخلها وتخلط جيدا لمدة 4 دقائق ويراعى ان تكون كافة الاجهزه والادوات نظيفة تكون درجة حرارة الاسمنت والرمل والغرفة بحدود 20±0 ° م .

3. يوضع قالب على ماكنة الاهتزاز ويثبت جيدا ويتم الهز لمدة دققتين .

4. ثم يرفع المكعب من الماكنة ويوضع في جو رطوبته النسبية 90% مع تعطية سطح قالب بصفحة غير مسامية من المطاط او الفولاذ لمنع تبخر الماء عن المكعب لمدة 24 ساعة .

5. ترفع المكعبات من القوالب بعد مرور 24 ساعة وتوضع عليها علامات تميز وتغمر المكعبات في الماء نظيف وبدرجة حرارة (20±2) ° م وتحتبر بعد ثلاثة ايام لاول ثلاثة مكعبات وثلاثة المكعبات الاخرى بعد سبعة ايام ويكون وجه الاختبار للمكعب هو الوجه الجانبي للصب. ويتم الاختبار حسب ما مثبت في المواصفة البريطانية (B.S.1881:part 4)

6. تكون مقاومة الضغط هي النسبة بين حمل الكسر لمتوسط 3 مكعبات الى مساحة وجه المقطع حيث ان مساحة المقطع تساوى 50 سم² والمواصفات لا تقل مقاومة الضغط لمكعب من مونة الاسمنت عن 3 أيام مساوي 18 نيوتن/مم² و 7 يوم مساوية 27 نيوتن/مم².

3.2.2 اختبارات الركام Aggregate Tests

يشمل هذا الجزء على الاختبارات التي تجرى على الركام وتقسم الى اختبارات طبيعية وكيميائية وميكانيكية والتي تساعد في الحكم على جودة الركام. يتم تجميع العينة من عدة كميات صغيرة تؤخذ من مناطق مختلفة في أعلى ومنتصف واسفل جملة الركام و لا تقل عن 10 مناطق بحيث تكون حبيبات الركام الصغيرة و الكبيرة في العينة مطابقة بقدر المستطاع لتلك الموجودة في جملة الركام كما لا يجوز ان يقل وزن العينة الناتجة عن القيم الموجودة في الجدول

(1-2-2) للحجبيات ذات المقاسات المختلفة وذلك بموجب المواصفات القياسية البريطانية (B.S 812:1967) ويوضح من الجدول المذكور ان العينة الرئيسية كبيرة نوعا ما ويجب تقليل العينة قبل الاختبار وهنالك طريقتان لتقليل وتقسيم حجم العينة الى جزئين متشابهين . (الخلف وأخرون، 1984) وهما:-



اولاً."التقسيم الرباعي Quartering

تجمع المادة على هيئة مخروط ثم تقلب لتكوين مخروط جديد وتكرر العملية هذه مرتين وتترك الحبيبات لتنساب على سطح المخروط وبذلك سيتم سقوط الحبيبات ذات المقاسات المماثلة وتوزيعها بصورة متساوية حول محيط المخروط وبعد ذلك يسوى المخروط النهائي على هيئة قرص مستدير بصورة تدريجية الى ان يتم نشر المادة بسمك واحداًى اربعه اقسام متساوية ويبعد ربعان متقابلان من الاقسام الاربعة ويجمع الجزئان الاخران الى مخروط بطريقة مماثلة ويتم تسويفه وابعاد الربعين المتقابلين وتكرر هذه العملية الى ان يتم الحصول على الكمية المطلوبة من العينة.كما في الشكل (2-2-5).

الجدول (1-2-2) الحد الادنى لوزن عينات الركام المستعملة لغرض الفحص بموجب

المواصفات القياسية البريطانية (B.S 812:1967)

الحد الادنى لوزن العينة المجهزة		الحد الاقصى لمقاس حبيبات الموجودة في العينة	
باوند	كغم	انج	ملم
112	50	1 واكبر	25 واكبر
56	25	اصغر من 1 واكبر من $\frac{3}{16}$	اصغر من 25 واكبر من 5
28	13	$\frac{3}{16}$ واصغر	5 واصغر



الشكل (2-2-2) طريقة التقسيم الرباعي لتحضير عينة اختبار الركام

Riffpling

بموجب هذه الطريقة تقسم العينة الى نصفين باستعمال الجهاز المبين بالشكل رقم (2-2) المعروف باسم قاسم العينات ويكون من صندوق يحوي عددا من التقسيمات العمودي والمتوازي مع صندوقين اخرين يوضعان على جانبيه وذلك لغرض تجميع العينة المقسمة ، ويتم تفريغ العينة الرئيسية على العرض الكلي للصندوق وبذلك ستتقسم الى جزئين ويتم تجميعها في الصندوقين الكائنين على جهتي صندوق قاسم العينات وبعد ذلك يهمل احد الجزئين ويقسم الجزء الآخر بطريقة مماثلة وتكرر عملية التقسيم الى $1/4$ وتم الى $1/8$ وذلك الى ان يتم الحصول على الوزن المطلوب من العينة.



الشكل (2-2-6) جهاز قاسم العينات

1.3.2.2 الاختبارات الطبيعية للركام

1.1.3.2.2 اختبار التحليل المنخلي للركام Sieve Analysis of Aggregate

هذا الاختبار هو احد الاختبارات الهامة لتحديد صلاحية الركام لاستخدامه في الخلطات الخرسانية وهو يختص بتحديد التدرج الحبيبي (توزيع مقاسات حبيبات الركام) في كمية من الركام المستخرج من المصادر الطبيعية ، في حالة الركام الذي يحتوي على مواد طينية او مواد تؤدي الى تكثيل الحبيبات فيتم غسل الحبيبات ثم تعين التدرج الحبيبي لها بعد ان يتم تجفيفها و يهدف الاختبار الى :- (امام وأخرون، 2007)

1. توزيع مقاسات حبيبات الركام في كمية من الركام
2. معاير النعومة للركام الناعم.
3. المقاس الاعتباري الأكبر للركام.

- الاجهزه و الادوات المستخدمة في الاختبار

1. ميزان حساس لانقل حساسيته عن 0.1% من وزن عينة الركام.
2. فرن جيد التهوية يمكن التحكم في درجة حرارة حتى 5 ± 105 درجة مئوي .

3. مجموعة المناخل (غрабيل sieves) لكل من الركام الكبير والصغير والخلط الشامل كما في الجدول (2-2-2) و الشكل (7) يمثل مجموعة المناخل القياسية للتجربة.
4. هزاز مناخل ميكانيكي.
5. صينية يمكن إدخالها بدون حدوث أي تغير في وزنها.
6. إناء كبير يسمح باحتواء العينة بالإضافة إلى 5 مرات حجمها ماء.

جدول(2-2-2) المناخل القياسية لاختبار التدرج الحبيبي للركام (امام واخرون ،2007)

نسيج شبكي اسلاك مظفرة بفتحات مربعة قطر المنخل 200mm,300 ركام صغير	لوح من الصلب الطري متقارب بتقويب مربعة قطر المنخل 300mm,450 للركام الكبير
3.35	75
2.36	63
1.7	50
1.18	37.5
0.85	26.5
0.600	19
0.425	13.2
0.3	9.5
0.212	6.7
0.15	4.75
0.075*	

* يمكن في بعض التطبيقات استخدام المنخل 0.063 mm



الشكل (2-2-7) الغرابيل القياسية

• خطوات التجربة لعينة الركام بدون غسيل

1. تحضر عينة الاختبار بتجزئة العينة الكلية كما هو مبين في أخذ عينات الركام.
2. تجفف عينة الاختبار حتى يثبت وزنها لأقرب 0.1 % من وزن العينة في الفرن الحساس لمدة (4±24) ساعة . ولتكن الوزن (W).

3. ترتيب المناخل طبقا لمقاس فتحة المنخل ترتيبا تصاعديا ابتداء من الوعاء ثم تدخل العينة ويببدأ النخل بالمنخل الاكبر وينتهي بالمنخل الاصغر .

4. تجري عملية النخل بهز المناخل ميكانيكيا او يدويا ولمدة كافية لاقل عن 5 دقائق .

5. يراعى اثناء نخل الركام الكبير الا تجبر حبيباته على المرور من فتحات المنخل بالضغط عليها باليد ، وفي حالة المناخل قياس 20م و أكبر يسمح بمساعدة الحبيبات على المرور من فتحات هذه المناخل ، و يراعى اثناء النخل للركام الصغير امكان فرك التكتلات المتجمعة ان وجدت بضغطها على جدار المنخل وكذلك تستخدم فرشاة مناسبة لحک ظهر المنخل لاخلاء فتحاته من الركام الصغير وكما يراعى استعمال فرشاة ناعمة فوق وجه المنخل مقاس 0.15 مم لمنع حدوث تجمع الركام الناعم مع عدم احداث اي ضغط على سطح هذا المنخل.

6. توزن مقادير الركام المحجوزة على كل منخل على حدة بالميزان الحساس ولتكن اوزانها W_1 و W_2 و W_3 الخ ويراعى عند اجراء عملية النخل الا تحمل اوجه المناخل بوزن كبير بحيث لا تزيد الكمية المحجوزة فوق مناخل الاختبار بعد انتهاء عملية النخل .

• خطوات التجربة في حالة عينة الركام مغسلة

1. توضع عينة الركام المغففة W في الفرن داخل الإناء المذكور في الأجهزة المستخدمة ويضاف إليها ماء ليصل إلى منتصف الإناء ويقلب الركام جيدا حتى تتفصل الحبيبات الأقل من 0.075 مم عن الحبيبات الأكبر مقاسا.

2. يسكب ماء الغسيل مباشرة فوق المنخل 0.075 مم بحيث يكون المنخل 1.18 مم واقى فوقه مع مراعاة ما أمكن عدم السماح للحبيبات الكبيرة بالهبوط على المنخل مع ماء الغسيل.

3. تكرر الخطوات على هذا النحو إلى أن يصبح ماء الغسيل رائق ثم توضع عينة الركام المغسلة في الإناء مع البقايا المحجوزة على المنخلين 0.075 مم و 1.18 مم داخل الصينية المذكورة. في الأجهزة المستخدمة.

4. يوضع الركام المغسول في فرن درجة حرارته 105 ± 5 درجة مئوي حتى يثبت وزنه ثم يبرد ويوزن ول يكن وزنه W_m .

5. يحدد وزن المواد المارة من منخل الاختبار 0.075 ليكون $W_m - W$

6. يستكمل الاختبار كما تم في حالة اختبار عينة الركام بدون غسيل

• النتائج

1. تحسب النسبة المئوية للركام المحجوز على كل منخل والنسبة المئوية للركام المار منه من واقع الأوزان المحجوزة على كل منخل كما هو مبين بالجدول (3-2-2).

2. في حالة عينة الركام بعد غسلها يضاف $(W_m - W)$ وهو وزن المواد المارة من منخل الاختبار 0.075 ، إلى وزن المواد المارة من أصغر فتحة منخل.

3. يمكن توضيح التدرج الحبيبي للركام الحبيبي للركام ببياناً بواسطة منحنى إحداثياته الرئيسية تمثل النسبة المئوية المارة من المنخل واحداثياتها لأفقية تمثل فتحات المناخل .

4. يعين من النسبة المئوية للمار المقاس الاعتباري الأكبر للركام .
5. يحسب معاير النعومة للركام الصغير

جدول(2-2-3) طريقة حساب النسبة المئوية المحجوز والمارة في التحليل المنخلي للركام

النسبة المئوية المارة من الركام	النسبة المئوية المحجوز من الركام $\times 100$	الوزن الكلى المحجوز على كل منخل	الوزن المحجوز لكل منخل	فتحة المنخل م
النسبة المئوية المحجوزة -100	$(W_1/W)^*$	W_1	W_1	37.5
النسبة المئوية المحجوزة - 100	$(W_1+W_2)/W$	W_1+W_2	W_2	20.0
النسبة المئوية المحجوزة - 100	$(W_1+W_2+W_3)/W$	$W_1+W_2+W_3$	W_3	10.0
النسبة المئوية المحجوزة - 100	$W_1+W_2+W_3+W_4)/W$	$W_1+W_2+W_3+W_4$	W_4	5.0

$$W^* = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$$

2.1.3.2.2 : اختبار تعين النسبة المئوية لأمتصاص **Absorption** الركام

اولا : تحديد الامتصاص للركام الكبير (الخشن) Coarse Aggregate

امتصاص الركام الكبير للماء: هو النسبة المئوية للزيادة في وزن الركام الجاف (أكبر من 5 مم) بعد غمره في الماء لمدة 24 ساعة. ويستخدم في الاختبار الاجهزه والعدد التالية:-

1. ميزان ذو سعة مناسبة (3 كجم أو أكثر حسب وزن عينة الاختبار)

2. سلة من السلك (ذات فتحات من 1-3 مم)

3. خزان غير منفذ للماء وممكن لسلة السلك السابق ذكره الدخول فيه بحرية تامة.

4. قطعتان من القماش

5. وعاء له نفس سعة السلة السلك.

6. منخل مقاس 5 مم.

7. فرن تجفيف .

- خطوات الاختبار

1. يتم غسل العينة قبل الاختبار على منخل 5 مم لإزالة كل المواد الناعمة والطمي والطين بالنسبة للركام المعتمد (عدا الخفيف أو التقيل)، يجب ان لا يقل وزن عينة الاختبار عن 100 مرة بالغرام الى المقاس الاعتباري الأكبر للركام بالمليمتر.

2. يتم وضع عينة الاختبار في سلة السلك ، ثم تغمر في وعاء فيه كمية مناسبة من الماء عند درجة (15-25) م° بحيث لا تقل المسافة بين أعلى نقطة في السلك وسطح الماء عن 50 مم .

3. بعد الغمر يزال الهواء المحبوس بالعينة وذلك برفع السلة والعينة 25 مم مع التأكد من أن السلة والعينة مغمورتان تماماً في الماء ، ثم يسمح لهما بالهبوط 25 مرة بمعدل مرة كل ثانية.

4. ترك السلة وعينة الركام مغمورتين غمراً تماماً بالماء لمدة 24 ساعة.
5. ترج السلة والعينة ثم تخرجان من الماء ويمسح الماء العالق عليهما ، ثم يتم بعد ذلك تفريغ الركام من السلة و يوضع على واحدة من قطعى القماش الجاف ويجف سطح العينة برفق ويستعان بقطعة القماش الجافة الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
6. يتم نشر قطع الركام الكبير على سطح قطعة القماش الثانية على طبقة واحدة وترك معرضة للهواء الجوى بعيداً عن ضوء الشمس المباشر حتى يختفي غشاء الماء المغلق لسطح حبيبات الركام بينما يكون الركام ما زال مبتلاً . يتم وزن العينة وليكن وزنها (m_1).
7. توضع العينة في وعاء مسطح ثم توضع في الفرن درجة حرارته (5 ± 105) °م ولمدة 24 ساعة ، ثم تبرد العينة دون تعرضها للرطوبة الموجودة بالجو ثم توزن وليكن وزنها (m_2).

• النتائج

يتم حساب النسبة المئوية لامتصاص الركام الكبير للماء (α) من المعادلة (4-2-2) التالية :

$$\alpha = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \times 100 \quad 4-2-2$$

حيث ان m_1 وزن العينة المبللة ،وان m_2 هو وزن العينة الجافة . والجدول (4-2-2) يبين حدود القبول والرفض لنسبة امتصاص الركام الكبير . (اما وأخرون، 2007)

الجدول(2-4) حدود القبول والرفض لنسبة امتصاص الركام الكبير

نوع المادة	نسبة الامتصاص
(الحصى)الزلط، الحجر الجيري المكسر	%1-0.5
الجرانيت	%1-0
الحجارة	لا تزيد عن 2.5

ثانياً : تحديد الامتصاص للركام الصغير (الناعم) Fine aggregate

امتصاص الركام الصغير (الناعم) للماء: هو النسبة المئوية للزيادة في وزن الركام الصغير الجاف بعد غمره في الماء لمدة 24 ساعة. يهدف هذا الاختبار لتعيين النسبة المئوية لامتصاص الركام الصغير (اقل من 5 مم) للماء بالوزن . ويستخدم في الاختبار الاجهزه والعدد التالية:-

1. ميزان ذو سعة مناسبة.
2. قالب معدني على شكل مخروط ناقص ذي قطر داخلي في الاعلى (3 ± 40) مم وقطر داخلي سفلي (3 ± 90) مم وبارتفاع(3 ± 75) مم ومصنوع من المعدن لا يقل سمكه عن 0.8 مم.
3. قضيب دمك معدنى.
4. فرن تجفيف.

• خطوات الاختبار

1. يؤخذ حوالي 1 كجم من عينة الركام الصغير.
2. تجفف العينة في إناء مناسب حتى تصل إلى وزن ثابت عند حرارة (5 ± 110) م° وتترك العينة لتبرد ثم تغطى بالماء بالغمر ثم تترك لمدة (24 ± 4) ساعة.
3. يصب الماء الزائد (من التغطية بالغمر) من وعاء آخر وتجنب فقدان جزيئات المواد الناعمة ثم تبسط العينة على سطح مستو غير ماص للماء ومعرض لتيار هواء دافئ ذي سرعة بطيئة ثم يمزج تكرارياً لتأمين تجفيف متجانس. إلى أن تصل العينة لحالة الانسياب الحر.
4. يحدد ما إذا كان هناك رطوبة سطحية على الركام الصغير أم لا باختبار العينة باستخدام المخروط كما يلى :

 - يمسك القالب بثبات على سطح غير ماص للماء مع وضع القطر الأكبر لأجل .
 - يوضع جزء من الركام الصغير المحفف جزئياً سائباً في القالب بمليئة حتى يفيض .
 - يتم دمك الركام الصغير في القالب بواسطة 25 دقة خفيفة بقضيب الدmek من أعلى سطح الركام 5 مم ثم يترك ليسقط حراً. ثم يسوى السطح العلوي ويزال الركام الزائد .
 - يرفع المخروط رأسياً لأعلى ويلاحظ قوام الركام الصغير إذا كانت الرطوبة السطحية مازالت متواجدة وسيأخذ الركام شكل القالب، بينما إذا هبط الركام قد وصل إلى حالة جفاف السطح .

5. تؤخذ عينة من الركام الصغير بعد تجهيزها وتوضع بوعاء مناسب وتترك معرضة للهواء الجوى بعيداً عن ضوء الشمس المباشر أو أي مصدر آخر للحرارة . يتم وزن العينة ول يكن وزنها (m_1) .
6. توضع العينة في وعاء مسطح ثم توضع بفرن تجفيف درجة حرارته (5 ± 105) م° ولمدة 24 ساعة ويسمح للعينة أن تبرد دون تعرضها للرطوبة الموجودة بالجو ثم توزن ول يكن وزنها (m_2) .

• النتائج

يتم حساب النسبة المئوية لامتصاص الركام الصغير للماء (β) من المعادلة 5-2-2-5 و يجب ان لا تزيد نسبة الامتصاص عن 2% التالية :

$$\beta = \frac{m_1 - m_2}{m_2} \times 100 \quad 5-2-2$$

3.1.3.2.2 اختبار الوزن الظاهري النوعي للركام Test Specific Gravity of Ag.

الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير والكبير : هو ناتج قسمة وزن الركام الجاف إلى وزن الماء المساوي له بنفس الحجم (وزن الماء المزاح) ، ويكون الأساس في وزن الركام بأن يكون مشبع داخلياً وجاف سطحياً . و الهدف من احتساب الوزن الظاهري هو لحساب الحجم الذي يشغل الركام في الخلطات المختلفة المحتوية على ركام و المصمم أو المحملة على أساس الحجم المطلق ويتعلق بالكتافة النسبية للمادة الصلبة المكونة له وغير محتوية بداخلها على

فراغات التي يمكن وصول ماء إليها. ويكون الركام المستخدم في الاختبار بان يكون مغسولاً بالماء وخاليًا من الاتربة . (امام وأخرون، 2007)

- الاجهزه المستعمله

- ميزان حساس.

- فرن تجفيف.

- مقاييس الكثافة النوعية: قارورة أو مackbar مدرج أو وعاء مناسب يمكن وضع عينة الاختبار به

- خطوات الاختبار

اولا": إجراء الاختبار للركام الصغير

1. تجفف العينة (لا تتعدي 100 جرام) في فرن مهوي درجة حرارته تتراوح بين 100-110

م° ثم تبرد العينة في مجفف وتوزن وتعاد عملية التجفيف والتبريد والوزن عدة مرات إلى أن يثبت الوزن ول يكن (W_1) .

2. يسكب ماء درجة حرارته بين (15-25) م° في قنينة ذات رقبة مدرجة تدريجياً قياسياً، مثل

زجاجة (لوشانليه) إلى علامة مناسبة على الجزء المدرج، وتسجل قراءة التدرج ولتكن (V_1)

ثم يضاف الركام الصغير (W_1) إلى داخل القنية ويترك مغموراً لمدة ساعة مع إزالة فقاعات الهواء الموجودة وذلك بطرق القنية طرقاً خفيفاً وبعد ساعة من إضافة الركام الصغير تسجل القراءة الثانية ولتكن (V_2) فيكون الفرق بين القراءتين هو حجم الركام ول يكن (V) وتحسب من المعادلة 2-2-6 التالية :

$$V = V_2 - V_1$$

6-2-2

ثانيا": إجراء الاختبار للركام الكبير

1. تغمر العينة (2كليو جرام تقريباً) في ماء درجة حرارته (15-25) مئوية لمدة 24 ساعة

ثم ترفع ويجفف سطحها.

2. تصب كمية معلومة الحجم من الماء في وعاء معلوم السعة ول يكن (V_3) إلى ما يقرب

من منتصفه ثم تضاف حبيبات الركام إلى الوعاء لتتماً نصفه تقريباً ثم تضاف كمية أخرى

من الماء إلى أن يمتلئ الوعاء تماماً ويعين حجم الماء المستعمل جمیعاً ول يكن (V_4)

3. ترفع العينة من الماء وتتجفف في فرن مهوي درجة حرارته تتراوح بين (100-110) م° .

4. تبرد العينة في مجفف وتوزن وتعاد عملية التجفيف والتبريد والوزن عدة مرات إلى أن يثبت

الوزن ول يكن (W_2)

- النتائج

يحسب الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير من المعادلة (7-2-2).

$$\rho_f = \frac{W_1}{V}$$

7-2-2

يحسب الوزن النوعي الظاهري للركام الكبير من المعادلة (8-2-2) .

$$\rho_c = \frac{W_1}{V_3 - V_4}$$

8-2-2

4.1.3.2.2 : ختبار الوزن الحجمي والسبة المئوية للفراغات للركام

الوزن الحجمي للركام المكبوس او غيره هو ناتج قسمة وزن الركام على الحجم الذي يشغله الركام . والغرض من هذا الاختبار هو معرفة وزن المتر المكعب لكل من الرمل المكبوس والحسى. (العريان وأخرون، 1974)

- عينة الاختبار

تحضر عينة من الرمل وزنها 5 كغم ، وتحضر عينة من الحصى وزنها 25 كغم .

- الاجهزه والادوات المستعملة

1. وعاء معدني اسطواني الشكل ويجب ان تكون مقاساته الداخلية مضبوطة ويحتفظ بشكله مع الاستعمال المتكرر

2. قضيب كبس(دمك)معدني مستقيم بقطر 15 مم وبطول 50 سم ويكون احد طرفيه على شكل مخروطي بنهاية مستديرة طولها 25مم

3. ميزان حساسيته 0.5 % من وزن عينة الاختبار

اولاً": طريقة اختبار الوزن الحجمي

1. تحدد سعة الوعاء حسب المقاس الاعتياري الاكبر للركام ولتكن A

2. يوزن الوعاء فارغا وجافا ونظيفا

3. يملئ الوعاء بالركام المكبوس او غير المكبوس وكما يلي:

A. الركام المكبوس

يملي الوعاء بالركام المخلوط خلطا جيدا ويكتس بالقضيب لعدد 25 مرة ، ثم يضاف مقدار اخر مساو له في الكمية ويدك ايضا 25 مرة اخرى بالقضيب وبعدها يملئ الوعاء لأكثر من سعته ويدك ايضا 25 مرة ثم يزال الزيادة باستعمال قضيب الكبس كمسطرة تسوية .

B. الركام غير المكبوس

يملي الوعاء لأكثر من سعته بواسطة جاروف من ارتفاع لا يزيد عن 5 سم فوق الوعاء ويجب اتخاذ العناية الكافية ما امكن لمنع انفصال الاحجام المكونة لعينة الاختبار ثم يزال الركام الزائد عن سعة الوعاء باستعمال قضيب الدك كمسطرة تسوية ويعين الوزن الصافي الذي يملأ الوعاء ولتكن B.

- النتائج

يحتسب الوزن الحجمي من المعادلة 9-2-2 التالية

$$\gamma = \frac{B}{A} \quad 9-2-2$$

γ= الوزن الحجمي للركام

B= الوزن الصافي للركام

A= سعة الوعاء الحقيقية

ثم يحتسب من ذلك وزن المتر المكعب للركام بالكيلو غرام ويعين الوزن الحجمي للركام عن طريق اجراء ثلاثة اختبارات على الاقل ويكون الفرق المسموح 1%.

ثانياً: حساب النسبة المئوية للفراغات

تحسب من المعادلة 10-2-2-10 التالية :

$$\%V = \frac{\rho \cdot \gamma_w - \gamma}{\rho \cdot \gamma_w} \quad 10-2-2$$

γ = النسبة المئوية للفراغات بين حبيبات الركام .

ρ = الوزن النوعي الظاهري لحبيبات الركام كما تم تعينها في اختبار تعين الوزن النوعي

γ_w = كثافة الماء = 1 طن /م³ . (اما وآخرون، 2007)

γ = الوزن الحجمي للركام.

5.1.3.2.2 اختبار تعين الزيادة الحجمية للركام الناعم Bulking of the sand

هو مقدار الزيادة في حجم حبيبات الرمل نتيجة إضافة الماء إليه أو عندما يكون مبتلاً في الأساس بسبب تغليف طبقة من الماء لحبيبات الرمل مما يؤدي إلى تباعدتها عن بعضها البعض نتيجة لتأثير ظاهرة الشد السطحي . والهدف من الاختبار هو لحساب الزيادة الحجمية للرمل باختلاف الرطوبة وخاصة لمعرفة التأثير على الكميات المستعملة بالحجم وان نسبة التضخم في الرمل تتراوح بين (20%) للرمل الخشن و (40%) للرمل الناعم ، وتوضيح أن وجود رطوبة بالرمل الجاف ثم تقليله تعمل على زيادة حجم الرمل .(جلال سررم وأخرون، 2006).

- الاجهزه المستعمله

1.وعاء اسطواني نحاسي سعته 1 لتر

2.مخبار زجاجي مدرج عدد اثنان

3.لوح غير مسامي

4.ميزان حساس

- خطوات الاختبار

1- يتم وزن 2000 غرام من الرمل الجاف.

2- يملئ الوعاء بالرمل الجاف ويكتس جزئياً ثم يعين وزن الرمل الجاف.

3- يسكب الرمل من الوعاء على اللوح غير المسامي ويضاف إليه الماء بمقدار 1% من وزن الرمل الجاف. و يقلب الرمل جيداً حتى يصبح متجانساً .

4- يعاد مليء الوعاء بالرمل الرطب ويكتس جزئياً بنفس الطريقة عندما كان الرمل جافاً ويسوى سطح الرمل ويوضع الرمل الزائد في مighbار مدرج ويعلن حجم هذه الزيادة .

5- تكرر هذه العملية على أن تكون النسب المئوية للماء المضاف مختلفة بالنسبة لوزن الرمل اي تغير نسبة الرطوبة له ويمكنا من رسم خط بياني .

6- يجب مراعاة عدم فقد اي جزء من عينة الاختبار أثناء إضافة الماء والتقطيب .

- النتائج

تدون نتائج الاختبار في جدول يبين به النسبة المئوية للماء المضاف والزيادة المناظرة في حجم الرمل.

6.1.3.2.2 : اختبار تعيين نسبة الطين والمواد الناعمة في الركام بالوزن

يتم تحديد نسبة الطين والمواد الناعمة في الركام بطريقتين وكما يلي:-

اولاً: طريقة المنخل القياسي 75 ميكرون: لتحديد نسب الطين والمواد الناعمة التي تمر من المنخل القياسي 75 ميكرون من وزن الركام .

• الاجهزه والمواد المستخدمة

1. وعاء مقاوم للصدأ ذو مقاس وحجم يسمح بتنقليب العينة دون فقد للركام أو الماء.

2. المنخلان القياسيان مقاس 75 ميكرون ومقاس 141 ميكرون (1.25 مم).

3. فرن تجفيف.

4. ميزان حساس.

• خطوات الاختبار

1. في حالة الركام الصغير تؤخذ عينة لا يقل وزنها عن 250 جم وفي حالة الركام الكبير أو الشامل يكون وزن العينة تبعاً لمقاس الركام الأكبر كما في الجدول (2-8-2).

2. يتم تجفيف العينة في الفرن حتى (5 ± 110) درجة مئوية حتى يثبت وزنها وليكن (A).

3. تغمر العينة بالماء ثم تقلب بشدة.

4. يتم إزالة المواد الطينية والناعمة عن طريق سكب ماء الغسيل مباشرة فوق المنخلين مقاس 75 ميكرون، ومقاس 141 ميكرون بحيث يكون المنخل مقاس 141 ميكرون هو الأعلى .

5. تكرر الخطوات السابقة على نفس العينة حتى يصبح ماء الغسيل رائقاً تماماً .

6. تعداد المواد المحجوزة على المنخلين إلى العينة المغسولة بالوعاء.

7. تجفيف العينة بالماء المعاودة في الفرن حتى (5 ± 110) درجة مئوية حتى يثبت وزنها وليكن (B) .

• النتائج

تحسب النسبة المئوية بالوزن للطين والمواد الناعمة بالركام F% من المعادلة (2-11-2)

$$\%F = \frac{A-B}{A} \times 100 \quad 11-2-2$$

يجب ألا تتعدى النسبة المئوية بالوزن للطين والمواد الناعمة القيم المذكورة بالجدول

(2-2-5) ،والجدول (2-2-6) حدود المواد الناعمة بالركام يمكن التحقق من النتيجة بتخمير مياه الغسيل المارة من المنخل (0.075 مم) لدرجة الجفاف او ترشح ثم تجفف و يوزن الراسب وليكن وزنه (C) ف تكون النسبة المئوية لكميات الطين والمواد الناعمة المارة من المنخل القياسي (0.075 مم) وتحسب من المعادلة (2-12-2) . (العريان وأخرون، 1984)

$$\%F = \frac{C}{A} \times 100 \quad 12-2-2$$

جدول (2-2-5) اوزان عينة اختبار تحديد الطين والمواد الناعمة بطريقة النخل
(جلال سرسم، 2006)

المقادس الاعتباري الاكبر للركام مم	اقل وزن لعينة الاختبار غم
4.75	500
10	2000
20	2500
40 ≤	5000

جدول (2-2-6) حدود النسب المئوية للمواد الناعمة بالركام (امام وأخرون، 2007)

نوع الركام	الحد الاقصى لنسبة الطين و المواد الناعمة بالوزن %
رمل	3
رمل ناعم من كسر الحجر	5
الركام الكبير من الحصى او الحصى المكسر	1
الركام الكبير من كسر الحجر	3

ثانياً: طريقة الترسيب بموقع العمل

يمكن بهذه الطريقة تحديد كمية الطين والمواد الناعمة في الرمل وبطريقة تقريبية بموقع العمل ولا تطبق هذه الطريقة على رمال الاحجار المكسرة. (العربيان وأخرون، 1974)

• طريقة الاختبار

1. يوضع 50 سم³ من الماء النقى في مighbار مدرج سعته 200 سم³.
2. تضاف عينة الرمل تدريجياً للمighbار المدرج لحين الوصول الى علامة 100 سم³.
3. يضاف الماء النقى حتى يصير الحجم الكلى للمخلوط 150 سم³.
4. يرج المخلوط بشدة لدرجة تجعل حبيبات الطين الملتصقة بالرمل وتتعلق بالماء.
5. يوضع المighbار المدرج على سطح مستو ثم بطرق طرقاً خفيفاً على جدار المighbار حتى تصبح طبقة الرمل مستوية السطح وتترك لمدة 3 ساعات.

• النتائج

تحسب النسبة المئوية بالحجم لكمية المواد الناعمة بالركام الصغير بحساب النسبة بين ارتفاع الطبقة المترسبة فوق سطح الركام الصغير وارتفاع الركام الصغير أسفل الطبقة المترسبة يجب الا تزيد النسبة المئوية بالحجم لكمية الطين والمواد الناعمة بالرمل الطبيعي عن 3 % ورمل كسر الأحجار عن 5 %. وفي حالة تجاوز هذه النسبة يتم إجراء اختبار تعين نسبة الطين والمواد الناعمة بالوزن بالمعمل على الا تتجاوز هذه النسبة الحدود المبينة بهذا الاختبار.

2.3.2.2 : الاختبارات الكيميائية للرخام

1.2.3.2.2 : اختبار تحديد كمية الشوائب العضوية بالرخام الصغير

يقصد بهذا الاختبار الاستدلال عن كمية الشوائب العضوية الموجودة في الرمل الطبيعي وبطريقة تقريبية ويفيد الاختبار في معرفة ما اذا كان من الضروري لاجراء اختبارات اخرى على الرمل قبل البت في قبوله . (العريان وأخرون، 1974)

- الاجهزة المستعملة

مخابر مدرجة عدد اثنان ذو غطاء زجاجي وسعته 300 سم³ وبقطر 5 سم .

- طريقة اجراء الاختبار

1. نملئ المخبر المدرج بالرمل كما ورد وبدون تجفيف الى العلامة 100 سم³ .

2. اضافة محلول 3 % هيدروكسيد الصوديوم ليكون حجم الرمل والمحلول 150 سم³ بعد الرح ثم يغطى المخبر ببطائه الزجاجي .

3. يحضر محلول قياسي في مخبر مدرج سعته 200 سم³ والمحلول يتكون من 2.5 سم³ من محلول 2 % حامض التبيك المذاب في 10% كحول و 97.5 سم³ من محلول 3 % هيدروكسيد الصوديوم ثم يغطى المخبر ببطائه الزجاجي ويرج بشدة ثم يترك لمدة 24 ساعة .

- النتائج

تقدير كمية الشوائب العضوية الموجودة بالرمل بمقارنة لون محلول الموجود فوق الرمل مع لون محلول القياسي بعد مدة 24 ساعة السابق الذكر ، فإذا كان لون محلول فوق الرمل افتح من لون محلول القياسي يعتبر الرمل مقبولا" والشوائب الموجودة فيه غير مؤثرة ، واذا كان اللون اقتم من لون محلول القياسي فيعتبر غير مقبول الا اذا اجريت عليه اختبارات اخرى تبين مدى الضرر من استخدامه ويستحسن اجراء اختبار مقاومة الانضغاط ومقارنة النتائج مع خرسانة اخرى فيها رمل معروف بوجوده .

2.2.3.2.2 : تعيين محتوى الكلوريدات Chlorides Content

تعتبر الكلوريدات من الالاحضارة بالرخام الكبير والصغير وتكون على هيئة (Cl⁻) بعد ذوبانه بالماء ومعاييرته بمحلول قياسي من نترات الفضة ، والكلوريدات التي هي على هيئة (Cl⁻) تمثل الكلوريدات الذائبة في الماء المتواجدة في الرخام المصنوع والرخام من مصادره الطبيعية . ويهدف هذا الاختبار الى تحديد نسبة الكلوريدات الموجودة . (امام وأخرون، 2007) .

- الاجهزه والممواد المستخدمة

ميزان حساس ، سخان كهربائي مسطح ، فرن تجفيف ، ماء مقطر و زجاجيات معملية

- اختيار العينة

تؤخذ عينة من الرخام ممثلة للمستخدم في الخرسانة ، و تطحن العينة و تمر من منخل

مقاس 2.36 مم ، وتحفف في فرن التجفيف عند درجة 105 ° :

• خطوات الاختبار

1. يحضر محلول 0.5 قياسي من نترات الفضة.
2. يؤخذ وزن (2-5) غم للركام الصغير، (20-35) غم للركام الكبير و يضاف حوالي 150 مل ماء م قطر و يسخن لمدة 15 دقيقة عند درجة الغليان.
3. يرشح محلول وتغسل ورقة الترشيح من (5-6) مرات بالماء الساخن ثم يبرد الرشيج و يضاف عليه نقطتان أو ثلاثة محلول ثانوي كرومات البوتاسيوم 5%.
4. يعاير الرشيج مع محلول نترات الفضة وتكون نقطة انتهاء المعايرة هي النقطة التي يتحول فيها لون الرشيج من الأصفر إلى الأحمر (لون كرومات الفضة).

• النتائج

تحسب النسبة المئوية للكوريدات القابلة للذوبان مقدرة على هيئة Cl^- من المعادلة (13-2-2) ويجب ان لا تزيد النسبة المئوية للكوريدات عن 0.04 % للركام الكبير، 0.06 % للركام الصغير.

$$\% \text{ Cl}^- = \frac{V N}{W} \times 0.0355 \times 100 \quad 13-2-2$$

Cl^- = نسبة الكلوريدات المئوية.

V = حجم نترات الفضة (مل).

N = عيارية نترات الفضة.

W = وزن العينة.

3.2.3.2.2 : اختبار تحديد محتوى الكبريتات (SO_3)

يعين هذا الاختبار محتوى الكبريتات في الركام على هيئة (SO_3) ثالث أكسيد الكبريت ولتعيين الكبريتات الكلية يضاف حمض الهيدروكلوريك ليدبِّيَّ الكبريتات غير القابلة للذوبان في الماء. ويهدف الاختبار لتعيين محتوى الكبريتات بالركام . (اماً وأخرون، 2007).

• الاجهزه والممواد المستعملة

ميزان حساس ، سخان كهربائي مسطح ، فرن تجفيف ، ماء م قطر و زجاجيات معملية.

• العينات المختبرة

تكون العينات ممثلة للركام المستخدم ومطحوناً ومجروش ، وتطحن العينة وتمر من منخل مقاس (2.36) مم ، وتجفف في فرن التجفيف عند درجة (105) °م.

• طريقة الاختبار

1. يؤخذ وزن (2-5) غم للركام الصغير ، و (20-30) غم للركام الكبير المجروش.
2. يوضع حوالي (10) مل من حمض الهيدروكلوريك المركز مع الركام ويسخن حتى الغليان ثم يضاف (10) مل أخرى ويبخِّر مرة أخرى حتى يصل حجم محلول إلى 5 مل.
3. يضاف حوالي (50) مل من الماء المقطَّر و يغلى محلول ثم يرشح مع الغسيل حوالي 5 مرات.

4. يضاف (10) مل من محلول مشبع ساخن من كلوريد الباريوم . يترك لمدة ساعة ثم

يرشح مع الغسيل بالماء المقطر الساخن عدة مرات على ورق ترشيح عديم الرماد.

5. يحرق الراسب في وعاء معلومة الوزن عند درجة حرارة (900) م° ثم يوزن بعد الحرق.

- النتائج

تحسب النسبة المئوية للكبريتات SO_3 من المعادلة (14-2-2) ويجب ألا تزيد النسبة المئوية للكبريتات على هيئة SO_3 عن (0.4 %) لكل من الركام الصغير و الركام الكبير.

$$\% \text{SO}_3 = 100 K \times \frac{W_1}{W} \quad 14-2-2$$

$$\% \text{SO}_3 = \text{النسبة المئوية للكبريتات}$$

$$K = 0.343 \text{ نسبة ثالث أوكسيد الكبريت في كبريتات الباريوم.}$$

$$W = \text{وزن العينة (غم)}$$

$$W_1 = \text{وزن الراسب المحترق (غم)}$$

3.3.2.2 : الاختبارات الميكانيكية للركام

1.3.3.2.2 : اختبار معامل التهشيم Crushing Value للركام الكبير

معامل التهشيم : هو النسبة المئوية المارة بالوزن من المنخل القياسي (2.36) مم وذلك بعد

تعريض عينة الاختبار لحمل ضغط تدريجي قدره (400) كيلو نيوتن بما يقدر تقريبا (40)

طن ، ويهدف هذا الاختبار لتعيين مقاومة الركام الكبير والتي تعطي مقاييساً نسبياً للمدى مقاومة الركام الكبير للتاهشيم تحت تأثير حمل ضغط تدريجي ، و هي خاصية هامة للركام المستخدم في الخرسانة المعرضة للتآكل. والاختبار قابل للتطبيق على حبيبات الركام الكبير التي تمر من المنخل القياسي 14 مم والمحجوزة على المنخل القياسي (10) مم . (امام وأخرون، 2007)

- الاجهزه المستخدمة

1. مكيال أسطواني معدني قطره الداخلي 120 مم وارتفاعه الداخلي 180 مم ويراعى أن يكون هذا المكيال ذا صلابة كافية تمكنه من الاحتفاظ بشكله تحت ظروف الاستعمال.

2. قضيب معدني مستقيم للدمك قطاعه مستدير بقطر 15 مم وطوله 600 مم بطرف مدبب.

3. أسطوانة من الصلب مفتوحة الطرفين لها مكبس وقاعدة من الصلب.

4. المنخل القياسي ذات فتحات مربعة مقاسات 14 مم، 10 مم ، 2.36 مم.

5. فرن مهوى حرارته (5±105) درجة مئوية.

6. ماكينة اختبار.

7. مطرقة مطاط .

8. صينية معدنية ذات وزن معلوم بحيث تكفي 3 كجم من الركام.

• عينة الاختبار

1. تخل كمية من الركام على المنخلين القياسيين (14 و 10) مم على التعاقب.
2. يستعمل فى إجراء الاختبار الركام المار من المنخل القياسى 14 مم و المحجوز على المنخل القياسى 10 مم ، يملئ المكial إلى ثلثه بالركام المذكور ويتمك بقضيب الدمك 25 مرة ثم توضع كمية أخرى مماثلة من الركام وتتمك 25 مرة أخرى ثم يملئ المكial لمستوى أعلى من سطحه ويتمك 25 مرة ثم يزال الركام الزائد عن سعة المكial بتسوية سطحه بقضيب الدمك وتكون كمية الركام التى يحتويها المكial حينئذ هي عينة الاختبار.
3. تجف عينة الاختبار بوضعها فى الصينية المعدنية داخل الفرن المهى درجة حرارته(5 ± 105) درجة مئوية لمدة أربع ساعات ثم يبرد الركام.
4. تجهيز عينة أخرى من الركام باتباع الخطوات السابقة.

• خطوات الاختبار

1. توضع الأسطوانة الصلب مفتوحة الطرفين فى مكانها على القاعدة.
2. توضع عينة الاختبار فى الأسطوانة الصلب على ثلاث دفعات متساوية تقريباً وتتمك كل دفعه 25 مرة بواسطة قضيب الدمك ثم يسوى سطح الركام فى الأسطوانة و يوضع فوقها المكبس الصلب ويراعى عدم حشر المكبس فى الأسطوانة.
3. توضع الأسطوانة والقاعدة والمكبس فى ماكينة اختبار الضغط ثم يحمل المكبس تدريجياً بمعدل منتظم حتى يصل حمل الضغط إلى 400 كيلونيوتن فى مدة 10 دقائق ثم يرفع الحمل بعد ذلك.
4. يفرغ الركام من الأسطوانة فى الصينية المعدنية باستخدام المطرقة المطاط والفرشاة السلك لتنظيف الأسطح الداخلية للأسطوانة وتوزن العينة لأقرب غرام وليكن وزنها (M_1) ثم تخل العينة على المنخل القياسي (2.36) مم ويعين وزن الركام المحجوز على المنخل والركام المار من المنخل لأقرب غرام ولتكن الأوزان (M_3, M_2) على التوالي ،إذا كان مجموع الوزنين M_2 و M_3 يختلف عن وزن العينة الكلى M_1 باكثر من(10)غم ترفض العينة ويعاد الاختبار على عينة أخرى. وباتباع نفس الخطوات .

• النتائج

1. يحسب لكل اختبار من الاختبارين معامل التهشيم للركام الكبير(ACV) من معادلة .
$$(15-2-2)$$

$$ACV = \frac{M_3}{M_1} \times 100 \quad 15-2-2$$

$ACV =$ معامل التهشيم

$M_1 =$ وزن عينة الركام المستخدمة فى الاختبار .

$M_3 =$ وزن عينة الركام المارة من منخل 2.36 مم .

2. يجب أن يكون الفرق بين النتيجتين أقل من 7% من متوسط النتيجتين ، أما في حالة إذا كان الفرق بين النتيجتين أكبر من 7% من المتوسط يجب أن يعاد الاختبار مرة أخرى على عينتين جديدين ثم يحسب متوسط الأربع نتائج . والجدول (2-2-7) يبين حدود معامل التهشيم تبعا لاستخدام الخرسانة.

جدول (2-2-7) حدود معامل التهشيم تبعا لاستخدام الخرسانة

معامل التهشيم %	الاستخدام
لا يتعدى 30	الركام المستعمل في الخرسانة التي لا تتعرض أسطحها للتآكل
لا يتعدى 25	الركام المستعمل في الخرسانة التي تتعرض أسطحها للتآكل مثل ممرات المطارات والطرق

2.3.3.2.2 : اختبار تعين مقاومة الركام الكبير للبرى Abrasion بجهاز لوس انجلوس

معامل البرى (السحق) هو النسبة المئوية للفاقد فى الوزن نتيجة البرى فى جهاز لوس انجلوس وان اختبار البرى هو قياس لتأثير سطح مجموعة معينة بالاحتكاك والاندثار ويستعمل لفحص الركام المستعمل في خرسانة الطرق والسطح المعرضة لاحتكاك شديد لحركة المرور وغيرها ويتم الاختبار بتعرض مجموعة الركام الكبير للتصادم مع كرات فولاذية قياسية في اسطوانة جهاز لوس انجلوس التي تتحرك حركة دائيرية وتعرف بنسبة البرى او نسبة التآكل واذا كانت النسبة عالية يعني ان الركام مقاومته للبرى قليلة. (جلال سرسم، 2006)

- الاجهزه المستخدمة

- 1.جهاز لوس أنجلوس للبرى كما في الشكل (2-2-8).
- 2.المناخل القياسية مقاس 16 مم ومقاس 1.7 مم .
- 3.كرات البرى من الحديد الزهر أو الصلب بقطر 48 مم وزن الواحدة حوالي 400 غم.
- 4.ميزان حساس .
- 5.فرن تجفيف .



الشكل(2-2-8) ماكينة لوس انجلوس

• أحد العينات المختبرة

1. تغسل عينة الركام الكبير (5-10) كغم بالماء ثم تجف في فرن درجة حرارته (105±5) °م حتى يثبت الوزن.
2. يفصل الركام إلى مقاسات مختلفة عن طريق النخل على المناخل الموضحة في الجدول (8-2-2).
3. يتم إعادة تجميع عينة الاختبار من الركام بخلط الأوزان التي يمكن تجميعها طبقاً للقيم الموضحة في الجدول (8-2-2).

• طريقة الاختبار

1. توزن عينة الاختبار بعد إعادة خلطها وليكن وزنها (W_1) ويحدد نوع تدرج هذه العينة من الجدول (8-2-2).
2. يتم تحديد عدد كرات البري طبقاً لنوع تدرج العينة من الجدول (9-2-2).
3. توضع العينة وكرات البري داخل ماكينة لوس أنجلوس وتدار الماكينة بسرعة (31-10) دورة في الدقيقة بحيث يكون عدد الدورات الكلية (500) لكل من تدرجات العينات (أ، ب، ج، د) و (1000) دورة لكل من تدرجات العينات ه، و، ز.
4. يرفع الركام من الماكينة وينخل على منخل مقاس 16 مم ثم ينخل المار من هذا المنخل على المنخل القياسي مقاس 1.7 مم.
5. يؤخذ الركام الكلي المحجوز على المنخلين السابقين ويغسل جيداً بالماء للتخلص من المواد الناعمة الملتصقة بالسطح ثم يجف في فرن (105±5) درجة مئوية حتى ثبوت الوزن (W_2).

جدول (8-2-2) تجميع عينة الاختبار بعد النخل (امام وأخرون، 2007)

تجميع وزن عينة الاختبار تبعاً لنوع التدرج (غم)							فتحة المنخل (مم)	
ز	و	هـ	د	ج	بـ	أـ	المجاز	المار
-	-	1500	-	-	-	-	63	75
-	-	1500	-	-	-	-	50	63
-	5000	1500	-	-	-	-	37.5	50
5000	5000	-	-	-	-	1250	25	37.5
5000	-	-	-	-	-	1250	19	25
-	-	-	-	-	1500	1150	12.5	19
-	-	-	-	-	1500	1150	9.5	12.5
-	-	-	-	1500	-	-	6.3	9.5
-	-	-	-	1500	-	-	4.75	6.3
-	-	-	5000	-	-	-	2.38	4.75
1000 دورة			500 دورة					

جدول (9-2-2) تحديد عدد كرات البري (امام وأخرون، 2007)

ز	و	هـ	د	ج	بـ	أـ	نوع التدرج
11	11	11	6	8	11	13	عدد الكرات

- النتائج

تحسب قيمة النسبة المئوية للبرى (Ab) من المعادلة (16-2-2) ، يجب ألا تتعدي قيمة البرى بماكينة لوس أنجلوس (20 %) للحصى الطبيعي و (30 %) لكسر الحجر.

$$Ab = 100 \times \frac{W_1 - W_2}{W_1} \quad 16-2-2$$

4.2.2 : اختبارات ماء الخلط

يستخدم اي ماء صالح للشرب كماء خلط و لا يشترط أن يكون الماء الغير صالح للشرب غير صالح للخلط فبعض أنواع الماء الغير صالح للشرب يمكن استخدامها في بعض أنواع الخرسانة اذا كان المشروع بعيداً ولا يوجد ماء صالح للشرب فيجب اجراء تجربتين قبل استخدامها وكما يلي:-

1. نحضر مكعبات من اسمنت و ماء غير صالح لشرب ومكعبات من اسمنت و ماء صالح للشرب فإذا كان مقاومة الاسمنت والماء غير صالح للشرب تصل الى 90% أو اكثر من مقاومة الاسمنت والماء الصالح للشرب ولعمر (28,7) يوم فيمكن استخدامه . حسب المواصفات الأمريكية المرقمة (ASTM C-109) والمواصفة البريطانية (BS 3146:1980) (Neville, 2010).

2. لا يزيد زمن الشك الابتدائي لعينات الأسمنت المجهزة بهذا الماء بأكثر من (30) دقيقة على زمن الشك الابتدائي لعينات بنفس الأسمنت جهزت بالماء الصالح للشرب وعلى ألا يقل زمن الشك الابتدائي بأية حال عن (45) دقيقة .

3. يشترط في ماء الخلط ألا يزيد محتوى الأملاح فيه على :

2 غم في اللتر من الأملاح الكلية الذائبة (T.D.S) .

0.5 غم في اللتر من أملاح الكلوريدات على هيئة Cl .

0.3 غم في اللتر من أملاح الكبريتات على هيئة SO₃ .

1 غم في اللتر من أملاح الكربونات والبيكربونات.

0.1 غم في اللتر من أملاح كبريتيد الصوديوم.

0.2 غم في اللتر من المواد العضوية.

3 غم في اللتر من المواد غير العضوية وهى الطين والمواد العالقة غير الرسوبيه.

4. لا يقل بصفة عامة الأس الهيدروجيني (ph) لماء الخلط عن (7) ويجب إجراء تحاليل لمعرفة الرقم الفعلي قبل استخدام الماء . (عبد الرحمن مجاهد، 1999) و يزيد الحد الأقصى لفقدان المقاومة الى (15 %) كحد أقصى مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك يجب عند تصميم الخلطة الخرسانية استخدام نفس نوع الماء الذي يستخدم في الخلط . وحددت مواصفات ماء الخلط بالمواصفات الأمريكية (ASTM C1602-06)

والمواصفات البريطانية (B.S.EN 1008:2002)، (Neville, 2010). وأخرون، (1974)

يتطلب عدم ظهور اي علامات لعدم ثبات الحجم او تغيير كبير في زمن الشك او انخفاض للقوة باكثر من (10%) بالمقارنة مع الماء المقطر يتم رفض الماء المورد .(شريف فتحي، 2003).

1.4.2.2 اختبار تعين الاملاح الذائبة

يهدف الاختبار الى تعين محتوى الاملاح الذائبة فى الماء (غم/لتر) بتبخیر حجم معلوم من الماء حتى الجفاف.

- الاجهزة المستخدمة**

ميزان حساس ، فرن تجفيف ، طبق تبخیر من البلاتين

- طريقة الاختبار**

1. يجهز (1) لتر من عينة الماء بترشيحها لفصل المواد العالقة منها.

2. ترشح عينة المياه ترشحًا دقيقاً ويؤخذ من الرشيح حجم مناسب لإجراء الاختبار عليه.

3. توضع حوالي (25) مل من العينة في طبق تبخیر معلوم الوزن.

4. تبخر على حمام مائي حتى الجفاف ثم ينقل إلى فرن تجفيف عند درجة (5±105) ° م° عند ثبات الوزن.

5. يتم تعين الاملاح الذائبة من معادلة (2-16-2) و يتشرط ألا يزيد محتوى الاملاح الكلية الذائبة على 2 غم/لتر .

$$S = 1000 \times \frac{W_1 - W}{V} \quad 16-2-2$$

S = الاملاح الذائبة (غم/لتر)

W = وزن طبق التبخیر فارغ (غم)

W₁ = وزن طبق التبخیر بالراسب (غم)

V = حجم العينة (مل)

2.4.2.2 اختبار تعين الكلوريدات Chloride as Cl⁻

تعين الكلوريدات الذائبة في الماء بمعاييرتها بمحلول (0.025) عياري من نترات الفضة في وجود ثنائي كرومات البوتاسيوم أو كرومات البوتاسيوم وتحسب على هيئة (Cl⁻).

- الاجهزة المستخدمة**

ميزان حساس ، فرن تجفيف ، زجاجات و ادوات مختبرية.

- طريقة الاختبار**

1. يجهز (1) لتر من عينة المياه بعد ترشيحها لفصل أي مواد عالقة.

2. تؤخذ من العينة المرشحة (5) مل وتحفظ إلى حوالي (50) مل بالماء المقطر.

3. يتم ضبط الأس الهيدروجيني للعينة إلى (8.3) وذلك باستخدام حامض الكبريتيك المخفف (1:19) أو هيدروكسيد الصوديوم (10) (غم/لتر).
4. يضاف (5-10) قطرات نقط من الكاشف (ثنائي كرومات البوتاسيوم).
5. يعاير الخليط بمحلول نترات الفضة عيارية (0.025) (عياري حتى يظهر اللون الأحمر).

• النتائج

يتم تعين محتوى الكلوريدات من المعادلة (2-2-17) ويشترط ان لا تزيد الكلوريدات على هيئة Cl^- عن (0.5) غم/لتر. (امام وأخرون، 2007)

$$\text{Cl}^- = 35.5 \times 1000 \times \frac{V \cdot N}{V_1} \quad 17-2-2$$

Cl^- = كمية الكلوريدات (غم/لتر)

V = حجم نترات الفضة المستخدمة في المعايرة

N = عيارية نترات الفضة

V_1 = حجم العينة المختبرة (مل)

3.4.2.2 اختبار تعين الكبريتات SO_3

تحدد الكبريتات الذائبة في الماء وتكون ب الهيئة SO_3^- .

• الاجهزة المستخدمة

ميزان حساس ، فرن ، زجاجات معملية

• طريقة الاختبار

1. يجهز (1) لتر من عينة الماء بعد ترشيحها لفصل المواد العالقة.
2. تؤخذ (100) مل من عينة الماء بعد ترشيحها في كأس زجاجي سعة (250) مل.
3. يضاف من (1-2) مل من حامض الهيدروكلوريك (1:1) مع إضافة عدة نقط من كاشف المثيل البرتقالي.
4. يضاف (10) مل من محلول (10%) كلوريد الباريوم و يلاحظ ترسيب راسب أبيض.
5. يسخن محلول درجة حوالي (80) $^{\circ}\text{C}$ لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً.
6. يضاف محلول إضافي من كلوريد الباريوم حتى يتم التأكد من الترسيب الكامل للكبريتات.
7. يرشح الراسب على ورق ترشيح ويغسل عدة مرات بالماء المقطر الساخن و يعاد الكشف على نظافة الرشيق من الكبريتات.
8. تحرق ورقة الترشيق بعد تجفيفها في بونقة جافة معلومة الوزن لمدة ساعة عند درجة حرارة (900) $^{\circ}\text{C}$.

• النتائج

يتم تعين محتوى الكبريتات من المعادلة (2-2-18) يشترط ألا يزيد محتوى الكبريتات على هيئة (SO_3^-) عن (0.3) غرام في اللتر الواحد.

$$SO_3 = \frac{W}{V} \times 343$$

18-2-2

SO_3 = الكبريتات غم/لتر

W = وزن الراسب بعد الحرق غم

V = حجم العينة المختبرة

4.4.2.2 اختبار تعين الاملاح الكربونات والبيكربونات

يهدف الاختبار الى تعين محتوى الكربونات والبيكربونات الموجودة في الماء .

- الاجهزة المستعملة

ميزان حساس ، سخان كهربائي مسطح و زجاجات معملية

- طريقة الاختبار

1. تجهز عينة مرشحة من الماء لفصل المواد العالقة

2. يجهز محلول(1) عياري كربونات الصوديوم الجافة بإذابة(53) غم منها في لتر ماء مقطر .

3. يجهز(1) عياري حمض كبريتيك مركز بتخفيف 28 مل من الحامض بالماء المقطر إلى حجم لتر واحد .

4. يعاير الحامض بيكربونات الصوديوم(1) عياري وتضبط عياريته إلى(1) عياري بالضبط ثم يؤخذ منه(20) مل ويحلف إلى لتر بالماء المقطر في دورة قياسي لتحضير حامض (0.02) عياري(1) مل من الحامض 0.02 عياري يكافئ 1 مل غرام كربونات كالسيوم).

5. يؤخذ (50) مل من العينة ويضاف إليها دليل المثيل البرتقالي وتعاير بالحامض (0.02) عياري حتى يتغير اللون الأصفر إلى اللون البرتقالي.

6. يؤخذ (50) مل من العينة ويضاف إليها الفينولفتالين وتعاير بالحامض (0.02) عياري حتى اختفاء اللون الأحمر.

7. يضاف المثيل البرتقالي على نفس العينة وتكمل المعايرة حتى نقطة التعادل (اللون الأصفر إلى البرتقالي).

8. يتم تعين محتوى الكربونات والبيكربونات

- اولا في حالة كربونات الكالسيوم من المعادلة (2-19-2) التالية :

$$Alk = \frac{V_1}{V}$$

19-2-2

Alk = القلوية الكلية مقدرة ككربونات كالسيوم (غم/لتر).

V_1 = حجم الحامض المستخدم في المعايرة في وجود دليل المثيل البرتقالي (مل).

V = حجم العينة (مل) .

- ثانيا في حالة القلوية الكلية كربونات وبيكربونات من المعادلة (2-20-2) التالية.

$$Alk = 2 \times \frac{V_2}{V} \quad 20-2-2$$

- = قلوية الكربونات مقدرة ككربونات كالسيوم (غم/لتر).
- V_2 = حجم حمض الكبريتيك المستخدم في المعايرة في وجود دليل الفينوفيثالين.
- قلوية البيكربونات = القلوية الكلية - قلوية الكربونات (غم/لتر).
- و يشترط ألا يزيد محتوى الكربونات والبيكربونات على 1(غم/لتر).

5.4.2.2 اختبار تحديد المواد العضوية

يهدف الاختبار إلى تعيين المواد العضوية (غم/لتر) في الماء.

- الاجهزة المستعملة

ميزان حساس ، فرن تجفيف ، فرن حريق يصل (600) درجة مئوية و طبق بلاطين.

- خطوات الاختبار

1. تجهز عينة من الماء المرشحة الخالية من المواد العالقة

2. يؤخذ (10) مل من الماء المرشح في طبق بلاطين نظيف ويترك ليتبخر على حمام رملي عند درجة حرارة (105) م° حتى الجفاف وثبات الوزن.

3. يسخن الطبق البلاتيني عند درجة حرارة (600) م° ويترك ليبرد.

4. يضاف (100) مل من الماء المقطر ويعاد تجفيفه مرة أخرى عند درجة حرارة (180) م° لمندة ساعة وتوزن.

- النتائج

يتم تقدير المواد العضوية من المعادلة (21-2-2) و يشترط ألا تزيد كميتها عن (0.2) غم/لتر

$$Org = 1000 \times \frac{W_1 - W_2}{V} \quad 21-2-2$$

= المواد العضوية عند 600 درجة مئوي غم/لتر

= الوزن عند 105 درجة مئوية

= الوزن عند 600 درجة مئوية

= حجم العينة مل