

أيَّهُ مِنَ الْذِكْرِ الْكَرِيمِ

قال تعالى في حِتَّابِهِ الْحَرِيمِ

{ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زَادَنِي
} عِلْمًا

سورة طه (114)

الإِهْدَاءُ

ا هداء معبق بالعطر والياسمين
والمسك والريhan
يستنشقه كل من ساعدنا في هذا الطريق
الوالدين الوفيا
اسرتى الكريمة
اخوانى و اخواتى
اصدقائى الاعزاء
اساتذتى الاجلاء
في مراحل التعليم المختلفة
ا هدى هذا الجهد القيم

الشکر والتقدیر

الحمد والشکر لله اولا واخيرا
والشکر اجزله لكل من علمني حرفا
والشکر والتقدیر لدكتور /
سامي عبد الله عثمان
قدوة اهل العلم والاختراع
والذي أنار لي طريقي حين غطاني الظلم والذي نلت منه الكثير

وساعدني في اخراج هذا الجهد القيم
وكما اخص بالشكر ادارة مركز الدراسات الهندسية والتقنية CETS
لدعمهم مسيرة العلم والمعرفة
واسأل الله ان ينفع به كل طالب في هذا المجال

(Contents) f

رقم الصفحة	الموضوع
أ	الأية
ب	الإهداء
ج	الشکر والعرفان
د	قائمة المحتويات
هـ	قائمة الجداول
وـ	قائمة الأشكال
زـ	ملخص البحث
حـ	Abstract
	المقدمة
1	1.1 مقدمة عامة
2	2.1 أهداف البحث
2	3.1 طريقة إجراء البحث
3	4.1 محتويات البحث
	الباب الثاني
4	الإطار النظري
4	1.2 عام
4	2.2 الخواص المرغوبة في الخلطة الاسفلتية
8	3.2 طرق تصميم الخلطة الاسفلتية
8	1.3.2 طريقة مارشال
12	2.3.2 طريقة فيم
15	3.3.2 طريقة سوبريف
20	4.2 تصميم الخلطة الاسفلتية
20	1.4.2 خصائص الخلطة وسلوكها
25	5.2 تقييم ومعايير تصميم الخلطة

25	فragments واطue، ثبات واطue	1.5.2
26	فragments قليلة، ثبات مناسب	2.5.2
26	فragments مناسبة، ثبات واطue	3.5.2
26	فragments عالية، ثبات مناسب	4.5.2
27	فragments عالية، ثبات واطue	5.5.2
27	6.2 عيوب الخلطة الاسفلتية	
27	الشقوق التمساحية وشقوق الكلل	1.6.2
33	الشقوق الشبكية	2.6.2
36	التخدد	
39	التزييف وطفح الاسمنت	4.6.2
41	التطاير والتآكل	5.6.2
44	التموجات	
	الموا د والاختبارات المعملية	الباب الثالث
48	1.3 الركام	
49	انواع الركام	1.1.3
50	خصائص الركام المستخدم في الخلطة الأسفلتية	2.1.3
52	التجارب التي تجري على الركام	3.1.3
62	2.3 الاسفلت	
63	انواع الاسفلت	1.2.3
66	خصائص الاسفلت المستخدم في الطرق	2.2.3
67	الاختبارات التي تجري على الاسفلت	3.2.3
72	3.3 البودرة	
72	خواص وانواع البدرة	1.3.3
76	بدرة غبار الاسمنت	2.3.3
	تصميم الخلطة الاسفلتية	الباب الرابع
79	عام	
80	تصميم المخلطات الاسفلتية	2.4
80	في حالة عدم استخدام بدرة:	1-2-4
82	5% Limestone	2-2-4
84	2.5 CD - 2.5 LS	3-2-4
86	%5 غبار الاسمنت	4-2-4
	تحليل ومناقشة النتائج	الباب الخامس

88		1.5 مقدمة :
88		2.5 الثبات stability:
90		3.5 إنساب الخلطات الأسفلтиة (Flow):
92		4.5 كثافة الخلطات الاسفلتية (Density):
94		5.5 الفراغات المائية (VA) للخلطات الاسفلتية الاربع
95		6.5 منحنيات نسبة المسام بالركام (VMA) للخلطات الاسفلتية الاربع
97		7.5 منحنيات نسبة المسام بالاسفلت (VFB) للخلطات الاسفلتية الاربع
104		8.5 الجانب البيئي
104		9.5 التكلفة
		باب السادس الخاتمة والتوصيات
106		1.6 الخاتمة
107		2.6 التوصيات
108		المراجع
109		الملحقات

قائمة الجداول (Tables)

رقم الصفحة	الجدول
11	1.2 يوضح مواصفات الخلطة الاسفلتية حسب طريقة مارشال
19	2.2 إختبارات الاسفلت حسب نظام السيوبر بيف
75	1.3 يوضح التدرج النموذجي للبدرة
77	2.3 مكونات غبار الأسمنت
77	3.3 يوضح المطلوبة حسب المدونة ووفقاً لنظام AASHTO M17
78	4.3 الخواص الهندسية لبودرة غبار الاسمنت والبودرة الطبيعية
80	1.4 نسب مكونات الخلطة الاسفلتية من غير استخدام بدرة
81	2.4 ملخص لتجارب مارشال في حالة غير استخدام البودرة
82	3.4 يوضح نسب مكونات الخلطة الاسفلتية في حالة استخدام بدرة Limestone 5%
83	4.4 ملخص لتجارب مارشال حالة استخدام بدرة Limestone 5%
84	5.4 يوضح نسب مكونات الخلطة الاسفلتية في حالة استخدام بدرة 2.5 CD – 2.5 LS
85	6.4 ملخص لتجارب مارشال حالة استخدام بدرة 2.5 CD – 2.5 LS
86	7.4 ملخص نسب مكونات الخلطة الاسفلتية في حالة استخدام بدرة غبار الاسمنت 5%
87	8.4 يوضح ملخص لتجارب مارشال حالة استخدام بدرة غبار الاسمنت 5%
102-99	1.5 يوضح تحليل مارشال لحساب فاقد الثبات باستخدام OPT.A.C
103	2.5 نتائج الخلطة الاسمنتية باستخدام المحتوي البتموني الامثل OPT.A.C
103	3.5 يوضح مطابقة الخلطات الاسفلتية الآلية من خواص مارشال

قائمة الاشكال (Figures)

رقم الصفحة	الشكل
12	1.2 يوضح ماكينة مارشال
22	2.2 يوضح الفراغات في الركام المعدني
28	3.2 يوضح تشققات الكلل التي تظهر على الطريق
29	4.2 يوضح ماكينة إختبار الكلل
29	5.2 يوضح العلاقة بين نوع البدرة وعدد مرات تكرار الأحمال
30	6.2 رسمة الشقوق التمساحية
31	7.2 شدة منخفضة للشقوق التمساحية
31	8.2 شدة متوسطة للشقوق التمساحية
32	9.2 شدة عالية للشقوق التمساحية
33	10.2 رسمة الشقوق الشبكية
34	11.2 شدة منخفضة للشقوق الشبكية
35	12.2 شدة متوسطة للشقوق الشبكية
35	13.2 شدة عالية للشقوق الشبكية
37	14.2 رسمة التحدد
37	15.2 شدة منخفضة للتحدد
38	16.2 شدة متوسطة للتحدد
38	17.2 شدة عالية للتحدد
39	18.2 شدة منخفضة للنرف الأسفلتي
40	19.2 شدة متوسطة للنرف الأسفلتي
40	20.2 شدة عالية للنرف الأسفلتي
42	21.2 شدة منخفضة للتطاير والتأكل
43	22.2 شدة متوسطة للتطاير والتأكل
43	23.2 شدة عالية للتطاير والتأكل
45	24.2 يوضح شكل التموجات
46	25.2 شدة منخفضة للتموجات
46	26.2 شدة متوسطة للتموجات

47	27.2 شدة عالية للتموجات
53	1.3 يوضح جهاز التفتت الميدروستاتيكي
54	2.3 يوضح جهاز لوس أنجلس للتناكل
56	3.3 يوضح جهاز الوزن النوعي
58	4.3 يوضح جهاز الصدم
61	5.3 أجهزة التطاول والتسطح
62	6.3 ’وضع مصادر إستخراج الأسفلت
69	7.3 يوضح جهاز الغرز أو الإختراق
70	8.3 جهاز قياس التزوجة
71	9.3 جهاز التمبع
74	10.3 يوضح تركيبة الأنواع المختلفة للبدرة بالميكروسكوب
80	1.4 يوضح نسب المكونات من غير استخدام بدرة
81	2.4 مخطاطات تجربة مارشال من غير استخدام بدرة
82	3.4 يوضح نسب المكونات باستخدام بدرة Limestone 5%
83	4.4 مخطاطات تجربة مارشال باستخدام بدرة Limestone 5%
84	5.4 يوضح نسب المكونات باستخدام بدرة 2.5 CD – 2.5 LS
85	6.4 مخطاطات تجربة مارشال باستخدام بدرة 2.5 CD – 2.5 LS
86	7.4 يوضح نسب المكونات باستخدام بدرة غبار الاسمنت %5
87	8.4 مخطاطات تجربة مارشال باستخدام بدرة غبار الاسمنت %5
90	1.5 يوضح منحني الثبات للاربع خلطات
92	2.5 يوضح منحني الانسياب للاربع خلطات
93	3.5 يوضح منحني الكثافة للاربع خلطات
95	4.5 يوضح منحني الفراغات الهوائية للاربع خلطات
96	5.5 يوضح منحني الفراغات المملوءة بالركام للاربع خلطات
97	6.5 يوضح منحني الفراغات المملوءة بالأسفلت للاربع خلطات

ملخص البحث

شبكة الطرق الحديثة من اهم متطلبات الحياة الحالية، و تعتبر الطبقة السطحية من اهم طبقات الرصف للطريق لأنّها الواضح في تقييم الطريق وكذلك هي الطبقة التي تتلقى الأحمال مباشرة ومن ثم تتوزع الأحمال للطبقات الأسفل منها، وتشكل الجزء الأكبر من التكلفة. لذا جاء الاهتمام بتحسين خواصها عند التصميم والتنفيذ مما يقلل تكلفة الصيانة وزيادة العمر التصميمي للrucf وتعتبر البويرة (filler) من المكونات الرئيسية ولها أهمية عالية في الخلطة وعند تحسين خواصها وموصفاتها يتم تحسين خواص الخلطة الاسفلتية لذا تمت الدراسة لبويرة غبار الاسمنت cement dust في الخلطة الاسفلتية كبديل لبويرة الحجر الجيري (Lime stone). وتم باستخدام طريقة مارشال تصميم اربعة خلطات اسفلتية وتم تفصيل النتائج بناءً على خواص مارشال وذلك كما يلي :

- الخلطة الأولى من غير استخدام بويرة without filler أعطت نتائج رديئة بسبب الفراغات العالية والثبات المتدني والانسياب الكبير ومعامل فقدان الثبات عالي جداً .
- الخلطة الثانية باستخدام الحجر الجيري Lime stone بنسبة 5% ونتائج مقبولة مع ارتفاع نسبة الفراغات وتتوسط قيمة الثبات.
- الخلطة الثالثة باستخدام 2.5 من بويرة الحجر الجيري ال Lime stone و 2.5 من بويرة غبار الاسمنت Cement dust Powder النتائج جيدة من حيث الثبات والفراغات والانسياب .
- الخلطة الرابعة 5% من بويرة غبار الاسمنت Cement dust Powder أعطت أفضل النتائج مطابقة للموصفات.

وتم استخلاص النتائج الآتية من الدراسة :

- استخدام بويرة غبار الاسمنت كبديل لبويرة الحجر الجيري في الخلطات الاسفلتية.
- عمل تصميم باستخدام بويرة غبار الاسمنت بالطريقة الحديثة "Super pave" وتحليل نتائجها .
- عمل تجارب حقلية لدراسة سلوك البويرة علي المدى الطويل.

Abstract

The modern road network is from the most important requirements of the present life, and the surface layer is considered one of the most important road paving layers due to its clear impact on road evaluation.

Also it is the layer that directly bear the loads, then the load, will be distributed to the layer beneath it, and it is the costive item in the construction. Therefore, it is highly cared for its characteristics at the design and implementation, a matter which decreases its maintenance cost and increases the design life of the pavement. The filler is regarded one of its major components, and has high significance in the mixture. When its characteristics and properties improved the asphalt mixture properties is improved. Therefore the study is conducted for the cement dust powder in the asphalt mixture as an alternative to the limestone powder.

The researcher used Marshal method for designing four asphalt mixtures and the results were put in details on the bases of Marshal properties as follows:

- The initial mixture without using the filler, which gave bad results due to the existence of high airvoids , low stability and high flow and very high stability loss factor.
- The second mixture by using limestone by a rate of 5% which showed acceptable results with the increase of the air voids and medium value of stability.
- The third mixture by using powder limestone by a rate of 2.5% and cement dust powder by a rate of 2.5% it gave good results as for stability , air voids and flow.
- The fourth mixture by using cement dust powder by a rate of 5% it gave the best results in conformity with the specifications.

The Study recommends the following :

- Usage of the cement dust powder as an alternative to limestone powder in the asphalt mixture.
- Undertaking of a design by using the cement dust powder in the manner of modern (super pave) and analysing its results.
- Undertaking field experiments for study of the powder behaviour in the long run.